

Naručitelj: **GRAD ZADAR**
Upravni odjel za kulturu i šport
Narodni trg 1, HR-23000 Zadar

Izvršitelj: **Geoexpert-IGM d.o.o.**
Horvaćanska 77, HR-10000 Zagreb
OIB: 99917958785

Građevina: **Skakaonica na otvorenom kupalištu Kolovare**

Razina projekta: **IZVEDBENI PROJEKT**

Strukovna odrednica: **GRAĐEVINSKI PROJEKT**

Broj T.D.: **PS-07.05.21-03**

Projekt sanacije
SKAKAONICE NA OTVORENOM KUPALIŠTU KOLOVARE

Projektant: Slobodan Lavrnić, dipl.ing.građ.

Direktorica Geoexpert-I.G.M.: Željana Skazlić, dipl.ing.građ.

Zagreb, svibanj 2021.

Sadržaj**A. OPĆI DOKUMENTI..... 4**

| | | |
|----|---|----|
| 1. | Preslika izvata iz sudskog registra | 5 |
| 2. | Rješenje o imenovanju projektanta | 9 |
| 3. | Preslika potvrde o upisu projektanta u Hrvatsku komoru inženjera građevinarstva | 10 |
| 4. | Usklađenost projekta s pravilnicima i propisima | 11 |
| 5. | Izjava o zaštiti od požara | 13 |
| 6. | Izjava o zaštiti na radu | 14 |

B. TEHNIČKI DIO 15

| | | |
|----------|---|----|
| 1. | Postojeće stanje - tehnički opis skakaonice | 16 |
| 2. | Postojeće stanje – oštećenja | 18 |
| 3. | Projektno rješenje | 24 |
| 4. | Pripremni radovi | 26 |
| 5. | Instalacije | 26 |
| 6. | Geodetski radovi | 26 |
| 7. | Dinamika izvođenja radova | 27 |
| 8. | Proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti | 28 |
| 9. | Uvjeti kvalitete materijala | 49 |
| 9.1. | Beton | 49 |
| 9.2. | Armatura | 49 |
| 9.3. | Reparaturni sanacijski mort za popravak oštećenih betonskih elemenata | 49 |
| 9.4. | Masa za injektiranje pukotina u armiranobetonskoj konstrukciji | 50 |
| 9.5. | Sustav za zaštitu betona | 50 |
| 10. | Tehnički uvjeti izvođenja i program kontrole i osiguranja kvalitete materijala i radova | 51 |
| 10.1. | Uvod | 51 |
| 10.2. | Projektirani vijek građevine i održavanje konstrukcije | 51 |
| 10.2.1. | Održavanje armiranobetonske konstrukcije | 51 |
| 10.2.2. | Čuvanje dokumentacije održavanja | 52 |
| 10.3. | Dužnosti investitora | 52 |
| 10.4. | Dužnosti izvođača | 52 |
| 10.4.1. | Uvjeti koje mora zadovoljiti izvođač radova | 53 |
| 10.5. | Nadzor | 54 |
| 10.6. | Reprofilacija betonskih elemenata | 55 |
| 10.7. | Injektiranje | 56 |
| 10.8. | Završna obrada betonskih površina | 57 |
| 10.9. | Betonski i armiranobetonski radovi | 58 |
| 10.9.1. | Općenito | 58 |
| 10.9.2. | Materijali | 59 |
| 10.9.3. | Kontrola proizvodnje betona u tvornici betona | 64 |
| 10.9.4. | Sastav betonskih mješavina | 71 |
| 10.9.5. | Isporuka svježeg betona | 72 |
| 10.9.6. | Skele i oplate | 75 |
| 10.9.7. | Armatura i ugradnja armature | 77 |
| 10.9.8. | Kontrolni postupci kod ugradnje betona | 77 |
| 10.9.9. | Betoniranje | 78 |
| 10.9.10. | Očvrnuli beton | 83 |
| 10.9.11. | Završna ocjena kvalitete betona u konstrukciji | 84 |
| 10.10. | Program kontrole radova i materijala | 86 |
| 10.10.1. | Prethodna ispitivanja | 86 |
| 10.10.2. | Tekuća ispitivanja | 86 |
| 10.10.3. | Kontrolna ispitivanja | 87 |

| | |
|---|-----------|
| 10.10.4. Prihvaćanje kvalitete od strane investitora | 88 |
| 11. Zbrinjavanje otpada..... | 88 |
| C. PROCJENA TROŠKOVA | 89 |
| D. TROŠKOVNIK | 91 |
| 1. Preambula troškovniku (opći uvjeti)..... | 92 |
| E. PRILOZI..... | 93 |
| 1. Geodetski snimak postojećeg stanja skakaonice, M 1:100 | 94 |
| 2. Postojeće stanje – pogledi na skakaonicu | 94 |
| 3. Postojeće stanje – vertikalni presjeci, M 1:75 | 94 |
| 4. Postojeće stanje - tlocrt temelja, M 1:50 | 94 |
| 5. Postojeće stanje – tlocrti podesta, M 1:50 | 94 |
| 6. Faze sanacije – vertikalni presjek, M 1:75 | 94 |
| 7. Sanirano stanje - presjeci, M 1:50; 1:75 | 94 |
| 8. Plan armature – podest 1, gornja zona, M 1:25 | 94 |
| 9. Plan armature – podest 1, presjeci, M 1:25..... | 94 |
| 10. Plan armature – podest 1, 3D prikaz | 94 |
| 11. Plan armature – podest 2, gornja zona, M 1:25 | 94 |
| 12. Plan armature – podest 2, presjeci, M 1:25..... | 94 |
| 13. Plan armature – podest 2, 3D prikaz | 94 |
| 14. Plan armature – podest 3, gornja zona, M 1:25 | 94 |
| 15. Plan armature – podest 3, presjeci, M 1:25..... | 94 |
| 16. Plan armature – podest 3, 3D prikaz | 94 |
| 17. Iskaz armature | 94 |
| 18. Detalj injektiranja i reprofilacije betonskog elementa, M 1:5, 1:20 | 94 |

Naručitelj: **GRAD ZADAR**
Upravni odjel za kulturu i šport
Narodni trg 1, HR-23000 Zadar

Građevina: **Skakaonica na otvorenom kupalištu Kolovare**

Razina projekta: Izvedbeni projekt

Broj T.D.: PS-07.05.21-03

A. OPĆI DOKUMENTI

1. Preslika izvjeta iz sudskog registra

REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Ljiljana Vodopija Čengić
Zagreb, Rudeška cesta 173

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA**SUJEKT UPISA**

MBS:

080161682

OIB:

99917958785

EUID:

HRSR.080161682

TVRTKA:

9 GEOEXPERT-I.G.M. d.o.o. za ispitivanje građevinskih materijala i konstrukcija, projektiranje i nadzor

1 GEOEXPERT-I.G.M. d.o.o.

SJEDIŠTE/ADRESA:

10 Zagreb (Grad Zagreb)
Horvaćanska 77

PRAVNI OBLIK:

1 društvo s ograničenom odgovornošću

PREDMET POSLOVANJA:

- | | |
|------|---|
| 1 * | - Građenje, projektiranje i nadzor |
| 1 * | - Ispitivanje materijala i konstrukcija u području građevinarstva |
| 1 * | - Istraživanje u području mehanike tla i stijena, građevinskih materijala i smjesa, zemljanih i betonskih radova, radova u podzemlju |
| 1 * | - Oskultacija |
| 1 * | - Instalacijski i završni radovi u graditeljstvu |
| 5 * | - Ispitivanje i atestiranje vodonepropusnosti, plinonepropusnosti i ostalih svrstava kanalizacijskih sustava, vodovoda, plinovoda i spremnika za fluide |
| 5 * | - Ispitivanje i atestiranje nosivosti, trajnosti i ostalih svojstava konstruktivnih elemenata i građevinskih konstrukcija |
| 5 * | - Ispitivanje i atestiranje zbijenosti, stabilnosti i ostalih svojstava tla, nasipa i tamponskih slojeva |
| 5 * | - Geološke i istražne djelatnosti |
| 6 * | - Kupnja i prodaja robe |
| 6 * | - Obavljanje trgovackog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu |
| 10 * | - certifikacija tvorničke kontrole proizvoda u kamenolomima i betonarama |
| 13 * | - stručni poslovi zaštite okoliša |

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:

14 Marijan Skazlić, OIB: 46109583349
Zagreb, Palinovečka 41
15 - jedini član d.o.o.

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

Izrađeno: 2021-03-23 08:27:08
Podaci od: 2021-03-23

D004
Stranica: 1 od 4



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Ljiljana Vodopija Čengić
Zagreb, Rudeška cesta 173

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA**SUJEKT UPISA****OSEBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:**

- 16 Željana Skazlić, OIB: 34095361819
Zagreb, Palinovečka 41
16 - direktor
16 - zastupa društvo pojedinačno i samostalno, postala direktor
12.01.2016. godine

TEMELJNI KAPITAL:

14 520.000,00 kuna

PRAVNI ODNOŠI:**Osnivački akt:**

- 1 Akt o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 28.11.1991. godine uskladen sa odredbama ZTD 26.12.1995. godine i sastavljen u novom obliku kao Društveni ugovor.
- 3 Odlukom članova društva od 12.prosinca 1997. izmjenjen je Društveni ugovor o uskladjenju akta o osnivanju društva i to u nazivu, u članku 2., odredba o članovima društva, članku 6., odredba o upravi društva, članku 7. odredba o temeljnog kapitalu i temeljnim ulozima u društvu, članku 10., odredba o upravljanju društvom, članku 17., odredba o utvrđivanju i podjeli dobiti, članku 19., odredba o odnosima članova i društva i članku 23., odredba o stupanju akta na snagu, a brisane su odredbe članka 1. o sadržaju akta, članku 8. o nastupanju u pravnom prometu, članka 11. i 14. o prijenosu i ustupanju udjela, članka 13. o pribavljanju dodatnih sredstava za rad društva, članka 16. o odnosima članova i društva i članka 18. o pokrivanju gubitaka društva.
- 4 Odlukom članova društva od 08.travnja 1998.god. izmjenjen je Društveni ugovor i to u čl.3. odredba o sjedištu društva. Potpuni tekst Društvenog ugovora dostavljen u zbirku isprava.
- 5 Odlukom članova društva od 19.ožujka 2001.god. izmjenjen je Društveni ugovor i to u čl. 4. odredbe o članovima društva i temeljnim ulozima i čl.6. odredbe o djelatnosti društva. Potpuni tekst Društvenog ugovora dostavljen u zbirku isprava.
- 6 Odlukom jedinog člana društva od 30.svibnja 2007.god. izmjenjen je Društveni ugovor usvojen 26.prosinca 1995.god. i sastavljen u novom obliku, kao Izjava o osnivanju društva. Izjava o osnivanju društva koju je donio jedini član društva dostavlja se u zbirku isprava.
- 7 Odlukom članova društva usvojenom na Skupštini društva od 18. srpnja 2007. godine izmijenjena je Izjava o osnivanju društva koju je 30. svibnja 2007. godine donio jedini član društva i usvojen je u cijelosti novi, izmijenjeni i pročišćeni tekst Društvenog ugovora. Pročišćeni tekst Društvenog ugovora dostavlja se u zbirku isprava.
- 9 Odlukom Skupštine društva od 23. siječnja 2009. godine izmijenjen je Društveni ugovor u članku 2. st. 1. odredba o tvrtki društva (opisni dio tvrtke).
Pročišćeni tekst Društvenog ugovora prilaže se u sudski registar.
- 10 Društveni ugovor od 23.01.2009. godine izmijenjen u cijelosti temeljem Odluke o promjeni sjedišta, promjeni predmeta poslovanja te izmjeni Društvenog ugovora od 20.11.2009. godine.
Članovi društva usvojili Društveni ugovor društva GEOEXPERT-I.G.M. d.o.o. dana 20.11.2009. godine koji se dostavlja u zbirku isprava.
- 13 Odlukom o promjeni predmeta poslovanja te izmjeni Društvenog



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Ljiljana Vodopija Čengić
Zagreb, Rudeška cesta 173

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUJEKT UPISA**PRAVNI ODNOŠI:****Osnivački akt:**

ugovora od 02.01.2012. godine, izmjenjen je Društveni ugovor od 20.11.2009. godine u čl. 5. odredbe o predmetu poslovanja-djelatnosti.

Članovi društva dana 02.01.2012. godine usvojili su potpuni tekst Društvenog ugovora koji je dostavljen sudu u zbirku isprava.

- 14 Odlukom članova društva od dana 11.07.2013. g. izmijenjen je Društveni ugovor od dana 02.01.2012. g. u cijelosti, posebno odredbe o temeljnog kapitalu te je u potpunom tekstu dostavljen Trgovačkom sudu u Zagrebu.

Promjene temeljnog kapitala:

- 3 Temeljni kapital društva koji je u vrijeme upisa osnivanja društva iznosi 8.500.-HRD, što je prema službenom tečaju Narodne banke Hrvatske bila protuvrijednost za 653,85 DEM, što u vrijeme povećanja temeljnog kapitala odgovaralo svoti od 2.300,00 kn, povećan je odlukom članova društva od 12.prosinca 1997. za iznos od 15.900,00 kn, na iznos od 18.200,00 kn. Preuzeti su i u cijelosti uplaćeni svi temeljni ulozi u društvu. Temeljne uloge preuzeli su postojeći članovi društva.
- 6 Odlukom jedinog člana društva o povećanju temeljnog kapitala od 28.svibnja 2007.god. povećan je temeljni kapital društva sa iznosa od 18.200,00 Kn, za iznos od 1.800,00 Kn na iznos od 20.000,00 Kn. Povećanje temeljnog kapitala izvršeno je uplatom u novcu. Preuzet je jedan temeljni ulog u nominalnoj vrijednosti od 20.000,00 Kn.
- 14 Odlukom članova društva od 11.07.2013.g. temeljni kapital povećan je sa iznosa od 20.000,00 kn za iznos od 500.000,00 kn iz sredstava društva na iznos od 520.000,00 kn.

OSTALI PODACI:

- 1 Subjekt je bio upisan kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod reg. brojem 1-20862.

ZABILJEŽBE:

- Redni broj zabilježbe: 1
2 - Dana 27.03.2001. godine podnesena je žalba na rješenje broj Tt-97/7722 od 07.03.2001. godine. Rješenjem Visokog Trgovačkog suda RH XI Pž-597/02-2 od 12.04.2002. žalba se usvaja te se ukida rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu broj 97/7722 od 07.03.2001.

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA:

| Predano | God. | Za razdoblje | Vrsta izvještaja |
|---------|----------|--------------------------|-------------------|
| eu | 17.06.20 | 2019 01.01.19 - 31.12.19 | GFI-POD izvještaj |

Upise u glavnu knjigu proveli su:

| RBU Tt | Datum | Naziv suda |
|--------------------|------------|-------------------------|
| 0001 Tt-95/19066-2 | 19.11.1997 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0002 Tt-97/7722-9 | 14.05.2002 | Trgovački sud u Zagrebu |



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Ljiljana Vodopija Čengić
Zagreb, Rudeška cesta 173

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

| RBU Tt | Datum | Naziv suda |
|--------------------|------------|-------------------------|
| 0003 Tt-97/7722-15 | 20.08.2002 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0004 Tt-98/4543-3 | 11.12.2002 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0005 Tt-01/1621-5 | 17.03.2003 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0006 Tt-07/6539-4 | 12.07.2007 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0007 Tt-07/8812-4 | 19.09.2007 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0008 Tt-07/10534-5 | 07.11.2007 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0009 Tt-09/1222-2 | 10.02.2009 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0010 Tt-10/456-2 | 22.01.2010 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0011 Tt-10/21674-2 | 08.02.2011 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0012 Tt-11/110-4 | 16.02.2011 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0013 Tt-12/11846-5 | 03.08.2012 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0014 Tt-13/16904-3 | 02.09.2013 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0015 Tt-15/32687-2 | 18.11.2015 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0016 Tt-16/3277-2 | 10.02.2016 | Trgovački sud u Zagrebu |
| eu / | 31.03.2009 | elektronički upis |
| eu / | 23.03.2010 | elektronički upis |
| eu / | 30.03.2011 | elektronički upis |
| eu / | 27.03.2012 | elektronički upis |
| eu / | 28.03.2013 | elektronički upis |
| eu / | 20.02.2014 | elektronički upis |
| eu / | 06.03.2015 | elektronički upis |
| eu / | 31.03.2016 | elektronički upis |
| eu / | 29.04.2017 | elektronički upis |
| eu / | 30.04.2018 | elektronički upis |
| eu / | 28.04.2020 | elektronički upis |
| eu / | 17.06.2020 | elektronički upis |

Pristojba: _____

Nagrada: _____

JAVNI BILJEŽNIK
Ljiljana Vodopija Čengić
Zagreb, Rudeška cesta 173

2. Rješenje o imenovanju projektanta

U skladu s člancima 51. i 52. Zakona gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) donosi se:

**RJEŠENJE
O IMENOVANJU PROJEKTANTA**

kojim se Slobodan Lavrnić, dipl.ing.građ.
imenuje za: Projektanta
izrade: Izvedbenog građevinskog projekta sanacije
građevine: Skakaonica na otvorenom kupalištu Kolovare
broj T.D.: PS-08.06.21-04
Naručitelj: GRAD ZADAR, Upravni odjel za kulturu i šport
Narodni trg 1, HR-23000 Zadar

Obrazloženje:

Slobodan Lavrnić, dipl.ing.građ., obzirom na stručnu spremu, radno iskustvo, položen stručni ispit te status ovlaštenog inženjera građevinarstva pri Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva (Klasa: UP/I-360-01/03-01/3344, Urbroj: 314-02-03-1 od 24.9.2003.), ispunjava uvjete predviđene Zakonom o gradnji i Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, te je odlučeno kao u izreci ovog rješenja.

Zagreb, svibanj 2021. godine

Geoexpert – I.G.M. d.o.o.

Direktorica

Željana Skazlić, dipl.ing.građ.

3. Preslika potvrde o upisu projektanta u Hrvatsku komoru inženjera građevinarstva**REPUBLIKA HRVATSKA****HRVATSKA KOMORA
INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA**

10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

KLASA: 102-02/18-01/88
URBROJ: 500-00-18-2
Zagreb, 26. ožujka 2018.

Hrvatska komora inženjera građevinarstva na temelju članka 159. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 47/09), po zahtjevu koji je podnio Slobodan Lavrić, dipl.ing.građ., Zagreb, Rudeška cesta 240, izdaje

POTVRDU

1. Uvidom u službenu evidenciju koju vodi Hrvatska komora inženjera građevinarstva razvidno je da je Slobodan Lavrić, dipl.ing.građ., upisan u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva, s danom upisa **23.09.2003.** godine, pod rednim brojem **3344**, te je stekao pravo na uporabu strukovnog naziva "**ovlašteni inženjer građevinarstva**", zaposlen u: **GEOEXPERT-I.G.M. d.o.o., Zagreb.**
2. Uvidom u službenu evidenciju Hrvatske komore inženjera građevinarstva utvrđeno je da imenovani nije stegovno kažnjavan te da mu nije izrečena mjera zabrane obavljanja poslova.
3. Ova potvrda se može koristiti samo u svrhu dokazivanja da je imenovani član Hrvatske komore inženjera građevinarstva u aktivnom statusu i da nije stegovno kažnjavan.
4. Naknada za administrativne troškove u iznosu od 35,00 kn (slovima: trideset pet kuna) po Tar. br. 4. Odлуke o naknadama za usluge koje pruža Hrvatska komora inženjera građevinarstva, uplaćena je u korist računa Hrvatske komore inženjera građevinarstva broj IBAN: HR8323600001102087559.



4. Usklađenost projekta s pravilnicima i propisima

INVESTITOR: **GRAD ZADAR, Upravni odjel za kulturu i šport**
Narodni trg 1, HR-23000 Zadar

NAZIV GRAĐEVINE: **Skakaonica na otvorenom kupalištu Kolovare**

RAZINA PROJEKTA: **IZVEDBENI PROJEKT SANACIJE**

STRUKOVNA ODREDNICA: **GRAĐEVINSKI PROJEKT**

BROJ PROJEKTA: **PS-08.06.21-04**

Temeljem čl. 51. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i čl. 16. Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (118/19) daje se:

IZJAVA PROJEKTANTA

O usklađenosti izvedbenog projekta sanacije Skakaonice na otvorenom kupalištu Kolovare

sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), popisima donesenim temeljem ovog Zakona te sa slijedećim pravilnicima i propisima:

- Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18)
- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
- Zakon o normizaciji (NN 80/13)
- Zakon o vodama (NN 66/19)
- Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)
- Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19)
- Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)
- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18)
- Zakon o kemikalijama (NN 18/13)
- Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19)
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)
- Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13, 136/14, 119/15)
- Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17)
- Pravilnik o tijelima, dokumentaciji i postupcima tržišta građevnih proizvoda (NN 118/19)
- Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15, 132/15, 117/17)
- Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)
- Pravilnik o zaštiti na radu za mesta rada (NN 29/13)
- Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN 39/06)
- Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme (NN 18/17)

- Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18)
- Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (NN 50/2019)
- Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu (NN 126/19)
- Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08)
- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)
- Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 91/18)
- Pravilnik o privremenoj regulaciji prometa i označavanju te osiguranju radova na cestama (NN 92/19)
- Pravilnik o izvanrednom prijevozu (NN 92/18)
- Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)
- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19)
- Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 111/14, 107/15, 20/17, 98/19, 121/19)
- Pravilnik o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište (NN 42/14)
- Pravilnik o načinu zatvaranja i označivanja zatvorenog gradilišta (NN 116/19)
- Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara (NN 62/94, 32/97)
- Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara (NN 56/12, 61/12)
- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13, 87/15)
- Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku izdavanja građevnih dozvola i u tehničkim pregledima izgrađenih objekata (NN 48/97)
- HRN EN 1991-1-1, Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije-Dio 1-1: Opća djelovanja-Obujamske težine, vlastite težine i uporabna opterećenja zgrada
- HRN EN 1992-1-1, Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija-Dio 1-1: Opća pravila i pravila za zgrade
- HRN EN 1992-1-1 /NA, Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija-Dio 1-1: Opća pravila i pravila za zgrade-Nacionalni dodatak

Projektant:

Slobodan Lavrić, dipl. ing. grad.

5. Izjava o zaštiti od požaraINVESTITOR: **GRAD ZADAR, Upravni odjel za kulturu i šport**

Narodni trg 1, HR-23000 Zadar

NAZIV GRAĐEVINE: **Skakaonica na otvorenom kupalištu Kolovare**RAZINA PROJEKTA: **IZVEDBENI PROJEKT SANACIJE**STRUKOVNA ODREDNICA: **GRAĐEVINSKI PROJEKT**BROJ PROJEKTA: **PS-08.06.21-04**

Na temelju Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) izdaje se ova

IZJAVA O ZAŠTITI OD POŽARA

kojom se potvrđuje da je Izvedbeni projekt sanacije skakaonice na otvorenom kupalištu Kolovare, usklađen sa Zakonom o zaštiti od požara te da su

primjenjene mjere zaštite od požara sukladno zakonu o zaštiti od požara, propisima, normama i priznatim pravilima tehničke prakse.

Zagreb, svibanj 2021. godine

Projektant:

Slobodan Lavrnić, dipl. ing. građ.

6. Izjava o zaštiti na raduINVESTITOR: **GRAD ZADAR, Upravni odjel za kulturu i šport**

Narodni trg 1, HR-23000 Zadar

NAZIV GRAĐEVINE: **Skakaonica na otvorenom kupalištu Kolovare**RAZINA PROJEKTA: **IZVEDBENI PROJEKT SANACIJE**STRUKOVNA ODREDNICA: **GRAĐEVINSKI PROJEKT**BROJ PROJEKTA: **PS-08.06.21-04**

Na temelju Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18) izdaje se ova

IZJAVA O ZAŠTITI NA RADU

kojom se potvrđuje da je Izvedbeni projekt sanacije skakaonice na otvorenom kupalištu Kolovare, usklađen sa Zakonom o zaštiti na radu te da su

primjenjena tehnička rješenja za primjenu pravila zaštite na radu.

Zagreb, svibanj 2021. godine

Projektant:

Slobodan Lavrić, dipl. ing. grad.

Naručitelj: **GRAD ZADAR**
Upravni odjel za kulturu i šport
Narodni trg 1, HR-23000 Zadar

Građevina: **Skakaonica na otvorenom kupalištu Kolovare**

Razina projekta: Izvedbeni projekt

Broj T.D.: PS-07.05.21-03

B. TEHNIČKI DIO

1. Postojeće stanje - tehnički opis skakaonice

Za potrebe izrade tehničkog rješenja sanacije nije bila dostupna projektna dokumentacija, tako da je tehnički opis napravljen na temelju geodetske snimke i vizualnog pregleda tijekom kojeg su obavljene izmjere i utvrđivanje stanja svih dijelova skakaonice.

Skakaonica na otvorenom kupalištu Kolovare u Zadru sagrađena je 1957. godine. Radi se o armirano-betonskoj konstrukciji koja se sastoji od temelja, 2 stupu i 3 ploče na različitim visinama.

Tlocrte dimenzije betonskog temelja su 440×450 cm, a visina od vrha temelja do morskog dna je cca 450 cm. Završna obloga temelja je kamenim pločama debljine 6 cm, različitih tlocrtnih dimenzija. Visinska kota gornje kote temelja je na 0,50 m.n.m.

Stupovi su dimenzija poprečnog presjeka 40×80 cm u donjem dijelu do 1. podesta, a 30×80 cm u nastavku do vrha. Armirano-betonske ploče podesta su na različitim visinama, različitog tlocrta i debljina.

Ploča 1. podesta je na visini 2,30 m u odnosu na gornju kotu temelja. Pravokutnog je tlocrta 450×540 cm, s otvorom 105×80 cm za ljestve. Promjenjive je debljine, 30 cm na osloncima uz stupove i 20 cm na rubovima. Ploča je poduprta konzolama promjenjive visine koje su povezane sa stupovima.

Ploča 2. podesta je na visini 4,60 m u odnosu na gornju kotu temelja. Pravokutnog je tlocrta 560×220 cm, s otvorom 80×75 cm za ljestve. Promjenjive je debljine, 25 cm uz stupove i 15 cm na rubovima.

Ploča 3. podesta je na visini 9,60 m u odnosu na gornju kotu temelja. Pravokutnog je tlocrta 595×220 cm, s otvorom 110×75 cm za ljestve. Promjenjive je debljine, 25 cm uz stupove i 15 cm na rubovima. Ploča je poduprta konzolama promjenjive visine koje su povezane sa stupovima.

Na dijelovima svakog podesta je izvedena cinčana ograda. Podesti su vertikalno povezani cinčanim penjalicama na kojima je montiran leđobran na dijelu iznad 2. i 3. podesta i dijelu visine iznad 3. podesta.


Pristup skakaonici je preko lučnog armirano-betonskog mostića raspona 840 cm, širine 100 m na krajevima i 50 cm na sredini. Mostić je primjenjive debljine, na krajevima 50 cm, a na sredini 30 cm.

Za potrebe izrade projekta sanacije skakaonice Kolovare bila je dostupna slijedeća dokumentacija:

- [1] Elaborat o istražnim radovima (Br. IR-17.12.19-02-06, Geoexpert-I.G.M. d.o.o., Zagreb, siječanj 2020.)
- [2] Izvještaj o podvodnom pregledu armirano-betonskog temelja (Br. 1006/2019, ZADAR SUB d.o.o., Zadar, lipanj 2019.)




Slika 1. Situacija kupališta Kolovare u Zadru



Slika 2. Situacija skakaonice na kupalištu Kolovare u Zadru

2. Postojeće stanje – oštećenja

U nastavku su prikazana karakteristična oštećenja i postojeće stanje skakaonice. Detaljan prikaz i opis oštećenja prikazani su u Elaboratu o istražnim radovima br. IR-17.12.19-02-06.




Slika 3. Pogled na skakaonicu Kolovare



Slika 4. Pogled na AB mostić i donji dio skakaonice; vidljiva ljuštenja betona mostića i mrlje od korozije i odlamanja betona na rubovima ploča podesta



Slika 5. Pogled na skakaonicu; vidljive mrlje od korozije i odlamanja betona na rubovima ploča podesta




Slika 6. Pogled odozgo na mostić, 1. i 2. podest; vidljiva ljuštenja i promjene boje betona mostića i mrlje od korozije i odlamanja betona na rubovima ploča podesta



Slika 7. Podest br. 3; mrlje od korozije, odlamanja betona na rubovima ploče i pukotine na površini ploče




Slika 8. Podest br. 3; odlamanja betona na rubovima ploče, ljuštenje i promjena boje betona



Slika 9. Podest br. 2 i stupovi između 2. i 3. podesta; mrlje od korozije na ploči, odlamanja betona na rubovima ploče, ljuštenje betona, pukotine na površini ploče, ljuštenje boje i pukotine na stupovima



Slika 10. Podest br. 2; mrlje od korozije, odlamanja betona na rubovima ploče, pukotine na površini



Slika 11. Podest br. 2; mrlje od korozije, ljuštenja betona, pukotine



Slika 12. Podest br. 2; mrlje od korozije, odlamanja i ljuštenja betona

3. Projektno rješenje

Na temelju stanja utvrđenog vizualnim pregledom i rezultata istražnih radova, daje se projektno rješenje sanacije skakaonice na kupalištu Kolovare u Zadru.

Demontaže i rušenja

S podesta se pažljivo demontiraju cinčane ograde i penjalice te se odlažu i zaštićuju za ponovnu montažu.

Armirano-betonske ploče sva tri podesta se zajedno s konzolama u pogledu u potpunosti uklanjuju do stupova. Uklanjanje se obavlja razbijanjem pneumatskim čekićima i djelomično ručno. Radove treba izvoditi tako da se razbijanje, razgradnja i uklanjanje izvodi postepeno i oprezno kako se ne bi oštetili stupovi koji su spojeni s pločama. Pri tome treba ostaviti djelomično postojeću armaturu ploča sidrenu u stupove, kako bi se iskoristila za povezivanje s novom armaturom ploča. Za potrebe povezivanja nove armature ploča s postojećim AB stupovima, buše se rupe dubine 20 cm u postojećim stupovima, ispunjene epoksidnom smolom.

Sanacija stupova i pristupnog mostića

Armirano-betonski stupovi i pristupni mostić se saniraju reprofilacijom. Hidrodemoliranjem se provodi uklanjanje oštećenog betona i izravnavanje neravnina – na stupovima do iza armature, a na mostiću u debljini cca 2 cm. Nakon provedenog hidrodemoliranja sve betonske površine Peru se vodom pod pritiskom od 800 bara. Postojeća armatura se čisti gdje čišćenje šipki armature treba obavljati u skladu sa zahtjevima propisanim normom i prema uvjetima okoline, a očišćenu armaturu treba premazati zaštitnim antikorozivnim sredstvom. Obavlja se zamjena armature ukoliko se nakon uklanjanja betona utvrdi da je oštećena, novom armaturom kvalitete B500B. Uočene pukotine se injektiraju dvokomponentnom epoksidnom smolom.

Reprofilacija mostića se završava strojnom ugradnjom polimer cementnog sanacijskog morta na pripremljene i očišćene betonske površine. Na stupovima se umjesto uklonjenog betona izvodi obloga u debljini min 8,0 cm, betonom razreda tlačne čvrstoće C 30/37, razreda izloženosti XC4, XF4, XS3. Sve reprofilirane površine se premazuju sustavom zaštitnog trajnoelastičnog polimer cementnog premaza.

Tijekom radova objekt treba cijelo vrijeme biti ograćen zaštitnom tkaninom (zavjesom) kako bi armatura bila zaštićena od dodira morskih soli iz zraka.

Sanacija temelja

Sanacija temelja obuhvaća obnovu gornje površine i bočnih stranica. Uklanjuju se rušenjem oštećeni kameni opločnici debljine 6 cm. Uklanja se oštećeni beton na gornjoj površini temelja i svim bočnim stranicama u visini cca 200 cm. Uklanjanje betona se obavlja u debljini prosječno 10 cm, pneumatskim čekićima i djelomično ručno, uz poravnavanje površina.

Nakon uklanjanja opločnika i sloja oštećenog betona obavlja se ispiranje gornje površine temelja vodom pod pritiskom od 800 bara.

Umjesto uklonjenog betona izvodi se obloga bočnih stranica temelja u debljini 10 cm u jednostranoj oplati, betonom razreda tlačne čvrstoće C 30/37, razreda izloženosti XC4, XF4, XS3. Za povezivanje novog betona oblage s postojećim betonom temelja, ugrađuje se sidrena armatura $\phi 12$, u prethodno izbušene rupe $\phi 16$ mm u postojećem betonu, dubine 20 cm, ispunjene epoksidnom smolom. Predviđena je ugradnja 4 komada ankera po m² površine temelja.

Na očišćenu i ispranu gornju površinu, izvodi se betoniranje gornjeg betonskog sloja temelja u debljini 10 cm, betonom C 16/20.

Završna obloga gornje površine temelja izvodi se oblaganjem predgotovljenim kamenim opločnicima debljine 6 cm, položenim na betonski sloj. Sljubnice se zapunjavaju cementnim mortom 1:2 do 1:3.

Izvođenje novih ploča podesta

Nove armirano-betonske ploče podesta se izvode na jednakim visinskim pozicijama kao i postojeće, te potpuno jednakog tlocrta. Debljine ploča i dimenzije potpornih konzola u pogledu su prema nacrtima u prilogu i statičkom proračunu kako bi bila zadovoljena granična stanja nosivosti i uporabljivosti prema važećim propisima. Ploče podesta se izvode betonom razreda tlačne čvrstoće C 30/37, razreda izloženosti XC4, XF4, XS3 i armaturom kvalitete B500B.

Sve površine novih ploča podesta se premazuju sustavom zaštitnog trajnoelastičnog polimer cementnog premaza.

Nakon završenih radova na izvođenju podesta na njih se montiraju postojeće cinčane ograde i penjalice koje su bile demontirane i odložene. Eventualno uništene dijelove treba zamijeniti novima, a oštećenu cinčanu zaštitu obnoviti.

4. Pripremni radovi

Prije izvođenja radova izvođač treba izraditi sljedeću dokumentaciju:

- Elaborat zaštite na radu,
- Projekt organizacije gradilišta,
- Plan kontrole izvođenja betonske konstrukcije

Primopredaja gradilišta

Investitor predaje izvođaču radova gradilište. Prilikom primopredaje potrebno je u građevinski dnevnik upisati sve elemente važne za primopredaju (popis dokumentacije, važne točke na gradilištu, posebne uvjete koji utječu na način građenja i sl.).

Osiguranje gradilišta pogonskom energijom i vodom

Izvođač je sam dužan osigurati pogonsku energiju i vodu za potrebe gradilišta, ako ugovorom nije suprotno dogovoren.

Dinamika izvođenja radova

Izvođač je uz ponudu dužan priložiti PLAN DINAMIKE IZVOĐENJA RADOVA s prijedlogom roka završetka radova. Ako investitor traži određeni rok završetka, tada je izvođač dužan uz dinamički plan izvođenja dati način pojačanog angažiranja kapaciteta kojim će se moći zadovoljiti traženi rok. Angažiranje planiranih kapaciteta podliježe stalnoj kontroli nadzorne službe. Kod planiranja dinamike treba se pobrinuti o stvaranju uvjeta za rad u nepovoljnim vremenskim uvjetima, jer se ti uvjeti neće priznavati kao razlog za produljenje roka, niti će se posebno obračunavati stvaranje uvjeta za rad u nepovoljnim uvjetima, njega konstrukcije i upotreba potrebnih aditiva.

5. Instalacije

Nema podataka o postojećim instalacijama, a isto tako tijekom provođenja vizualnog pregleda i istražnih radova instalacije nisu uočene.

6. Geodetski radovi

Tijekom provođenja radova sanacije, sve faze radova se geodetski prate sa svrhom obračuna količina izvedenih radova.

Geodetska snimka postojećeg stanja (dokument zatečenog stanja) obavlja se prije početka radova na sanaciji, zatim nakon hidrodemoliranja oštećenog betona stupova i mostića te nakon izvedenih radova sanacije (snimka izvedenog stanja). Snimka služi za obračun radova reprofilacije.

Geodetski elaborat treba izraditi prema Pravilniku o geodetskom projektu (NN 12/14, 56/14).

7. Dinamika izvođenja radova

Radovi sanacije izvode se prema rasporedu i redoslijedu u nastavku.

Demontaže i rušenja

- demontaža cinčanih ograda i penjalica, odlaganje i zaštita prije ponovne montaže
- uklanjanje AB ploča podesta razbijanjem

Sanacija stupova i pristupnog mostića

- hidrodemoliranje oštećenog betona stupova u debljini do iza armature cca 5 cm, a oštećenog betona mostića u debljini cca 2 cm
- pranje svih površina vodom pod pritiskom od 800 bara
- Čišćenje postojeće armature, premazivanje zaštitnim antikorozivnim sredstvom i po potrebi zamjena oštećene i korodirane armature
- Injektiranje uočenih pukotina dvokomponentnom epoksidnom smolom
- strojna ugradnja polimercementnog sanacijskog morta na mostiću
- izvođenje obloge u debljini min 8 cm, betonom C 30/37, razreda izloženosti XC4, XF4, XS3, na stupovima
- premazivanje svih betonskih površina sustavom polimercementnog zaštitnog premaza

Sanacija temelja


- uklanjanje oštećenih kamenih opločnika debljine 6 cm
- uklanjanje oštećenog betona na gornjoj površini temelja i svim bočnim stranicama u debljini prosječno 10 cm, pneumatskim čekićima i djelomično ručno
- ispiranje gornje površine temelja vodom pod pritiskom od 800 bara
- ugradnja sidrene armature φ12 u rupe dubine 20 cm izbušene u bočnim stranicama, ispunjene epoksidnom smolom za povezivanje postojećeg betona s novim betonom obloge
- izvođenje obloga bočnih stranica temelja u debljini 10 cm u jednostranoj oplati, betonom C 30/37, razreda izloženosti XC4, XF4, XS3
- betoniranje gornjeg betonskog sloja temelja u debljini 10 cm, betonom C 16/20
- oblaganje gornje površine predgotovljenim kamenim opločnicima debljine 6 cm, položenim na betonski sloj, uz zapunjavanje sljubnica cementnim mortom



Izvođenje novih ploča podesta

- izvođenje ploča podesta betonom C 30/37, razreda izloženosti XC4, XF4, XS3 i armaturom B500B
- premazivanje svih betonskih površina sustavom polimercementnog zaštitnog premaza
- montiranje postojećih cinčanih ograda i penjalica uz sanaciju oštećenja

8. Proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti

1. 3D prikaz modela pogled 1




2. 3D prikaz modela pogled 2**3. Geometrija i oznake**

4. Poprečni presjeci


CS2

| | |
|--|--------------|
| Type | Rectangle |
| Detailed | 800; 300 |
| Shape type | Thick-walled |
| Item material | C30/37 |
| Fabrication | concrete |
| Colour | |
| A [m ²] | 2,4000e-01 |
| A _y [m ²], A _z [m ²] | 2,0056e-01 |
| A _L [m ² /m], A _D [m ² /m] | 2,2000e+00 |
| c _{y,UCS} [mm], c _{z,UCS} [mm] | 150 400 |
| a [deg] | 0,00 |
| I _y [m ⁴], I _z [m ⁴] | 1,2800e-02 |
| i _y [mm], i _z [mm] | 231 87 |
| W _{el,y} [m ³], W _{el,z} [m ³] | 3,2000e-02 |
| W _{pl,y} [m ³], W _{pl,z} [m ³] | 0,0000e+00 |
| M _{pl,y,+} [Nm], M _{pl,y,-} [Nm] | 0,00e+00 |
| M _{pl,z,+} [Nm], M _{pl,z,-} [Nm] | 0,00e+00 |
| d _y [mm], d _z [mm] | 0 0 |
| I _t [m ⁴], I _w [m ⁶] | 5,4884e-03 |
| β _y [mm], β _z [mm] | 0 0 |



CS3

| | |
|--|--------------|
| Type | Rectangle |
| Detailed | 500; 300 |
| Shape type | Thick-walled |
| Item material | C30/37 |
| Fabrication | concrete |
| Colour | |
| A [m ²] | 1,5000e-01 |
| A _y [m ²], A _z [m ²] | 1,2524e-01 |
| A _L [m ² /m], A _D [m ² /m] | 1,6000e+00 |
| c _{y,UCS} [mm], c _{z,UCS} [mm] | 150 250 |
| a [deg] | 0,00 |
| I _y [m ⁴], I _z [m ⁴] | 3,1250e-03 |
| i _y [mm], i _z [mm] | 144 87 |
| W _{el,y} [m ³], W _{el,z} [m ³] | 1,2500e-02 |
| W _{pl,y} [m ³], W _{pl,z} [m ³] | 0,0000e+00 |
| M _{pl,y,+} [Nm], M _{pl,y,-} [Nm] | 0,00e+00 |
| M _{pl,z,+} [Nm], M _{pl,z,-} [Nm] | 0,00e+00 |
| d _y [mm], d _z [mm] | 0 0 |
| I _t [m ⁴], I _w [m ⁶] | 2,8116e-03 |
| β _y [mm], β _z [mm] | 0 0 |



5. Materijali

| Name | Type | ρ [kg/m ³] | Density in fresh state [kg/m ³] | E _{mod} [MPa] | μ | α [m/mK] | f _{c,k,28} [MPa] | Colour |
|--------|----------|------------------------|---|------------------------|-----|----------|---------------------------|--------|
| C30/37 | Concrete | 2500,0 | 2600,0 | 3,2800e+04 | 0,2 | 0,00 | 30,00 | |

Reinforcement EC2

| Name | Type | ρ [kg/m ³] | E _{mod} [MPa] | G _{mod} [MPa] | α [m/mK] | f _{y,k} [MPa] |
|--------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------|------------------------|
| B 500B | Reinforcement steel | 7850,0 | 2,0000e+05 | 8,3333e+04 | 0,00 | 500,0 |

6. Slučajevi opterećenja


| Name | Description | Action type | Load group | Direction | Duration | Master load case |
|------|----------------------|--------------------------|------------|-----------|----------|------------------|
| | Spec | Load type | | | | |
| LC1 | Vlastita težina | Permanent Self weight | LG1 | -Z | | |
| LC2 | Uporabno Standard | Variable Static | LG2 | | Short | None |

Stalno opterećenje

- vlastita težina konstrukcije: Određena je automatski programom za proračun i dimenzioniranje konstrukcije koristeći parametre - karakteristike materijala, poprečne presjeke i dimenzije konstrukcijskih elemenata

Uporabno opterećenje

Prema HRN EN 1991-1-1: $q=3,0 \text{ kN/m}^2$





7. Kombinacije opterećenja

| Name | Description | Type | Load cases | Coeff. [-] |
|--------------------|-------------|---------------------------|-----------------------|------------|
| ULS-Set B (auto).1 | | Envelope - ultimate | LC1 - Vlastita težina | 1,35 |
| ULS-Set B (auto).2 | | Envelope - ultimate | LC1 - Vlastita težina | 1,00 |
| ULS-Set B (auto).3 | | Envelope - ultimate | LC1 - Vlastita težina | 1,35 |
| | | | LC2 - Uporabno | 1,50 |
| ULS-Set B (auto).4 | | Envelope - ultimate | LC1 - Vlastita težina | 1,00 |
| | | | LC2 - Uporabno | 1,50 |
| SLS-Char (auto).1 | | Envelope - serviceability | LC1 - Vlastita težina | 1,00 |
| SLS-Char (auto).2 | | Envelope - serviceability | LC1 - Vlastita težina | 1,00 |
| | | | LC2 - Uporabno | 1,00 |
| SLS-Quasi (auto).1 | | Envelope - serviceability | LC1 - Vlastita težina | 1,00 |
| SLS-Quasi (auto).2 | | Envelope - serviceability | LC1 - Vlastita težina | 1,00 |
| | | | LC2 - Uporabno | 0,30 |



8. Podest 1 – unutarnje sile; m_x

Values: **m_x**
 Linear calculation
 Combination: ULS-Set B (auto)
 Extreme: Mesh
 Selection: All
 Location: In nodes avg. on macro.
 System: LCS mesh element



9. Podest 1 – unutarnje sile; m_y

Values: **m_y**
 Linear calculation
 Combination: ULS-Set B (auto)
 Extreme: Mesh
 Selection: All
 Location: In nodes avg. on macro.
 System: LCS mesh element



10. Podest 1 – unutarnje sile; m_x (presjek)

Values: m_x

Linear calculation


Combination: ULS-Set B (auto)

Extreme: Mesh

Selection: All

Location: In nodes avg. on macro.

System: LCS mesh element



11. Podest 1 – progibi; u_z

Values: u_z

Linear calculation


Combination: SLS-Char (auto)

Extreme: Mesh

Selection: All

Location: In nodes avg. on macro.

System: LCS mesh element



12. Podest 1 – progibi; u_z (presjek)Values: u_z

Linear calculation


Combination: SLS-Char (auto)

Extreme: Mesh

Selection: All

Location: In nodes avg. on macro.

System: LCS mesh element



13. Podest 2 – unutarnje sile; m_x

Values: m_x

Linear calculation


Combination: ULS-Set B (auto)

Extreme: Mesh

Selection: All

Location: In nodes avg. on macro.

System: LCS mesh element



14. Podest 2 – unutarnje sile; m_y

Values: m_y

Linear calculation


Combination: ULS-Set B (auto)

Extreme: Mesh

Selection: All


Location: In nodes avg. on macro.

System: LCS mesh element




15. Podest 2 – unutarnje sile; m_x (presjek)

Values: **m_x**
 Linear calculation
 Combination: ULS-Set B (auto)
 Extreme: Mesh
 Selection: All
 Location: In nodes avg. on macro.
 System: LCS mesh element



16. Podest 2 – progibi; u_z

Values: **u_z**
 Linear calculation
 Combination: SLS-Char (auto)
 Extreme: Mesh
 Selection: All
 Location: In nodes avg. on macro.
 System: LCS mesh element



17. Podest 2 – progibi; u z (presjek)Values: u_z

Linear calculation


Combination: SLS-Char (auto)

Extreme: Mesh

Selection: All

Location: In nodes avg. on macro.

System: LCS mesh element



18. Podest 3 – unutarnje sile; m_x

Values: m_x

Linear calculation


Combination: ULS-Set B (auto)

Extreme: Mesh

Selection: All

Location: In nodes avg. on macro.

System: LCS mesh element



19. Podest 3 – unutarnje sile; m_y

Values: m_y

Linear calculation


Combination: ULS-Set B (auto)

Extreme: Mesh

Selection: All

Location: In nodes avg. on macro.

System: LCS mesh element



20. Podest 3 – unutarnje sile; m_x (presjek)

Values: **m_x**

Linear calculation


Combination: ULS-Set B (auto)

Extreme: Mesh

Selection: All

Location: In nodes avg. on macro.

System: LCS mesh element



21. Podest 3 – progibi; u_z

Values: **u_z**

Linear calculation


Combination: SLS-Char (auto)

Extreme: Mesh

Selection: All

Location: In nodes avg. on macro.

System: LCS mesh element



22. Podest 2 – progibi; u z (presjek)Values: u_z

Linear calculation


Combination: SLS-Char (auto)

Extreme: Mesh

Selection: All


Location: In nodes avg. on macro.

System: LCS mesh element




23. Konzole i stupovi – unutarnje sile; M_y

Values: **M_y**
 Linear calculation
 Combination: ULS-Set B (auto)
 Coordinate system: Principal
 Extreme 1D: Member
 Selection: B4, B5, B7, B12



24. Konzole i stupovi – unutarnje sile; V_z

Values: **V_z**
 Linear calculation
 Combination: ULS-Set B (auto)
 Coordinate system: Principal
 Extreme 1D: Member
 Selection: B4, B5, B7, B12



25. Konzole i stupovi – unutarnje sile; NValues: **N**


Linear calculation

Combination: ULS-Set B (auto)

Coordinate system: Principal


Extreme 1D: Member

Selection: B4, B5, B7, B12




26. Dimenzioniranje armature - Podest 1; $A_{s,req,1+}$

Values: $A_{s,req,1+}$
 Linear calculation
 Combination: ULS-Set B (auto)
 Extreme: Mesh
 Selection: All
 Location: In nodes avg. on macro.
 System: LCS mesh element




27. Dimenzioniranje armature - Podest 1; $A_{s,req,2+}$

Values: $A_{s,req,2+}$
 Linear calculation
 Combination: ULS-Set B (auto)
 Extreme: Mesh
 Selection: All
 Location: In nodes avg. on macro.
 System: LCS mesh element




28. Dimenzioniranje armature - Podest 1; As,req,1+ (presjek)

Values: **As,req,1+**
 Linear calculation
 Combination: ULS-Set B (auto)
 Extreme: Mesh
 Selection: All
 Location: In nodes avg. on macro.
 System: LCS mesh element




29. Dimenzioniranje armature - Podest 1, konzola; As,req

Values: **As,req**
 Linear calculation
 Combination: ULS-Set B (auto)
 Coordinate system: Member
 Extreme 1D: Local
 Selection: B8
 Note: Longitudinal reinforcement is designed in the centre of the edges of the cross-section. Checks use the real position of the reinforcement.




30. Dimenzioniranje armature - Podest 1, konzola; Aswm,req

Values: **Aswm_req**
 Linear calculation
 Combination: ULS-Set B (auto)
 Coordinate system: Member
 Extreme 1D: Local
 Selection: B8
 Note: Longitudinal reinforcement is designed in the centre of the edges of the cross-section. Checks use the real position of the reinforcement.




31. Dimenzioniranje armature - Podest 2; As,req,1+

Values: $A_{s,req,1+}$
 Linear calculation
 Combination: ULS-Set B (auto)
 Extreme: Mesh
 Selection: All
 Location: In nodes avg. on macro.
 System: LCS mesh element




$A_{s,req,1+} [\text{cm}^2/\text{m}]$

| |
|------|
| 10.1 |
| 9.0 |
| 8.0 |
| 7.0 |
| 6.0 |
| 5.0 |
| 4.0 |
| 3.0 |
| 2.0 |
| 1.0 |
| 0.0 |




32. Dimenzioniranje armature - Podest 2; As,req,2+

Values: $A_{s,req,2+}$
 Linear calculation
 Combination: ULS-Set B (auto)
 Extreme: Mesh
 Selection: All
 Location: In nodes avg. on macro.
 System: LCS mesh element




$A_{s,req,2+} [\text{cm}^2/\text{m}]$

| |
|-----|
| 5.2 |
| 4.8 |
| 4.4 |
| 4.0 |
| 3.6 |
| 3.2 |
| 2.8 |
| 2.4 |
| 2.0 |
| 1.6 |
| 1.2 |
| 0.8 |
| 0.4 |
| 0.0 |




33. Dimenzioniranje armature - Podest 2; As,req,1+ (presjek)

Values: **As,req,1+**
 Linear calculation
 Combination: ULS-Set B (auto)
 Extreme: Mesh
 Selection: All
 Location: In nodes avg. on macro.
 System: LCS mesh element




34. Dimenzioniranje armature - Podest 2, konzola; As,req

Values: **As,req**
 Linear calculation
 Combination: ULS-Set B (auto)
 Coordinate system: Member
 Extreme 1D: Local
 Selection: B12
 Note: Longitudinal reinforcement is designed in the centre of the edges of the cross-section. Checks use the real position of the reinforcement.




35. Dimenzioniranje armature - Podest 2, konzola; Aswm,req

Values: **Aswm,req**
 Linear calculation
 Combination: ULS-Set B (auto)
 Coordinate system: Member
 Extreme 1D: Local
 Selection: B12
 Note: Longitudinal reinforcement is designed in the centre of the edges of the cross-section. Checks use the real position of the reinforcement.




36. Dimenzioniranje armature - Podest 3; As,req,1+

Values: $A_{s,req,1+}$
 Linear calculation
 Combination: ULS-Set B (auto)
 Extreme: Mesh
 Selection: All
 Location: In nodes avg. on macro.
 System: LCS mesh element




37. Dimenzioniranje armature - Podest 3; As,req,2+

Values: $A_{s,req,2+}$
 Linear calculation
 Combination: ULS-Set B (auto)
 Extreme: Mesh
 Selection: All
 Location: In nodes avg. on macro.
 System: LCS mesh element




38. Dimenzioniranje armature - Podest 3; As,req,1+ (presjek)

Values: **As,req,1+**
 Linear calculation
 Combination: ULS-Set B (auto)
 Extreme: Mesh
 Selection: All
 Location: In nodes avg. on macro.
 System: LCS mesh element




39. Dimenzioniranje armature - Podest 3, konzola; As,req

Values: **As,req**
 Linear calculation
 Combination: ULS-Set B (auto)
 Coordinate system: Member
 Extreme 1D: Local
 Selection: B5
 Note: Longitudinal reinforcement is designed in the centre of the edges of the cross-section. Checks use the real position of the reinforcement.



40. Dimenzioniranje armature - Podest 3, konzola; Aswm,req

Values: **Aswm_req**
 Linear calculation
 Combination: ULS-Set B (auto)
 Coordinate system: Member
 Extreme 1D: Local
 Selection: B5
 Note: Longitudinal reinforcement is designed in the centre of the edges of the cross-section. Checks use the real position of the reinforcement.



9. Uvjeti kvalitete materijala

U nastavku će se prikazati uvjeti kvalitete materijala koji se koriste pri radovima sanacije na građevini.

9.1. Beton

Upotrijebljeni beton mora biti u skladu s normom HRN EN 206-1 „Beton – 1 dio: Specifikacije, svojstva proizvodnja i sukladnost“ i normom HRN 1128 „Beton-Smjernice za primjenu norme HRN EN 206-1“.

| | Ploče podesta, obloga stupova, obloga temelja |
|----------------------------|---|
| Razred tlačne čvrstoće | C 30/37 |
| Razred izloženosti | XC4, XF4, XS3 |
| Maksimalno zrno agregata | D _{max} 16 |
| Razred sadržaja klorida | Cl 0,2 |
| Max. v/c omjer | 0,60 |
| Razred konzistencije | S4 |
| Razred vodonepropusnosti | VDP2 |
| Min. količina cementa (kg) | 280 |

9.2. Armatura

Čelik koji će se ugrađivati mora u pogledu karakteristika ispunjavati uvjete prema propisima iz područja betona i armiranog betona. Koristiti će se rebrasti čelik označe i vrste B500B.

Mogu se koristiti čelici prema normama HRN EN 10080-1 do 6 za čelik za armiranje i HRN EN 1992-1-1. Označavati se trebaju prema HRN EN 1027-1 i 2 te HRN CR 10260.

9.3. Reparturni sanacijski mort za popravak oštećenih betonskih elemenata

Za sanaciju oštećenih betonskih površina koristi se polimer cementni sanacijski mort za reprofilaciju AB površina klase R4 ($f_c=45 \text{ N/mm}^2$), prema HRN EN 1504-3:2005.

- D_{max} = 2 mm
- Tlačna čvrstoća nakon 28 dana (HRN EN 12190) klasa R4: 45 N/mm²
- Prionljivost (HRN EN 1542) ≥2,0 N/mm²
- Termička kompatibilnost (smrzavanje-odmrzavanje), Prionljivost nakon 50 ciklusa (HRN EN 13687-1) ≥2,0 N/mm²
- Tlačni modul elastičnosti (HRN EN 13412) ≥20 GPa

9.4. Masa za injektiranje pukotina u armiranobetonskoj konstrukciji

Masa za injektiranje pukotina treba biti na bazi dvokomponentne epoksidne smole.

- Viskozitet: do +20°C $<350 \text{ mPa}\times\text{s}$
- Gustoća $1,1 \text{ kg/l}$
- Tlačna čvrstoća (HRN EN 12190), nakon 7 dana pri +23°C $>50 \text{ N/mm}^2$
- Pot life (+20°C) 40 min

9.5. Sustav za zaštitu betona

Sustav za zaštitu betonskih površina sastoji se od zaštitnog polimer cementnog premaza, oznake C prema normi HRN EN 1504-2:2001, točka 3, (Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija; dio 2: Proizvodi i sustavi za površinsku zaštitu).

- Ukupna debljina sloja polimer cementnog premaza $1,5 - 2,0 \text{ mm}$
- Prionljivost (HRN EN 1542) $\geq 0,8 \text{ (pojedinačno } 0,5 \text{) N/mm}^2$
- Termička kompatibilnost (smrzavanje-odmrzavanje) Prionljivost nakon 50 ciklusa (HRN EN 13687-1) $\geq 0,8 \text{ (pojedinačno } 0,5 \text{) N/mm}^2$
- Premoštenje pukotina (HRN EN 1062-7) do $0,50 \text{ mm}$
- Istezanje $>30\%$

10. Tehnički uvjeti izvođenja i program kontrole i osiguranja kvalitete materijala i radova

10.1. Uvod

Ovim programom kontrole i osiguranja kvalitete dane su smjernice i uvjeti koje moraju zadovoljiti građevinski radovi i materijali te tehnologija izvođenja, montaža i održavanje, kako bi se postigla zadovoljavajuća kvaliteta i trajnost građevina.

Osiguranje kvalitete treba postići tako da se upotrebljavaju samo provjereni i ispitani materijali, provode ispravne metode gradnje, koji će biti u skladu sa projektom, standardima, propisima i dobrom praksom.

Kontrolu kvalitete treba provesti stalnim nadziranjem radova u svim fazama od strane nadzornog inženjera i drugih specijalističkih inspektora i institucija za kontrolu i ispitivanje materijala, kao i svim potrebnim ispitivanjima kvalitete materijala ili gotovih građevinskih elemenata.

Materijali koji se koriste za ugradnju trebaju imati valjane dokaze o kvaliteti, bilo da se radi o valjanim ispravama o sukladnosti prema Pravilniku o tijelima, dokumentaciji i postupcima tržišta građevnih proizvoda (NN 118/19), bilo da se kakvoća dokazuje ispitivanjem na, u tijeku izvedbe izrađenim uzorcima gradiva spravljenih na gradilištu ili proizvodnom pogonu.

Primjena ovog Programa je obavezna. Program je izrađen sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Zakonu o prostornom uređenju" (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, te važećim hrvatskim normama i propisima u građevinarstvu. Svi sudionici u građenju (investitor, izvođač i dr.) dužni su se pridržavati odredbi navedenih zakona.

10.2. Projektirani vijek građevine i održavanje konstrukcije

Vijek građevine prvenstveno ovisi o kvaliteti njene izvedbe, a onda i o redovitom održavanju iste kao i o okolini u kojoj se nalazi. Radnje u okviru održavanja nosive konstrukcije treba provoditi prema odredbama Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije (NN 17/17), u skladu s normama na koje upućuje navedeni propis, te odgovarajućom primjenom odredaba važećih ostalih propisa.

10.2.1. Održavanje armiranobetonske konstrukcije

Redoviti pregledi u svrhu održavanja betonske konstrukcije provode se kao osnovni, glavni i dopunski pregledi. Pregled konstrukcije moraju obavljati za to ovlaštene osobe. Pregled uključuje najmanje:

- vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine napuklina i pukotina te drugih oštećenja bitnih za očuvanje mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine,
- utvrđivanja stanja zaštitnog sloja armature,
- utvrđivanje veličine progiba glavnih nosivih elemenata ako se vizulanom kontrolom sumnja u ispunjavanje bitnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti,

Svi uočeni nedostaci i oštećenja se moraju pravovremeno otkloniti i sanirati, zbog sigurnosti, funkcionalnosti i daljnje uporabe građevine. U slučaju da su pukotine veće tako da narušavaju trajnost AB konstrukcije potrebno ih je sanirati prema provjerениm tehničkim sustavima koji su u skladu sa Prilogom II. TPGK. Nakon obavljene sanacije Investitor mora obavijestiti projektanta o provedenim sanacijskim radovima u pismenom obliku.

10.2.2. Čuvanje dokumentacije održavanja

Dokumentaciju pregleda te dokumentaciju o održavanju konstrukcije dužan je trajno čuvati vlasnik građevine. Pregled konstrukcije moraju obavljati za to ovlaštene osobe i ako se uoče da su bitna svojstva građevine narušena potrebno je konstrukciju sanirati.

10.3. Dužnosti investitora

Pri izvođenju radova investitor je dužan:

- Projektiranje, građenje i nadzor povjeriti osobama ovlaštenim za obavljanje tih djelatnosti,
- Osigurati stručni i tehnički nadzor,
- Osigurati projektantski nadzor,
- Organizirati kontrolna ispitivanja ugrađenih materijala,
- Pridržavati se ostalih obveza po navedenom zakonu.

10.4. Dužnosti izvođača

Pri izvođenju radova izvođač je dužan:

- Radove izvoditi prema ugovoru u skladu sa odgovarajućom dozvolom i suglasnostima nadležnih institucija, ako su potrebne i drugim dokumentima koji su joj prethodili - posebnim suglasnostima za gradnju,
- Izraditi projekt privremene regulacije prometa za vrijeme odvijanja radova sanacije te provoditi regulaciju prometa u skladu s tim projektom,
- Radove izvoditi na način da se poštuje regulacija prometa odobrena od strane investitora,
- Radove izvoditi prema Projektu i u skladu sa tehničkim propisima i pravilima struke,
- Napraviti prethodna ispitivanja materijala prije izvođenja sanacije,
- Organizirati tekuću kontrolu ugrađenih materijala i izvedenih radova,
- Radove izvoditi na način da zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehaničke otpornosti i stabilnosti, sigurnosti za slučaj požara, zaštite zdravlja ljudi, zaštite korisnika od ozljeda, zaštite od buke i vibracija, toplinske zaštite i uštede energije, zaštite od korozije, te ostala funkcionalna i zaštitna svojstva,
- Tijekom izvođenja radova održavati radilište urednim i što čišćim, kako bi se promet mogao nesmetano odvijati,
- Ugrađivati materijale, opremu i proizvode predviđene projektom, provjerene u praksi, a čija je kvaliteta dokazana potvrdoma prema važećim propisima i normama,
- Provoditi geodetsko snimanje objekta nakon svake faze radova, kako bi se na temelju geodetske snimke mogao izvršiti obračun određene faze radova,
- Opasni otpad zbrinjavati u skladu s Pravilnikom o gospodarenju otpadom i Zakonom o kemikalijama,
- Odrediti voditelja građenja na objektu, a prema potrebi i za pojedine vrste radova.

10.4.1. Uvjeti koje mora zadovoljiti izvođač radova

Izvođač radova na sanaciji mora posjedovati sljedeće kompetencije, izvještaje ili dokaze, kako bi bio sposoban na siguran i učinkovit način, u skladu s ovim projektom, obaviti radove sanacije:

Tehnička i stručna sposobnost

- Sposobnost izvođenja radova tehnologijom:
 - hidrodinamičko uklanjanje betona visokotlačnim pumpama i robotima,
 - sanacija betonskih konstrukcija reprofilacijom,
 - injektiranje betonskih konstrukcija,
- Rješenje nadležnog tijela kojim se pravnoj i/ili fizičkoj osobi odobrava djelatnost korištenja opasnih kemikalija u skladu sa člankom 16. Zakona o kemikalijama (NN 18/13).
- Na raspolaganju trebaju biti najmanje sljedeći uređaji, alati i oprema:
 - jedna (1) visokotlačna pumpa za hidrodinamičku obradu betona, tlaka 2000 do 2500 bar i kapaciteta vode 100 l/min,
 - jedna (1) pumpa za nanošenje morta s kontinuiranim miješanjem reprofilacijskog morta i kontroliranim izlaznim tlakom,
 - ručna pumpa za injektiranje,
 - kompresor za zrak,
 - pumpa za vodu,
 - miješalica za pripremu morta,
 - pneumatske čekiće,
 - skelu.

Dokumentacija

Da bi se osigurao ispravan tok i kvaliteta građenja, Izvođač mora na gradilištu posjedovati odgovarajuću dokumentaciju za građenje i pridržavati se nje kako slijedi:

- Rješenje o upisu u sudski registar, odnosno obrtnicu i suglasnost za obavljanje djelatnosti građenja sukladno posebnom propisu,
- Ugovor o građenju sklopljen između investitora i izvođača,
- Akt o imenovanju glavnog inženjera gradilišta, inženjera gradilišta, odnosno voditelja radova,
- Ugovor o stručnom nadzoru sklopljen između investitora i nadzornog inženjera,
- Lokacijsku i građevinsku dozvolu (ako je potrebno),
- Ovjerenu projektnu dokumentaciju potrebnu za izvođenje radova
- Dozvole i suglasnosti potrebne za provođenje radova sanacije,
- Priručnik osiguranja kvalitete izvedbe,
- Projekt pripremnih radova i organizacije gradilišta,
- Projekt tehnologije i izvođenja pojedinih radova,
- Uredno vođen građevinski dnevnik i građevinsku knjigu s obračunskim nacrtima,
- Dokumentaciju kojom se dokazuje tražena kvaliteta radova, konstrukcija i ugrađenog materijala i opreme, te izvedenih radova (potvrde o sukladnosti, atesti, uvjerenja, certifikati, jamstveni listovi i sl.), a naročito:

- program ispitivanja kvalitete ugrađenog betona i izvještaje o ispitivanju betona od strane ovlaštene institucije
- Izvještaje o svim ostalim ispitivanjima koja su provedena po nalogu za ispitivanju nadzornog inženjera ili bez njegovog naloga, a koja su potrebna radi dokazivanja kvalitete izvedenih radova i ugrađenih materijala.

10.5. Nadzor

Glavni nadzor nad provođenjem sustava održavanja kvalitete vrši glavni nadzorni inženjer (kontinuirano). Glavni nadzorni inženjer može imati pomoćnike-specijaliste iz područja tehnologije betona i konstrukcije te prisutnost projektanta koji vrši projektantski nadzor.

U skladu sa zakonskim propisima vanjski nadzor može vršiti i nezavisna ovlaštena organizacija za kontrolu kvalitete.

Izvođač radova mora voditi građevinski dnevnik (prema Pravilniku o vođenju građevinskog dnevnika) koji svakodnevno u vrijeme izvođenja radova ispunjava osoba izvođača, a ovjerava nadzorni inženjer kao i svu ostalu dokumentaciju kakvoće korištenih materijala i izvedenih radova. Svi radovi vode se i preuzimaju kroz građevinski dnevnik i to po fazama rada, pri čemu je nužno da za početak radova naredne faze nadzorni inženjer ocjeni kvalitetu izvedenih radova te nakon tога odobri nastavak radova.

Projektantski nadzor

Projektantski nadzor nad izvođenjem predmetnih radova obavlja projektant osobno ili preko svojih suradnika. Taj nadzor vodi brigu da se radovi izvedu prema projektu i njegovim dopunama (ako budu postojale) i svršishodno namjeni koja proizlazi iz projekta. Projektantski nadzor projektanta je stalnog karaktera.

Projektant ima pravo donositi odluke u slučaju kada se ukaže potreba da se izvrše izmjene pojedinih dijelova projekta, bilo po opsegu, postupku ili redoslijedu izvođenja radova.

Stručni nadzor

Potrebno je osigurati stalni stručni nadzor tijekom izvođenja radova. Nadzorni inženjer je predstavnik vlasnika, plaćen je od vlasnika i izvršava svoju odgovornost prema njemu. Nadzorni inženjer ima zadatak da kontinuirano prati radove, a za veće radove u punom radnom vremenu. On je odgovoran za tumačenje ugovornih obaveza i izmjena, on uspostavlja kriterije prihvatljivosti, vodi računa da se radovi izvedu u skladu sa projektom i standardima i dobrom praksom, ocjenjuje napredovanje gradnje i određuje dinamiku plaćanja izvođaču sukladno količini izvršenih radova i ugrađenom materijalu. U slučaju kakvih većih odstupanja od projektnih postavki, zapažanja ovog nadzora su mjerodavna kod odluke o nastavku rada. Nadzorni inženjer stalno obavještava vlasnika o toku radova i zadovoljenju roka završetka radova.

Nadzorni inženjer mora imati tehničko znanje o građevinskim materijalima i izvođenju gradnje i imati iskustvo s tim te mora zadobiti povjerenje i poštovanje vlasnika i izvođača.

Izvješće o izvedenim radovima

Da bi se sačuvali svi podaci o izvedenom stanju, potrebno je po završenom poslu izraditi izvješće o svim izvedenim radovima na sanaciji građevine. Poseban naglasak u tom izvješću treba staviti na eventualne izmjene u odnosu na radove predviđene projektom.

10.6. Reprofilacija betonskih elemenata

Uklanjanje degradiranog betona

Potrebno je ukloniti zaštitni sloj betona koji je oštećen, karbonatiziran i sadrži kloride. Uklanjanje betona vrši se hidrorazaranjem vodom pod visokim pritiskom (2000 do 2500 bar). Potrebno je ukloniti beton do dubine na kojoj nema karbonatizacije i gdje je koncentracija kloridnih iona manja od kritične. Na mjestima na kojima se ukloni cijelokupni zaštitni sloj i dođe se do armature, potrebno je ukloniti i sloj debljine bar 16 mm iza armature, na elementima gdje se provodi betoniranje, odnosno 5 mm iza armature, za reprofilaciju elemenata gdje se ugrađuje sanacijski mort, kako bi se isti mogao ugraditi. Detalj uklanjanja sloja betona prikazan je na detalju u prilogu, točka 9. Pri određivanju dubine uklanjanja betona treba zadovoljiti uvjete:

- koncentracija kloridnih iona treba biti ispod kritične granice od 0,05% kloridnih iona na masu betona,
- prionjivost betona mjerena pull-off metodom $\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$,
- vrijednost pH betona $> 9,5$
- da se osigura otvorenost strukture betona, tj. bar 50% vidljivih zrna agregata.

Nakon hidrodinamičke obrade betona, na površinu se ne smije nanositi vezni sloj barem 1 do 2 sata, dok se ne prosuši višak vode unesen u beton pod visokim pritiskom.

Priprema podloge

Priprema podloge je jedan od najvažnijih koraka pri izvođenju reprofilacije, jer njezina uspješnost više ovisi o kvaliteti pripreme podloge nego o materijalima upotrijebljenim za sanaciju. Priprema se sastoji od postupaka koji slijede nakon uklanjanja oštećenog betona.

U ovoj fazi potrebno je ukloniti komade betona i nevezana zrna agregata koji nemaju dovoljnu prionjivost na podlogu. Prionjivost očišćenog betona potrebno je dokazati ispitivanjima čvrstoće prionjivosti "pull-off" metodom.

Prije nanošenja novog sloja potrebno je osigurati dovoljnu hrapavost podloge u svrhu bolje prionjivosti. Optimalna hrapavost može se postići i hidrorazaranjem prilikom uklanjanja oštećenog betona na potrebnoj dubini, a ovisi o udaljenosti mlaznice, tlaku i strujanju vode.

Kod pripreme podloge treba poštovati sljedeće zahtjeve:

- podloga mora biti slobodna od prašine, nevezanih zrna, površinskih nečistoća i materijala koji smanjuju prionjivost ili sprečavaju upijanje,
- očišćenu podlogu treba zaštiti od dalnjeg onečišćenja, osim ako je čišćenje izvedeno neposredno prije ugradnje novog sloja betona.

Na očišćenu i pripremljenu podlogu potrebno je nanijeti vezni sloj od polimer cementnog veziva koji ima svrhu povećavanja prionjivosti novog i starog betona. Vezni sloj je mješavina cementa i pijeska u težinskom omjeru 1:1 te otopine vezivne emulzije na bazi kaučuka (lateksa). Smjesa se dobiva miješanjem s vodom u skladu s uputama proizvođača. Konzistencija treba biti takva da se nanosi tvrdom četkom, zidarskom žlicom i sl. Vezni sloj nanosi se na dio površine na koji će se unutar 24 sata ugraditi beton za sanaciju.

Čišćenje i zaštita armature

Nakon uklanjanja oštećenog betona potrebno je očistiti armaturu u skladu sa zahtjevima koji su propisani u normi HRN EN 1504-10:2004 i prema uvjetima okoline:

- treba ukloniti koroziju, oljuštene dijelove, mort, prašinu i ostale materijale koji smanjuju prionjivost ili pridonose koroziji,
- cijeli opseg izložene armature mora biti jednoliko očišćen,
- očišćena podloga treba se, do faze nanošenja materijala za sanaciju, zaštititi od dalnjeg onečišćenja,
- čišćenje armature može se provesti zajedno s korakom hidrorazaranja, pri čemu se mlaz vode koristi i za čišćenje armature.

Nakon uklanjanja oštećenog sloja betona, postojeća armatura se mora vizualno pregledati, kako bi se utvrđio eventualni stupanj oštećenosti armature. Pregled armature mora izvršiti nadzorni inženjer ili osoba angažirana od investitora koja ima iskustvo u području tehnologije sanacija. U okviru vizualnog pregleda potrebno je ocijeniti da li je postojeća armatura i dalje sposobna prenositi zahtijevana opterećenja. Kriteriji prema kojima se donosi odluka da li je potrebno izvršiti zamjenu armature su sljedeći:

- mehaničkim oštećenjem ili korozijom je promjer šipke smanjen 10% ili više (odnosi se na lokalno udubljenje ili točkastu koroziju),
- poprečni presjek šipke je kontinuirano, po cijelom obodu, smanjen za 20%.

Stupanj čistoće armature prema DIN 55928 treba iznositi Sa 2½. Otvorena ploha očišćene armature ne smije stajati otvorena više od 6 sati, kako armatura ne bi ponovno korodirala. Za zaštitu od korozije, potrebno je očišćenu armaturu premazati zaštitnim sredstvom na bazi inhibitora korozije.

Ugradnja sanacijskog morta i betona

Reprofilacija uklonjenog betona na pristupnom mostiću vrši se reparaturnim sanacijskim mortom na bazi polimer cementnog morta klase R4 (HRN EN 1504-3:2005), a reprofilacija uklonjenog betona na stupovima vrši se betonom C30/37 karakteristika prema HRN EN 206 i HRN 1128:2007.

Predviđena je isključivo strojna ugradnja sanacijskog morta i betona, uz korištenje potrebnih veznih slojeva. Prije ugradnje novog betona i sanacijskog morta površinu betona treba namočiti, a ugradnju treba započeti kada s površine nestanu tragovi slobodne vode.

Zahtijevane karakteristike betona navedene su u točki 10. Detalji izvedbe prikazani su u nacrtima.

10.7. Injektiranje

Injektiranjem se saniraju pukotine koje su vidljive na površini betona i pukotine koje se uoče nakon uklanjanja oštećenog sloja. Injektiranje se provodi dvokomponentnom epoksidnom smolom preko prethodno ugrađenih pakera. Nakon provedenog injektiranja, pakere je potrebno ukloniti ili odrezati.

Oprema za injektiranje pukotina sastoje se od pumpi s posudama za injekcijsku smjesu, alata i posuda za miješanje injekcijske smjese, pakera, profila i oblika koji će se odabrati u ovisnosti o položaju i širini pukotine na licu mjesta. Injektiranje se vrši pod pritiskom do najviše 2 bara.

Priprema podloge vrši se obilježavanjem pukotine te čišćenjem područja rada zrakom pod pritiskom. Oko pukotine ne smije biti prašine, masnoća i ostalih nečistoća.

Slijedi ugradnja polimer-cementnog morta kojim se pukotina zatvara na strani s koje se provodi injektiranje. Injektiranju se može pristupiti nakon što mort za zatvaranje pukotine dobije dovoljnu čvrstoću da zadrži pritisak injekcijske smjese, što ovisi o temperaturi zraka i podloge.

Nakon faze pripreme podloge slijedi ugradnja pakera (injekcijskih cjevčica). Pakeri se postavljaju na međusobnom razmaku od 20 do 25 cm (4 do 5 kom/m² pukotine). Rupe za pakere se buše pod kutem 45°, naizmjenično s jedne i druge strane pukotine. Izbušene rupe se čiste i ispuhuju zrakom pod pritiskom, nakon čega slijedi ugradnja pakera.

Injektiranje se vrši pod pritiskom koji se ostvaruje pumpama. Miješanje smjese za injektiranje vrši se prema uputama proizvođača na mjestu ugradnje. Tijekom injektiranja, tlak se postupno povećava i iznosi do najviše 2 bar. Injektiranje na pakeru provodi se do pojave injekcijske smjese na susjednom pakeru ili na kontrolnoj cjevčici postavljenom između pakera za injektiranje. Ako pukotina više ne prihvata smjesu, dosegnuti tlak održava se 3 do 5 minuta, nakon čega se prelazi na injektiranje na susjednom pakeru. Injektiranje se izvodi odozdo prema gore. Temperatura betona pri kojoj se smije izvoditi injektiranje iznosi od +5 do +30°C.

Završna obrada površine betona provodi se nakon uspješno izvedenih radova injektiranja, najranije nakon 48 h. Pakeri se demontiraju, a rupe se zatvaraju polimer-cementnim sanacijskim mortom. Betonska površina se čisti od viška injekcijske smjese i morta.

O provedenim radovima potrebno je voditi evidenciju injektiranja, koja se osim u građevinskom dnevniku vodi i u dokumentaciji u kojoj se svakoj poziciji daje broj, koji se označava na tlocrtu objekta te se vodi evidencija o količini i vrsti ugrađenih pakera, tlaku injektiranja i vrsti ugrađene injekcijske smjese.

Učinkovitost tehnologije injektiranja potrebno je dokazati na probnom polju, na način da se odredi stupanj ispunjenosti pukotine injekcijskom smjesom. Stupanj injektiranosti određuje se na valjcima izbušenim preko sanirane pukotine.

Karakteristike materijala navedene su u točki 10, a detalji izvedbe prikazani su u nacrtima.

10.8. Završna obrada betonskih površina

Ispravno izведен i ugrađen beton i sanacijski mort klase R4 ima zadovoljavajuću trajnost u većini slučajeva djelovanja okoliša. Zbog dodatne sigurnosti i povećanja trajnosti betonske konstruktivne elemente je potrebno površinski zaštiti kako bi se spriječio ulazak klorida, sulfata i drugih štetnih tvari u beton.

Za različite tipove konstrukcija i za različite svrhe primjenjuju se različite površinske zaštite. Svojstva površinskih zaštita ovise o vrsti materijala od kojeg se izvodi zaštita. Za postizanje željenog učinka površinske zaštite, njezine odgovarajuće penetracije u beton i adhezije na podlogu važno je da se nanosi na dobro pripremljenu podlogu. Podloga mora biti čista, bez tragova ulja, masti, prašine, ostataka materijala i slično. Ostaci oplatnih ulja mogu izazvati nedovoljnu adheziju.

Prije nanošenja premaza površina bi trebala biti što ujednačenija, jer se inače povećava rizik od formiranja sitnih šupljina u premazu. Također, na površini ne smije biti većih pora, koje kasnije mogu prouzročiti nastanak mjejhura. Prije nanošenja premaza, ovisno u uvjetima nanošenja, površina za nanošenje treba biti glatka.

Za površinsku zaštitu betona upotrebljava se sustav trajnoelastičnog premaza i zaštitne boje za beton (tip C prema HRN EN 1504-2) koji treba imati svojstvo vodonepropusnosti, sposobnosti premoštenja pukotina i otpornosti na prođor agresivnih tvari iz atmosfere (CO₂, SO₂, soli, UV zrake)

u beton. Korišteni sustav za zaštitu mora biti kompatibilan ugrađenom reparaturnom mortu i betonu.

Cijelu površinu na koju se nanosi premaz, potrebno je oprati vodom pod pritiskom kao priprema za nanošenje sloja zaštitnog premaza. Pranje površine vodom pod pritiskom od 800 bara sa udaljenosti ne veće od 2 m osigurava uklanjanje svih površinskih nečistoća i nanesenih slojeva bez uklanjanja samog betona (cementne površinske skramice) ili sanacijskog morta. Pripremljena podloga betona ili morta mora imati čvrstoću prionjivosti mjerenu metodom pull-off (HRN EN 1542:2001) veću od 1,50 N/mm².

Karakteristike materijala za premazivanje betona navedeni su u točki 10.

10.9. Betonski i armiranobetonski radovi

10.9.1. Općenito

Proizvodnja, ugradnja i kontrola kvalitete obavljati će se u skladu s Tehničkim popisom za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20), HRN EN 206:2016 "Beton-Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost", i HRN EN 13670:2010 "Izvedba betonskih konstrukcija", Općim tehničkim uvjetima, te odgovarajućim HRN normama.

U slučaju nesukladnosti građevnog proizvoda s tehničkim specifikacijama za taj proizvod i/ili projektom betonske konstrukcije, proizvođač građevnog proizvoda, odnosno izvođač betonske konstrukcije, mora odmah prekinuti proizvodnju odnosno izradu tog proizvoda i poduzeti mjere radi utvrđivanja i otklanjanja grešaka koje su uzrokovale nesukladnost.

Prije početka radova Izvođač mora dostaviti Nadzornom inženjeru na odobrenje:

- rezultate početnih ispitivanja betona
- projekt tehnologije i izvođenja pojedinih radova koji će sadržavati sastave betona, pripremu (proizvodnju) betona, transport, ugradnju, njegu i kontrolu kvalitete betona

Izvođač je dužan u dogovoru s Nadzornim Inženjerom za svaki betonski pogon postaviti stručnu i odgovornu osobu. Ta osoba je odgovorna za kvalitetu proizvedenog i ugrađenog betona.

Izvođač je dužan dokumentirati kvalitetu radova, elemenata i objekta statistički obrađenim rezultatima izvršenih ispitivanja i na drugi način, te certifikatima izdanim prema tehničkim propisima i tehničkim uvjetima ovog projekta.

Geodetske kontrole i izmjere potrebne za izvođenje betonskih i armirano betonskih radova moraju biti izvedene točno i u svemu suglasno s izvedbenim nacrtima.

Oborinsku i procjednu vodu na temeljnim plohamama betoniranja Izvođač je dužan ukloniti na način kako je to propisano tehničkim uvjetima za iskop upotrebom crpki dovoljnog kapaciteta, odnosno kako to odredi Nadzorni inženjer.

Prema zahtjevima iz ovog Programa kontrole i osiguranja kvalitete beton se proizvodi kao Projektirani beton (beton sa specificiranim tehničkim svojstvima)

Za sastav projektiranog betona odgovoran je proizvođač betona.

Izvođač mora prema normi HRN EN 13670 prije početka ugradnje provjeriti je li beton u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom transporta betona došlo do promjene njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije.

Kontrolni postupak utvrđivanja svojstava svježeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima norme HRN EN 13670 i projekta betonske konstrukcije, a najmanje pregledom svake otpremnice i vizualnom kontrolom konzistencije kod svake dopreme (svakog vozila) te kod opravdane sumnje ispitivanjem konzistencije istim postupkom kojim je ispitana u proizvodnji.

Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima projekta betonske konstrukcije, ali ne manje od jednog uzorka za istovrsne elemente betonske konstrukcije koji se bez prekida ugrađivanja betona izvedu unutar 24 sata od betona istih iskazanih svojstava i istog proizvođača.

Ako je količina ugrađenog betona veća od 100 m³, za svakih sljedećih ugrađenih 100 m³ uzima se po jedan (1) dodatni uzorak betona.

Podaci o istovrsnim elementima betonske konstrukcije izvedenim od betona istih iskazanih svojstava i istog proizvođača evidentiraju se uz navođenje podataka iz otpremnice tog betona, a podaci o uzimanju uzorka betona evidentiraju se uz obvezno navođenje oznake pojedinačnog elementa betonske konstrukcije i mjesta u elementu betonske konstrukcije na kojem se beton ugrađivao u trenutku uzimanja uzorka.

Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrslog betona ocjenjivanjem rezultata ispitivanja uzorka i dokazivanje karakteristične tlačne čvrstoće betona provodi se odgovarajućom primjenom kriterija iz Dodatka B norme HRN EN 206-1 „Ispitivanje identičnosti tlačne čvrstoće“.

Za slučaj nepotvrđivanja zahtijevanog razreda tlačne čvrstoće betona treba na dijelu konstrukcije u koji je ugrađen beton nedokazanog razreda tlačne čvrstoće provesti naknadno ispitivanje tlačne čvrstoće betona u konstrukciji prema HRN EN 12504-1 i HRN EN 12504-2 te ocjenu sukladnosti prema HRN EN 13791.

10.9.2. Materijali

Svi građevinski proizvodi koji će se ugrađivati u objekt dopremati će se iz pogona i tvornica izvan gradilišta.

Za svaki od njih svaka isporuka gradilištu mora imati izjavu o sukladnosti proizvođača i važeću potvrdu sukladnosti s odgovarajućom normom, ako je određenim propisom uvjetovana, odnosno tehničko dopuštenje, ako norma za njega ne postoji. Još prije prve isporuke za svaki novi proizvod, koji će se ugrađivati u građevinu, nadzornom inženjeru treba za njega dostaviti sve potrebne podatke i potvrde o kvaliteti i ishoditi njegovu suglasnost za ugradnju.

Na osnovu rezultata početnih ispitivanja sastojaka i svojstava betona odabrati će isporučitelji materijala. Odabrani materijal mora udovoljavati postavljenim zahtjevima u projektu i zadovoljavati svim navedenim karakteristikama te iste moraju biti dokazane prethodnim laboratorijskim ispitivanjima.

Svi materijali za sanaciju moraju biti tvornički proizvedeni, tj. ne smiju se proizvoditi na gradilištu.

Odabrani cement, agregat i voda moraju zadovoljavati uvjete propisane u normi HRN EN 206-1 te normama navedenima u sljedećoj tablici.

Tablica B. 1. Norme za sukladnost materijala

| Materijal | Norma | Napomena |
|------------------|--|--|
| Cement | HRN EN 197-1 | |
| Agregat | HRN EN 12620 HRN EN 13055-1 | normalni i teški agregat lagani agregat |
| Voda | HRN EN 1008 | |
| Kemijski dodaci | HRN EN 934-2 | |
| Mineralni dodaci | HRN EN 12620 HRN EN 12878 HRN EN 450 HRN EN 13263 | tip I tip II |

Za proizvodnju betona mogu se upotrebljavati samo sastojci betona koji imaju propisanu deklaraciju i certifikat o sukladnosti s odgovarajućim specifikacijama. Vrste i učestalost nadzora/kontrole i ispitivanja opreme i sastojaka betona uz betonaru provode se prema HRN EN 206-1, tablica 22 do 24.

Cement

Za proizvodnju betona mogu se upotrebljavati samo cementi čija su osnovna svojstva uvjetovana propisima odgovarajućih standarda, prethodno dokazana. Prethodna ispitivanja i dokaze podobnosti cementa za betonske radove obavlja institucija ovlaštена za poslove provođenja dokaza sukladnosti kvalitete cementa. Prethodni dokaz kvalitete mora se pribaviti za svaku vrstu i klasu cementa pri čemu se pod vrstom cementa podrazumjeva cement određene oznake i određenog proizvođača.

Za proizvodnju betona može se upotrijebiti samo cement koji zadovoljava zahtjeve kvalitete propisane normom HRN EN 197-1:2008 prema kojoj se kontrolira i certificira cement. Potvrdu sukladnosti izdaje ovlaštena institucija. Svojstva i uvjeti kvalitete propisani su prema HRN EN 197-1:2008: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti.

Prije ugrađivanja cementa nadzorni inženjer može izvršiti kontrolno ispitivanje u laboratoriju kojeg on odabere, a izvođač je dužan staviti besplatno na raspolaganje potrebne uzorke. Od svake isporuke treba odvojiti uzorak od oko 5 kg cementa, koji se čuva, za slučaj da je potrebno kompletno ispitivanje u svrhu dokazivanja kvalitete betona.

Cement treba isporučiti na betonaru u rasutom stanju sa silos kamionima koji su hermetički zatvoreni i zaplombirani i potpuno zaštićeni od vlage.

Silos za cement u rasutom stanju moraju biti:

- opremljeni priborom za uzimanje uzoraka po cijeloj visini silosa
- opremljeni napravama za mjerjenje količine cementa u silosu izvana obojeni svjetlom bojom.

Cement se treba upotrebljavati istim redoslijedom kojim je isporučen. Cement smije biti uskladišten najviše tri (3) mjeseca, ali ga svaki mjesec treba pregledati, osim specijalnih cemenata, ukoliko se ukaže potreba za njihovom primjenom, a za koje će se vrijeme uskladištenja naknadno posebno propisati.

Voda

Ako se koristi voda iz javnog vodovoda može se upotrebljavati bez potrebe dokazivanja uporabljivosti. Ako se za pripremanje betona koristi voda koja nije pitka izvođač mora prethodno dokazati uporabljivost te vode u skladu s normom HRN EN 1008:2002, najmanje jedan (1) put svaka tri (3) mjeseca (postojanje soli, sadržaj organskih tvari). Ukoliko postoji sumnja o mogućnosti promjene kvalitete vode, treba češće ponovno ispitati uporabljivost vode za beton.

Voda ne smije sadržavati nikakve sastojke koji bi mogli ugroziti kvalitetu ili izgled betona ili morta. Isto vrijedi za vodu za njegovanje svježeg betona.

Kontrola vode za pripremu betona provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari pogona za proizvodnju predgotovljenih betonskih proizvoda i u betonari na gradilištu prije prve upotrebe.

Za pripremanje nearmiranog betona, može se uporabljivost vode provjeriti ispitivanjem vremena vezivanja cementa i čvrstoće betona pri pritisku na uzorcima, koji se paralelno pripreme s predviđenom i s destiliranim vodom. Vremenska razlika između početka i kraja vezivanja cementa ne smije iznositi više od 30 minuta, a smanjenje čvrstoće betona pri pritisku ne smije biti veća od 10 %.

Agregat

Tehnička svojstva agregata, ovisno o porijeklu, opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu u betonu, moraju biti specificirana prema normi HRN EN 12620:2008, normama na koje ta norma upućuje kao i odredbama Tehničkog propisa za betonske konstrukcije (TPBK).

Razred kvalitete i sva svojstva agregata određena su prema normi HRN EN 206-1 "Beton -1 dio Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost" i drugim važećim HRN normama.

Potvrđivanje sukladnosti agregata provodi se prema odredbama dodatka za norme HRN EN 12620.

Kontrola agregata prije proizvodnje betona provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari pogona za predgotovljene betonske proizvode i u betonari na gradilištu prema normi HRN EN 206-1. Kontrola agregata provodi se odgovarajućom primjenom nizova normi HRN EN 932, HRN EN 933, HRN EN 1097, HRN EN 1744 i HRN EN 1367. Agregat treba biti opisan oznakom d/D, tj. donjom (d) i gornjom (D) veličinom otvora sita s kojom je veličina zrna agregata utvrđena (prema HRN EN 12620).

Odobrenje za nabavku predloženog agregata daje nadzorni inženjer na temelju certifikata, početnih ispitivanja reprezentativnih uzoraka agregata i početnih ispitivanja betona.

Razred (kriterij) kvalitete agregata

Agregat za beton treba biti iz zdrave stijene, bez štetnih sastojaka, mehanički čvrst i otporan protiv utjecaja atmosferilija i otporan na smrzavanje.

Granulometrijski kriterij

Ukupni sastav granulacije agregata treba odabrati zavisno od količine cementa tako, da se postigne dobra obradljivost, optimalno pakiranje i gustoća betona, a može se usvajati samo na osnovu eksperimentalnog ispitivanja betona. Treba težiti da se udio sitnih zrna 0 mm do 4 mm ograniči na neophodnu potrebnu količinu da se osigura tražena obradljivost i kompaktnost, te čvrstoća betona. Pri tome treba osigurati obradljivost i kompaktnost uz minimalno potreban utrošak cementa.

Granulometrijski sastav frakcije agregata d/D ispituje se prema normi HRN EN 933-1 i mora zadovoljavati razrede prema HRN EN 12620:2008.

Minimalne količine agregata

Minimalne količine agregata (gustoća $\rho = 2.000 \text{ kg/m}^3 - 3.000 \text{ kg/m}^3$) moraju ispunjavati uvjete normi HRN EN 933-1.

Sadržaj sitnih čestica

Sadržaj sitnih čestica manjih od 0,063 mm treba biti ispitati prema normi HRN EN 933-1 i mora zadovoljavati razrede prema HRN EN 12620.

Kvaliteta sitnih čestica

Kvaliteta sitnih čestica, ako je njihov sadržaj veći od 3 % procjenjuje se:

- Određivanjem ekvivalenta pijeska (SE) prema normi HRN EN 933-8:2012
- Ispitivanjem metilenskim modrilom (MB) prema normi HRN EN 933-9:2009

Oblik zrna

Oblik zrna krupnog agregata (SI) (prema normi HRN EN 12620) zadan je razredom indeksa oblika SI₂₀ za sve betone osim za betone razreda tlačne čvrstoće C12/15 (podložni beton i beton zapuna i odvala) za koje je zadan razred SI₄₀. Ispitivanje se provodi prema HRN EN 933-4.

Kriterij manipulacije

Transport i deponiranje svake frakcije mora biti posebno. Mora se onemogućiti miješanje frakcija. Manipuliranje i deponiranje pojedinih frakcija mora biti tako organizirano da se spriječi segregiranje pojedinih frakcija. Frakcije agregata moraju biti tako zaštićene od pretjeranog zagrijavanja insolacijom, da pri doziranju u mješalici imaju ujednačenu temperaturu propisanu projektom betona izrađenim od strane Izvođača.

Prethodna (početna) ispitivanja agregata

Prije odluke o izboru izvorišta agregata za beton potrebno je provesti sva potrebna ispitivanja (granulometrijski sastav punila, sadržaj sitnih čestica, oblik zrna krupnog agregata, otpornost na drobljenje, sadržaj sulfata topivog u kiselini, sadržaj ukupnog sumpora, sadržaj klorida, gustoća zrna i upijanje vode, mineraloško petrografske sastav, otpornost na smrzavanje, a u slučaju sumnje treba ispitati i alkalno-silikatnu reakciju, prisustvo raspadnutog dikalcijevog silikata i raspadnutog željeza.) Opseg i količina ispitivanja obaviti će se prema odluci nadzornog inženjera.

Kontrolna ispitivanja agregata

Tekućom kontrolom granulometrijskog sastava pojedinih frakcija treba dokazati da se sastav materijala ne razlikuje od sastava ustanovljenog kad su se određivale mješavine u tolikoj mjeri da bi to moglo utjecati na kvalitetu ili čvrstoću betona. Slijedeća tablica daje najmanju učestalost ispitivanja općih svojstava agregata za beton kod kontrole proizvodnje.

Tablica B. 3. Metode i učestalost ispitivanja agregata

| Svojstvo | Napomena | Metoda ispitivanja | Minimalna učestalost |
|--|--|--------------------------------|-----------------------------------|
| Granulometrijski sastav | -- | HRN EN 933-1 HRN EN 933-10 | 1 x mjesечно ili 1 u 2 mjeseca |
| Oblik zrna krupnog agregata | šljunak drobljeni | HRN EN 933-4 | 1 u 6 mjeseci 2 u 6 mjeseci |
| Sadržaj sitnih čestica | -- | HRN EN 933-1 | 1 x mjesечно ili 1 u 2 mjeseca |
| Kvaliteta sitnih čestica | ekvivalent pijeska SE - ispitivanje metilenskim modrilom | HRN EN 933-8 HRN EN 933-9 | 1 x mjesечно ili 1 u 2 mjeseca |
| Nasipna gustoća, gustoća zrna i upijanje vode | -- | HRN EN 1097-3 HRN EN 1097-6 | 1 x godišnje |

Dodaci betonu

Kontrola kemijskog i mineralnog dodatka betonu provodi su u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari pogona za proizvodnju predgotovljenih betonskih proizvoda i u betonari na gradilištu prema normi HRN EN 206-1 (slijedeća tablica). Preporučuje se uzimanje uzoraka i odlaganje za svaku isporuku.

Tablica B. 4. Kontrola kemijskog i mineralnog dodatka betonu

| Materijal | Nadzor/ispitivanje | Svrha | Minimalna učestalost |
|-------------------------------|---|--|--|
| Kemijski dodaci | Kontrola otpremnice i razine u posudi* prije pražnjenja | Provjera je li isporuka prema narudžbi i je li ispravno označena | Svaka isporuka |
| | Ispitivanje radi identifikacije prema HRN EN 934-2 | Radi usporedbi s podacima proizvođača | U slučaju sumnje |
| Mineralni dodaci | Kontrola otpremnice* prije isporuke | Provjera je li isporuka prema naručbi i iz pravog izvora | Svaka isporuka |
| | Ispitivanje gubitaka žarenjem letećeg pepela | Određivanje promjene sadržaja ugljika koje mogu utjecati na aerirani beton | Svaka isporuka namijenjena aeriranom betonu kada tu informaciju nije dao dobavljač |
| Mineralni dodaci u suspenziji | Kontrola otpremnice * prije isporuke | Provjera je li isporuka prema narudžbi i iz pravog izvora | Svaka isporuka |
| | Ispitivanje gustoće | Provjera ujednačenosti | Svaka isporuka i periodično tijekom proizvodnje betona |

*Otpremnici treba biti priložena izjava o svojstvima ili certifikat o sukladnosti prema odgovarajućoj normi ili propisanim uvjetima

Kemijski dodaci betonu

Opća prikladnost kemijskih dodataka utvrđuje se ispitivanjem prema HRN EN 934-2. Za konkretnu primjenu kemijskog dodatka izvođač mora pribaviti certifikat prije početka prethodnih ispitivanja.

Prethodna ispitivanja: Prikladnost kemijskih dodataka za konkretnu primjenu mora se utvrditi tijekom prethodnih ispitivanja betona.

Kontrolna ispitivanja: Izvođač je dužan predočiti certifikat za svaku pošiljku svih dodataka nadzornom inženjeru, koji odobrava upotrebu dodatka za svaku vrstu i svaki cement posebno. Za svaku pošiljku kemijskog dodatka izvođač mora prije uporabe, u laboratoriju gradilišta provjeriti njegovu kompatibilnost s betonom.

Mineralni dodaci betonu

Za konkretnu primjenu mineralnih dodataka izvođač mora pribaviti certifikat prije početka prethodnih ispitivanja.

Prethodna ispitivanja: Prikladnost mineralnih dodataka za konkretnu primjenu mora se utvrditi tijekom prethodnih ispitivanja betona.

Kontrolna ispitivanja: Izvođač je dužan predočiti certifikat za svaku pošiljku svih mineralnih dodataka nadzornom inženjeru, koji odobrava upotrebu dodatka za svaku vrstu i svaki cement posebno.

Čelik za armiranje

Vrsta čelika za armiranje koja se upotrebljava mora biti sukladna TPBK.

Čelik za armiranje mora imati isprave o sukladnosti u skladu s odredbama posebnog propisa kojim se uređuje ocjenjivanje sukladnosti, isprave o sukladnosti i označavanje građevinskih proizvoda: Pravilnik o tijelima, dokumentaciji i postupcima tržišta građevnih proizvoda (NN 118/19).

Za armirano betonsku konstrukciju predviđen je slijedeći čelik za armiranje:

- čelik B 500 razreda duktilnosti B

Ispitivanje svojstava čelika za armiranje provodi se prema nizovima normi HRN EN 10080, te prema nizu normi HRN EN ISO 15630 i prema normi HRN EN 10002-4.

Ispituju se slijedeća svojstva čelika za armiranje:

- granica razvlačenja
- vlačna čvrstoća
- postotak ukupnog izduljenja kod maksimalne sile
- povratno savijanje.

10.9.3. Kontrola proizvodnje betona u tvornici betona

Gotovi građevni proizvodi koji se ugrađuju moraju imati popratne certifikate suglasnosti i izjave o svojstvima proizvođača i tehničke upute. Kontrola kvalitete podrazumijeva laboratorijska ispitivanja materijala, kao i ispitivanje izvedenih radova. Ispitivanje treba provoditi prema postupcima ispitivanja danim u normi HRN EN 206-1 "Beton -1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost" (referencijski postupci ispitivanja), ili se mogu upotrijebiti drugi postupci ispitivanja ako su utvrđene veze ili pouzdani odnosi između rezultata tih postupaka ispitivanja i referencijskih postupaka.

Tablica B. 5. Kontrola kvalitete materijala

| Građevni proizvod | Beton | Armatura, čelik za armiranje, čelik za prednapinjanje | Cement | Agregat |
|-------------------------|---|---|--|---|
| TPBK (Prilog) | A | B | C | D |
| Norma Specifikacija | HRN EN 206-1 | HRN 1130 1 do 5 nHRN EN 10080 1 do 6 nHRN EN 10138 1 do 4 | HRN EN 197-1 HRN EN 197-4 HRN EN 14216 HRN EN 14647 | HRN EN 12620 HRN EN 13055 |
| Proizvodnja | Centralna betonara Pogon za predgotovljene betonske elemente Betonara na gradilištu | Centralna armiračnica Armiračnica pogona za predgotovljene betonske elemente Armiračnica na gradilištu Tvornica čelika | Tvornica cementa Distribucijski centar | Pogon za proizvodnju agregata (prirodnih, industrijskih, proizvedenih ili recikliranih) |
| Sustav potvrđivanja | 2+ (osim tlačne čvrstoće) | 1+ | 1+ | 2+ u prijelaznom periodu od dvije godine je 1+ |
| Nacionalna specifičnost | DA | NE | NE | Prijelazni period |

Tablica B. 6. Kontrola kvalitete materijala

| Građevni proizvod | Dodaci betonu | | Voda | Predgotovljeni betonski proizvodi | | Proizvod za zaštitu i popravak betonske konstrukcije |
|-------------------------|--|---|---------------------|--|-------------------------------|--|
| TPBK (Prilog) | E | | F | G | | K |
| Norma Specifikacija | HRN EN 934-2 do 6 HRN EN 450-1 HRN EN 13263-1 HRN EN 12620 HRN EN 12878 HRN EN U.M1.035 | | HRN EN 1008 | HRN EN 13369 | | HRN EN 1504-1 do 10 |
| Proizvodnja | Pogon za proizvodnju kemijskih dodataka Tvornice ferolegura | | Sve osim pitke vode | Tvornica predgotovljenih betonskih elemenata Gradilište | | |
| Sustav potvrđivanja | 2+ | (Kemijski dodaci betonu i Mineralni dodaci tip I) | - | 2+ | (za konstrukcijsku uporabu) | |
| | 1+ | (Mineralni dodaci tip II) | | 4 | (za nekonstrukcijsku uporabu) | |
| Nacionalna specifičnost | NE | | NE | NE | | NE |

Kontrola proizvodnje betona sastoji se od:

- Kontrole ulaznih materijala
- Kontrole opreme
- Kontrole postupaka proizvodnje i svojstava betona
- Kontrole sukladnosti i kriterija sukladnosti

Kontrola ulaznih materijala

Za sve sastavne materijale, osim vode potrebna je izjava o sukladnosti, jamstvo i tehnička uputa za upotrebu i sigurnosna karta proizvoda.

• Agregat

Za proizvodnju betona koristi granulirani agregat 0-4, 4-8 i 8-16 mm.

Kontrola kvalitete agregata kontrolirati periodično i svakodnevno (kod proizvodnje betona).

Tablica B. 7. Kontrola agregata

| Ispitivanje/ Nadzor | Svrha | Provoditelj | Učestalost | Zapis | Napomena |
|-------------------------|--|--------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| Kontrola otpremnice | Provjera izvora i vrste agregata | Skladišna služba | Svaka isporuka | Ovjera otpremnice | -- |
| Kontrola prije istovara | Izgled, granulacija i oblik zagađenja | Skladišna služba | Svaka isporuka | Ovjera otpremnice | Vizualni pregled |
| Granulometrijski sastav | Provjera podudarnosti s normom HRN EN 933-1 | Laboratorij | Jednom tjedno | Obrazac | -- |
| | Provjera podudarnosti s uputom dobavljača | Voditelj laboratorija | Jednom godišnje | Ovjera na dobavljačev izvještaj | -- |
| Ispitivanje zagađenosti | Provjera podudarnosti s uputom dobavljača | Voditelj laboratorija | Jednom godišnje | Ovjera na dobavljačev izvještaj | -- |
| | Provjera podudarnosti s normom HRN EN 1744-1 | Akreditirani laboratorij | U slučaju sumnje | Izvještaj o ispitivanju | -- |
| Upijanje vode | Provjera podudarnosti s uputom dobavljača | Voditelj laboratorija | Jednom godišnje | Ovjera na dobavljačev izvještaj | -- |
| | Provjera podudarnosti s normom HRN EN 1097-6 | Akreditirani laboratorij | U slučaju sumnje | Izvještaj o ispitivanju | -- |

- Cement**

Proizvođač je dužan kod isporuke priložiti potrebnu dokumentaciju o certificiranosti kvalitete proizvoda (cimenta) te njegovih mehaničkih, fizikalnih i kemijskih svojstava. U slučaju potrebe uzimat jedan (1) uzorak tjedno od oko 5 kg (uzimanje prema normi HRN EN 196-7) za svaki tip cementa kao arbitražni uzorak, kako bi se mogla izvršiti naknadna ispitivanja cementa. Naknadna ispitivanja (u slučaju potrebe) obavljati prema normama HRN EN 196-1, HRN EN 196-2, HRN EN 196-3, a sukladno normi EN 197-1 u pogledu mehaničkih, fizikalnih i kemijskih svojstava.

Tablica B. 8. Kontrola cementa

| Ispitivanje/ Nadzor | Svrha | Provoditelj | Učestalost | Zapis | Napomena |
|------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|--|
| Kontrola otpremnice | Provjera izvora i vrste cementa | Skladišna služba | Svaka isporuka | Ovjera otpremnice | -- |
| Uzimanje uzorka | -- | Laboratorij | Jednom tjedno po tipu cementa | Obrazac | Uzorkovati oko 5 kg cementa i čuvati dva mjeseca |

- Dodaci**

Za proizvodnju betona koristiti kemijske dodatke plastifikator/superplastifikator odgovarajućih specifikacija. Posude sa dodacima moraju biti vidljivo obilježene, te smještene u zatvorenoj prostoriji zaštićene od bilo kakvih vanjskih utjecaja koji bi mogli štetno djelovati u pogledu njegovih deklariranih karakteristika. Uz svaku isporuku dobavljač dostavlja izvještaj o ispitivanju koji se uspoređuje sa specifikacijom za određenu vrstu kemijskog dodatka.

Svaka isporuka kemijskog dodatka se provjerava na efikasnost djelovanja sastava betona u kojem se koristi. Uzorkuje se uzorak od oko jedne (1) litre i čuva se do potrošnje. U slučaju sumnje uzorak se ispituje na identifikaciju po odabranom svojstvu u akreditiranom laboratoriju.

Tablica B. 9. Kontrola dodataka betonu

| Ispitivanje/ Nadzor | Svrha | Provoditelj | Učestalost | Zapis | Napomena |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|--|
| Kontrola otpremnice i nivoa u posudi | Provjera isporuke prema narudžbi | Skladišna služba | Svaka isporuka | Ovjera otpremnice | -- |
| Uzimanje uzorka | -- | Laboratorij | Svaka isporuka | Obrazac | Uzorkovati oko 1 litru dodatka i čuvati do potrošnje dodatka |
| Identifikacija po odabranom svojstvu | Sukladnost s deklariranim svojstvom | Akreditirani laboratorij | U slučaju sumnje | Izvještaj o ispitivanju | Prema normi HRN EN 394-2 |

- Voda**

Za proizvodnju betona koristiti vodu za piće iz gradskog vodovoda, te u tom slučaju nije potrebno provoditi potvrđivanje prikladnosti iste za proizvodnju betona.

Kontrola opreme

Kontrolom opreme osigurava se da su skladišta, mjerni uređaji, miješalica i kontrolni aparati u dobrom stanju, te zadovoljavaju zahtjeve norme HRN EN 206-1. Planiranim sustavnim održavanjem postrojenja, opreme i transporta u efikasnom stanju onemogućava se njihov negativan utjecaj na količinu i kvalitetu betona.

Tablica B. 10. Kontrola opreme

| Oprema | Ispitivanje/ Nadzor | Svrha | Provoditelj | Učestalost |
|--|--|---|----------------------------------|--|
| Skladišta, kipe i sl. | Vizualni nadzor | Provjera sukladnosti sa zahtjevom | Odgovarajuća služba održavanja | Jednom tjedno |
| Oprema za mjerjenje mase | Vizualni nadzor mjerjenja | Provjera čistoće i ispravnog funkcioniranja opreme | Odgovarajuća služba održavanja | Dnevno |
| | Ispitivanje točnosti mjerjenja masa | Provjera točnosti | Odgovarajuća služba održavanja | Nakon postavljanja, periodično ili u slučaju sumnje |
| Dozatori za dodatke | Vizualni nadzor doziranja | Provjera čistoće i ispravnog funkcioniranja opreme | Odgovarajuća služba održavanja | Prva dnevna uporaba za svaki dodatak |
| | Ispitivanje točnosti | Radi izbjegavanja netočnog doziranja | Odgovarajuća služba održavanja | Nakon postavljanja, periodično ili u slučaju sumnje |
| Vodomjer | Ispitivanje mjerne točnosti | Provjera točnosti | Odgovarajuća služba održavanja | Nakon postavljanja, periodično ili u slučaju sumnje |
| Oprema za mjerjenje sadržaja vlage u pijesku | Usporedba stvarne količine sa očitanjem | Provjera točnosti | Odgovarajuća služba održavanja | Nakon postavljanja, periodično ili u slučaju sumnje |
| Sustav miješanja | Vizualni nadzor doziranja | Provjera ispravnog funkcioniranja opreme za miješanje | Odgovarajuća služba održavanja | Dnevno |
| | Usporedba stvarne mase sastavnih materijala u miješalici sa zadanim masama | Provjera točnosti miješanja prema tablici 21 norme HRN EN 206-1 | Laboratorij | Nakon postavljanja, periodično ili u slučaju sumnje |
| Ispitni uređaji | Umjeravanje prema odgovarajućoj nacionalnoj ili EN normi | Provjera sukladnosti | Odgovarajući umjerni laboratorij | Periodično, a za opremu za ispitivanje čvrstoće min. jednom godišnje |
| | Interni umjeravanje | Provjera funkcionalnosti | Laboratorij | Periodično |
| Automiješalica | Vizualni nadzor | Provjera trošenja opreme za miješanje | Odgovarajuća služba održavanja | Periodično |

Kontrola postupaka proizvodnje i svojstava betona

Kontrola postupaka tijekom proizvodnje i svojstava projektiranog betona provoditi prema zahtjevima u tablici:

Tablica B. 11. Kontrola postupaka proizvodnje i svojstava betona

| Tip ispitivanja | Nadzor / Ispitivanje | Svrha | Provoditelj | Učestalost | Zapis |
|---------------------------------|---|--|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| Sadržaj vode u pijesku | Mjerni sustav ili ispitivanje sušenjem | Određivanje suhe mase agregata i vode koju treba dodati | Laboratorij | Dnevno ili ovisno o lokalnim vremenskim uvjetima češće ili rjeđe | Protokol punjenja |
| Sadržaj vode u krupnom agregatu | Ispitivanje sušenjem | | Laboratorij | | Obrazac |
| Temperatura | Mjerenje temperature | Kontrola min. temp. od 5°C ili uvjetovane granič. | Laboratorij | Prilikom uzimanja uzorka | Obrazac |
| Sadržaj vode | Provjera kol. dodane vode | Dobivanje podataka za v/c | Strojar betonare | Svaka mješavina | Protokol punjenja |
| Sadržaj klorida | Početno utvrđivanje sadržaja klorida proračunom | Utvrđivanje razreda sadržaja klorida | Voditelj laboratorijskih radova | Kod početnog ispitivanja tipa i kod svakog povećanja klorida u komponentama | Izvještaj o početnom ispitivanju tipa |
| Sadržaj cementa | Provjera mase dodanog cementa | Provjera sadržaja cementa, te dobivanje podataka za v/c | Strojar betonare | Svaka mješavina | Protokol punjenja |
| Sadržaj kemijskih dodataka | Provjera mase dodanog dodatka | Provjera sadržaja dodatka | Strojar betonare | Svaka mješavina | Protokol punjenja |
| v/c omjer | Proračunom iz protokola punjenja | Kontrola uvjetovanog v/c | Laboratorij | min jednom dnevno | Obrazac |
| Konzistencija | Vizualna kontrola | Usporedba s normalnim izgledom | Strojar betonare | Svaka mješavina | -- |
| | Ispitivanje prema HRN EN 12350-2,-5 | Radi provjere uvjetovanih vrijednosti konzistencije i mogućih promjena sadržaja vode | Laboratorij | Kad je konzistencija uvjetovana, kod ispitivanja pora, te u slučaju sumnje kod vizualne kontrole | Obrazac |
| Sadržaj zraka | Ispitivanje prema HRN EN 12350-7 | Kontrola uvjetovanog sadržaja zraka | Laboratorij | Prva mješavina (aerirani beton) | Obrazac |
| Gustoća | Ispitivanje prema HRN EN 12390-7 | Kontrola uvjetovane gustoće | Laboratorij | Jednako često kao i tlačna čvrstoća | Obrazac |

Za svaku metodu ispitivanja laboratorij mora posjedovati radnu uputu, koja se nalazi na mjestu na kojem se ispitivanje provodi. Količina cementa, vode, agregata i dodataka utvrđuje se prema otpremnici betona s proizvodnog pogona. Razredi konzistencije potrebnii za određivanje kriterija sukladnosti dati su u normi HRN EN 206-1 tablice 3 i 6. Podaci o najvećem dozvoljenom sadržaju klorida u betonu dati su u HRN EN 206-1 tablica 10, dok su podaci o najvećoj dozvoljenoj količini mikropora uvučenog zraka u beton dati u TPBK prilog A tablica A.2.

Provjera sukladnosti i kriterija sukladnosti

Provjera sukladnosti je dio vanjske provjere, a provodi se da bi se utvrdilo jesu li određena proizvodnja ili rad izvedeni prema ugovornim odredbama. Sustav ocjenjivanja svojstava građevnog proizvoda propisan je Pravilnikom o tijelima, dokumentaciji i postupcima tržišta građevnih proizvoda (NN 118/19).

Tablica B. 12. Skupina radnji koje se provode u pojedinom sustavu ocjenjivanja sukladnosti

| Isprava o sukladnosti | Ocenjivanja i provjere stalnosti svojstava | Radnju provodi proizvođač | | | Radnju provodi ovlaštena osoba | | |
|-----------------------|--|-------------------------------------|---|---|---|---|---|
| | | Stalna tvornička kontrola kvalitete | Ispitivanje uzorka iz proizvodnje prema utvrđenom planu ispitivanja | Ocenjivanje svojstava građevnog proizvoda | Ocenjivanje svojstava građevnog proizvoda | Početni nadzor tvornice i početni nadzor tvorničke kontrole proizvodnje | Stalni nadzor, procjena i ocjenjivanje tvorničke kontrole proizvodnje |
| PC+I | 1+ | ● | ● | | ● | ● | ● |
| | 1 | ● | ● | | ● | ● | ● |
| I | 2+ | ● | ● | ● | | ● ^{a)} | ● ^{a)} |
| | 3 | ● | | | ● | | |
| | 4 | ● | | ● | | | |

PC – označava certifikat o stalnosti svojstava
 I – označava izjavu o svojstvima
 ● – označava radnju koju je obvezan provesti ili provoditi proizvođač odnosno ovlaštena osoba u pojedinom sustavu ocjenjivanja sukladnosti
 a) – ovlaštena osoba izdaje certifikat o sukladnosti tvorničke proizvodnje

10.9.4. Sastav betonskih mješavina

Proizvodnja betona smije početi na temelju recepture bazirane na temelju početnih ispitivanja materijala i betona kako je navedeno u ovom poglavlju (Tehnički uvjeti izvođenja radova i program kontrole kvalitete), s time da receptura bude odobrena od nadzornog inženjera.

Sastav mora sadržavati težinske postotke pojedinih frakcija agregata, količinu i vrstu cementa i eventualnih dodataka, konzistenciju i vodovezivni faktor, sva fizikalna svojstva gotovog betona, te dokumentaciju o izvoru i kvaliteti upotrijebljenih materijala. Izvođač može započeti sa radovima tek nakon dobivanja pismenog odobrenja od nadzornog inženjera. Odobrenje proizvodnje betona od nadzornog inženjera ne znači da je izvođač oslobođen odgovornosti za slučaj eventualnog neuspjeha u postizanju čvrstoća betona, već je dužan ukloniti nekvalitetan beton.

Za izvedbu betonske konstrukcije predmetne građevine moraju se koristiti samo projektirani betoni (betoni projektiranog sastava) sa certificiranom kontrolom proizvodnje. U slučaju kada proizvođač betona ima u proizvodnom assortimanu betone normiranog zadanog sastava, mogu se koristiti kao nekonstrukcijski betoni, za razred izloženosti X0. Iz priloga potvrde tvorničke kontrole proizvodnje betonare iz koje će se dopremati beton na gradilište, potrebno je prepoznati i odabrati sastave koji zadovoljavaju tražene projektne specifikacije.

Na osnovu definirane tražene kvalitete svježeg i očvrsnulog betona, eventualno dodatnih zahtjeva nadzornog inženjera, te određenih razreda tlačnih čvrstoća i vrsta betona, izvoditelj može zatražiti isporuku betona iz betonare. Tako definirani beton mora biti proizведен, specificiran, označen i transportiran u skladu sa TPBK i HRN EN 206-1, a proizvođač betona dužan je izvođaču radova izdati izjavu o svojstvima isporučenog betona sa zahtjevima TPBK, HRN EN 206-1 i tehničkim uputama.

Za proizvodnju betona, odnosno kvalitetu betona do trenutka isporuke kupcu odgovoran je proizvođač betona što potvrđuje odgovarajućom Izjavom o sukladnosti.

10.9.5. Isporuka svježeg betona

Informacije korisnika betona proizvođaču

Korisnik će usuglasiti s proizvođačem:

- datum isporuke
- vrijeme i
- količinu,

i informirati proizvođača o:

- posebnom transportu na gradilište
- posebnim postupcima ugradnje
- ograničenjima vozila isporuke, npr. tipa (agitirajuća ili neagitirajuća oprema), veličine, visine ili bruto težine.

Informacije proizvođača betona korisniku

Kada naručuje beton, korisnik će zahtijevati informacije o sastavu mješavine betona radi primjene pravilne ugradnje i zaštite svježeg betona i utvrđivanja razvoja čvrstoće betona.

Te informacije mora na zahtjev korisnika dati proizvođač prije isporuke betona, ili prema tome kako odgovara korisniku.

Kad je posrijedi tvornički proizvedeni beton, informacije, kada se zatraže, mogu također biti dane i referencama proizvođačeva kataloga sastava mješavina betona, u kojima su iskazane pojedinosti o klasama čvrstoće, klasama konzistencije, težina mješavine i drugi mjerodavni podaci.

Proizvođač treba informirati korisnika o zdravstvenom riziku koji se može pojaviti tijekom rukovanja betonom.

Otpremnica za gotov (tvornički proizведен) beton

Pri isporuci betona proizvođač mora dostaviti korisniku otpremnicu za svaku transportnim sredstvom isporučenu količinu betona, na kojoj su otisnute, utisnute ili upisane najmanje sljedeće informacije:

- ime tvornice betona
- serijski broj otpremnice
- datum i vrijeme utovara, tj. vrijeme prvog kontakta cementa i vode
- broj vozila
- ime kupca
- ime i lokacija gradilišta
- detalji ili reference uvjeta, npr. kodni broj, redni broj
- količina betona u m³
- deklaracija sukladnosti s referentnim uvjetima kvalitete i EN 206
- ime ili znak certifikacijskog tijela ako je relevantno
- vrijeme kad beton stiže na gradilište
- vrijeme početka istovara
- vrijeme završetka istovara.

Ispitivanje svježeg betona

Ispitivanje svježeg betona tijekom izvođenja betonskih radova, vršit će se prema priloženom programu u tablici ispod, a ono obuhvaća:

- ispitivanje konzistencije betona prema HRN EN 12350-2; i/ili HRN EN 12350-5
- ispitivanje sadržaja zraka u svježem betonu prema HRN EN 12350-7
- ispitivanje temperature svježeg betona prema HRN EN 12350-1-7

Tablica B. 13. Ispitivanje svježeg betona

| Vrsta ispitivanja | Učestalost | Metoda ispitivanja | Broj prihvaćanja | Maksimalno dopušteno odstupanje pojedinog rezultata ispitivanja od granice uvjetovanog razreda ili tolerancije specificirane zadane vrijednosti | |
|--|---|--------------------|----------------------|---|------------------------------|
| | | | | Donja vrijednost | Gornja vrijednost |
| 1. Konzistencija slijeganjem | <ul style="list-style-type: none"> - svakodnevno pri početku betoniranja - pri izradi bet. uzor. - u određenim razmacima ili minimalno jednom u toku betoniranja | HRN EN 12350-2 | HRN EN 206-1 tab.19b | -10 mm | +20 mm |
| | | | | -20 mm ^b | +30 mm ^b |
| 2. Konzistencija rasprostiranjem | <ul style="list-style-type: none"> - svakodnevno pri početku betoniranja - pri izradi bet. uzor. - u određenim razmacima ili minimalno jednom u toku betoniranja | HRN EN 12350-5 | HRN EN 206-1 tab.19b | -20 mm | +30 mm |
| | | | | -30 mm ^b | +40 mm |
| 3. Sadržaj zraka | <ul style="list-style-type: none"> - svakodnevno pri početku betoniranja - pri izradi bet. uzor. - u određenim razmacima ili minimalno jednom u toku betoniranja | HRN EN 12350-7 | HRN EN 206-1 tab.19a | -0,5 % absolutne vrijednosti | +1,0 % absolutne vrijednosti |
| 4. Temperatura | <ul style="list-style-type: none"> - svakodnevno pri početku betoniranja - pri izradi bet. uzor. | HRN U.M1.032 | 0 | + 5°C | + 30°C |
| ^b Primjenjivo jedino za mjerjenje konzistencije iz početne količine pražnjenja kamiona miješalice | | | | | |

Ispitivanje sadržaja zraka (mikropora) provodi se za aerirane betone, a količina potrebnih mikropora ovisi o maksimalnoj frakciji agregata.

Temperatura svježeg betona ne smije biti ispod 5 °C u vrijeme isporuke. Bilo koji uvjet za umjetno hlađenje ili grijanje betona treba prije otpreme usuglasiti između proizvođača i korisnika.

O svim izvršenim ispitivanjima svježeg betona izvoditelj vodi evidenciju, a kvaliteta ugrađenog svježeg betona mora biti u skladu s zahtjevima norme i uvjetima iz projekta betonske konstrukcije. Ukoliko se ispitivanjima ustanovi da izmjerene veličine nisu u propisanim granicama, potrebno je odmah intervenirati, te se takav beton koji ne zadovoljava neće ugraditi.

Tablica B. 14. Kontrola mikropora u betonu

| Frakcija agregata (mm) | Količina potrebnih mikropora (%) |
|------------------------|----------------------------------|
| 32 - 63 | 2 - 3 |
| 16 - 32 | 3 - 5 |
| 8 - 16 | 5 - 7 |
| 4 - 8 | 7 - 10 |

Konzistencija pri isporuci

Općenito je svako dodavanje vode ili kemijskih dodataka pri isporuci zabranjeno. U posebnim slučajevima voda ili kemijski dodaci mogu biti dodani kad je to pod odgovornošću proizvođača i primjenjuje se za dobivanje uvjetovane vrijednosti konzistencije, osiguravajući da uvjetovane granične vrijednosti nisu prekoračene i da je dodatak kemijskog dodatka uključen u projekt betona. Količina svakog dodatka vode ili kemijskog dodatka dodana u vozilo (mikser) mora biti upisana u otpremni dokument u svim slučajevima.

Kontrola sukladnosti i kriteriji sukladnosti

Kontrola sukladnosti sastoji se od aktivnosti i odluka koje treba poduzeti u skladu s pravilima sukladnosti prilagođenim unaprijed radi provjere sukladnosti betona s propisanim uvjetima. Kontrola sukladnosti je integralni dio kontrole proizvodnje.

Svojstva betona kojima se kontrolira sukladnost jesu ona koja se mijere odgovarajućim ispitivanjima prema normiranim postupcima. Stvarne vrijednosti svojstava betona u konstrukcijama mogu se razlikovati od tih utvrđenih ispitivanjima, npr. ovisno o dimenzijama konstrukcije, ugradnji, zbijanju, njegovanju i klimatskim uvjetima.

Plan uzorkovanja i ispitivanja te kriteriji sukladnosti trebaju zadovoljavati postupke navedene u ovom poglavlju .

Mjesto uzimanja uzoraka za ispitivanje sukladnosti treba odabrati tako da se mjerodavna svojstva betona i sastav betona značajnije ne mijenjaju od mjesta uzorkovanja do mjesta isporuke.

Kada su ispitivanja kontrole proizvodnje ista kao i ispitivanja uvjetovana za kontrolu sukladnosti, treba ih uzeti u obzir pri vrednovanju sukladnosti. Proizvođač može koristiti i druge rezultate ispitivanja isporučenog betona u prihvaćanju sukladnosti.

Sukladnost ili nesukladnost prosuđuje se prema kriterijima sukladnosti. Nesukladnost može voditi dalnjim akcijama na mjestu proizvodnje i na gradilištu.

Kontrola proizvodnje

Proizvođač je odgovoran za besprijekorno upravljanje proizvodnjom betona. Sav beton mora biti predmet kontrole proizvodnje.

Kontrola proizvodnje obuhvaća sve mјere nužne za održavanje svojstava betona u sukladnosti s uvjetovanim svojstvima.

To uključuje:

- izbor materijala
- projektiranje betona
- proizvodnju betona
- pregledi i ispitivanja
- uporabu rezultata ispitivanja sastavnih materijala, svježeg i očvrslog betona i opreme
- kontrolu sukladnosti

Kontrola proizvodnje mora se odvijati prema načelima serije normi HRN EN ISO 9000.

Sustav kontrole proizvodnje treba sadržavati odgovarajuće dokumentirani postupak i upute. Taj postupak i upute treba po potrebi utvrditi uzimajući u obzir potrebe kontrole iskazane u tablicama 22, 23 i 24 EN 206. Namjeravanu učestalost ispitivanja i nadzora treba dokumentirati. Rezultate ispitivanja i kontrola treba evidentirati izvještajima.

Svi mjerodavni podaci o kontroli proizvodnje trebaju biti zapisani (sadržani u izvještajima), Izvještaje o kontroli proizvodnje treba čuvati najmanje 3 godina, ako zakonske obveze ne traže duže razdoblje.

Vrednovanje i potvrđivanje sukladnosti

Proizvođač je odgovoran za ocjenu sukladnosti betona s uvjetovanim svojstvima te mora provoditi i sljedeće:

- početno ispitivanje kad je traženo
- kontrolu proizvodnje
- kontrolu sukladnosti.

Proizvođačevu kontrolu proizvodnje treba za sve betone klase iznad C 16/20 vrednovati i pregledavati ovlašteno nadzorno tijelo i zatim ovjeriti ovlašteno certifikacijsko tijelo.

Proizvođač je odgovoran za održavanje sustava kontrole proizvodnje.

10.9.6. Skele i oplate

Osnovni zahtjevi

Skele i oplate, uključujući njihove potpore i temelje, treba projektirati i konstruirati tako da su:

- otporne na svako djelovanje kojem su izložene tijekom izvedbe,
- dovoljno čvrste da osiguraju zadovoljenje tolerancija uvjetovanih za konstrukciju i spriječe oštećivanje konstrukcije.
- Oblik, funkcioniranje, izgled i trajnost stalnih radova ne smiju biti ugroženi ni ostećeni svojstvima skela i opata te njihovim uklanjanjem.
- Skele i oplate moraju zadovoljavati mjerodavne hrvatske i europske norme kao što je EN 1065.

Materijali

Može se upotrijebiti svaki materijal koji će ispuniti uvjete konstrukcije ovih tehničkih uvjeta. Moraju zadovoljavati odgovarajuće norme za proizvod ako postoje. U obzir treba uzeti svojstva posebnih materijala.

Oplatna ulja treba odabrati i primijeniti na način da ne štete betonu, armaturi ili oplati i da ne djeluju štetno na okolinu. Nije li namjerno specificirano, oplatna ulja ne smiju štetno utjecati na valjanost površine, njezinu boju ili na posebne površinske premaze.

Oplatna ulja treba primjenjivati u skladu s uputama proizvođača iiii isporučitelja.

Oplata treba osigurati betonu traženi oblik dok ne očvrsne. Oplata i spojnice između elemenata trebaju biti dovoljno nepropusni da spriječe gubitak finog morta. Oplatu koja apsorbira značajniju količinu vode iz betona ili omogućava evaporaciju treba odgovarajuće vlažiti da se spriječi gubitak vode iz betona, osim ako nije za to posebno i kontrolirano namijenjena. Unutarnja površina oplate mora biti čista. Ako se koristi za vidni beton, njezina obrada mora osigurati takvu površinu betona.

Posebnu površinsku obradu betona, ako se traži, treba utvrditi projektnim specifikacijama. Za prihvaćanje zadane kvalitete površinske obrade mogu biti uvjetovani pokusni betonski paneli.

Vrsta i kvaliteta površinske obrade ovise o tipu oplate, betonu (agregatu, cementu, kemijskim i mineralnim dodacima), izvedbi i zaštiti tijekom izvedbe.

Privremeni držači oplate, šipke, cijevi i slični predmeti koji će se ubetonirati u sklop koji se izvodi i ugrađeni elementi kao npr. ploče, ankeri i distanceri trebaju:

- biti čvrsto fiksirani tako da očuvaju projektirani položaj tijekom betoniranja,
- ne uzrokovati neprihvatljive utjecaje na konstrukciju,
- ne reagirati štetno s betonom, armaturom iiii prednapetim čelikom,
- ne uzrokovati neprihvatljivi površinski izgled betona,
- ne štetiti funkcionalnosti i trajnosti konstrukcijskog elementa.

Svaki ugrađeni dio treba imati dovoljnú čvrstoću i krutost da zadrži oblik tijekom betoniranja. Ne smije sadržavati tvari koje mogu štetno djelovati na njih same, beton iiii armaturu.

Udubljenja ili otvore za privremene radove treba zapuniti i završno obraditi materijalom kakvoće slične okolnom betonu, osim ako ne ostaju otvoreni ili im je drugi način obrade specificiran.

10.9.7. Armatura i ugradnja armature

Armatura izrađena od čelika za armiranje prema odredbama ugrađuje se u armiranu betonsku konstrukciju prema projektu betonske konstrukcije, normi HRN EN 13670:2010, normama na koje ta upućuje.

Izvođač mora prema normi HRN EN 13670:2010 prije početka ugradnje provjeriti je li armatura u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom rukovanja i skladištenja armature došlo do njezinog oštećivanja, deformacije ili druge promjene koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije.

Nadzorni inženjer neposredno prije početka betoniranja mora:

- provjeriti postoji li isprava o sukladnosti za čelik za armiranje, odnosno za armaturu i jesu li iskazana svojstva sukladna zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije
- provjeriti je li armatura izrađena, postavljena i povezana u skladu s projektom betonske konstrukcije te u skladu s TPBK te dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u građevinski dnevnik

Savijanje, rezanje, prijevoz i skladištenje

Čelik za armiranje betona treba rezati i savijati prema projektnim specifikacijama. Pri tome:

- savijanje treba izvoditi jednolikom brzinom,
- savijanje čelika pri temperaturi ispod -5°C, ako je dopušteno projektnim specifikacijama, treba izvoditi uz poduzimanje odgovarajućih posebnih mjera osiguranja,
- savijanje armature grijanjem smije se izvoditi samo uz posebno odobrenje u projektnim specifikacijama. Promjer trna za savijanje šipki treba biti prilagođen stvarnom tipu armature

10.9.8. Kontrolni postupci kod ugradnje betona

Izvođenje betonskih radova

Transport projektiranog betona će se vršiti automiješalicama, pri čemu moraju biti zadovoljeni svi zahtjevi iz tehničkih uvjeta projekta. Transportna sredstva ne smiju izazivati segregaciju betonske smjese tijekom vožnje od mjesta proizvodnje do mjesta ugradnje.

Vrijeme transporta i drugih manipulacija sa svježim betonom mora biti u neposrednoj vezi s vremenom početka vezivanja cementa prema zahtjevima HRN EN 206-1:2006. S betoniranjem se može početi samo na osnovu pismene potvrde o preuzimanju podloge, armature i odobrenju betoniranja od strane nadzornog inženjera. Beton se mora ugrađivati sistematski i programirano prema određenom planu i odabranoj tehnologiji (kran-beton, pumpani beton).

Zabranjeno je korigiranje vode u svježem betonu bez prisustva tehnologa betona.

Prije betoniranja treba oplatu polijevati. Pri polijevanju oplate u tijeku betoniranja treba voditi računa da voda ne uđe u betonsku masu.

Dozvoljenu visinu slobodnog pada betona (1,0 m) treba osigurati dovoljnim brojem vertikalnih lijevaka. Nije dozvoljeno transportiranje betona po kosinama.

Beton treba ubacivati što bliže njegovom konačnom položaju u konstrukciji da bi se izbjegla segregacija. Nije dozvoljeno transportirati beton pomoću pervibratora.

Svaki započeti konstruktivni dio ili element mora biti izbetoniran neprekinuto u započetom opsegu, kako to predviđa program betoniranja, bez obzira na radno vrijeme, brze vremenske promjene ili isključenje pojedinih uređaja mehanizacije iz pogona.

Ugrađivanje betona u kalupe ili oplatu pri vanjskim temperaturama ispod +5 °C ili iznad +30 °C se smatra betoniranjem u posebnim uvjetima. Za betoniranje u posebnim uvjetima se moraju osigurati posebne mjere zaštite betona. Pri vanjskim temperaturama ispod +5 °C agregat mora biti otporan na mraz i ne smije sadržati organske primjese koje usporavaju hidrataciju cementa.

Kod izbora cementa prednost imaju visokoaktivni cementi.

Kod betoniranja u posebnim uvjetima (ispod +5 °C) treba rabiti dodatke protiv smrzavanja betona.

Prije prvog smrzavanja beton mora imati najmanje 50% zahtijevane čvrstoće.

Kad se u vrlo hladnim danima skida oplata, ne smije doći do naglog hlađenja betona te se vanjske površine betona moraju zaštititi.

Cement i sastav betona koji se ugrađuju u masivne elemente moraju biti takvi da ni u kom slučaju temperatura betona ugrađenog u masu elementa ne bude iznad +65 °C. U protivnom se poduzimaju mjere za hlađenje komponenata betona ili hlađenje betona u samom elementu.

Neposredno nakon betoniranja beton će se zaštićivati od:

- oborina i tekuće vode - prekrivanjem ceradama ili najlonom
- vibracija koje mogu utjecati na promjenu unutrašnje strukture i prionjivost betona i armature, kao i drugih mehaničkih oštećenja u vrijeme vezivanja i početnog očvršćivanja.
- zaštitu od prebrzog isušivanja treba provoditi mokrim postupkom (polijevanjem, prekrivanjem filcom ili jutom ili sl.), a u trajanju do najmanje sedam (7) dana (ili do betoniranja narednog sloja) ili do postizanja 60% tražene čvrstoće.

10.9.9. Betoniranje

Isporuka, preuzimanje i gradilišni prijevoz svježeg betona

Nadzor i kontrolu kakvoće treba provesti na mjestu ugradnje i to najmanje u opsegu definiranom ovim tehničkim uvjetima.

Među ostalim treba provjeriti otpremni dokument i parafom potvrditi izvršeni nadzor.

Kontrola prije betoniranja

Treba pripremiti planove betoniranja i nadzora kao i sve ostale mjere predviđene ovim Tehničkim uvjetima i projektom, a ako ne postoji projekt, a prema složenosti izvedbe je neophodan potrebno ga je izraditi.

Treba po potrebi izvesti početno ispitivanje betoniranja pokusnom ugradnjom i to prije izvedbe dokumentirati.

Sve pripremne radnje treba provjeriti i dokumentirati prema ovim uvjetima prije no što ugradnja betona počne.

Konstrukcijske spojnice moraju biti čiste i navlažene. Oplatu treba očistiti od prljavštine, leda, snijega ili vode.

Ako se beton ugrađuje izravno na tlo, svježi beton treba zaštititi od miješanja s tlom i gubitka vode. Konstrukcijske elemente treba podložnim betonom od najmanje 3 cm do 5 cm odvojiti od temeljnog tla ili za odgovarajuću vrijednost povećati donji zaštitni sloj betona.

Temeljno tlo, stijena, oplata ili konstrukcijski dijelovi u dodiru s pozicijom koja se betonira trebaju imati temperaturu koja neće uzrokovati smrzavanje betona prije no što dostigne dovoljnu otpornost na smrzavanje. Ugradnja betona na smrznuto tlo nije dopuštena ako za takve slučajeve nisu predviđene posebne mjere.

Predviđa li se temperatura okoline ispod 0 °C u vrijeme ugradnje betona ili u razdoblju njegovanja, treba planirati mjere zaštite betona od oštećenja smrzavanjem.

Površinska temperatura betona spojnice prije betoniranja idućeg sloja treba biti iznad 0 °C. Ako se predviđa visoka temperatura okoline u vrijeme betoniranja ili u razdoblju njegovanja, treba planirati mjere zaštite betona od tih negativnih djelovanja.

Ugradnja i zbijanje

Beton treba ugraditi i zbiti tako da se sva armatura i uloženi elementi dobro obuhvate betonom i osigura zaštitni sloj betona unutar propisanih tolerancija te beton dobije traženu čvrstoću i trajnost. Posebnu pažnju treba posvetiti ugradnji i zbijanju betona na mjestima promjene presjeka, suženja presjeka, uz otvore, na mjestima zgnutne armature i prekida betoniranja. Vibriranje, osim ako nije drugačije uvjetovano projektom, treba u pravilu izvoditi uronjenim vibratorima. Beton treba uložiti što bliže konačnom položaju u konstrukcijskom elementu: Vibriranjem se beton ne smije namjerno navlažiti kroz oplatu i armaturu.

Normalna debljina sloja ne bi smjela biti veća od visine uronjenog vibratora. Vibriranje treba izvoditi sustavnim vertikalnim uranjanjem vibratora tako da se površina donjeg sloja revibrira. Kod debljih slojeva je revibriranje površinskog sloja preporučljivo i radi izbjegavanja plastičnog slijeganja betona ispod gornjih šipki armature.

Vibriranje površinskim vibratorima treba izvoditi sustavno dok se iz betona oslobađa zarobljeni zrak. Prekomjerno površinsko vibriranje koje slabi kvalitetu površinskog sloja betona treba izbjegći. Kad se primjenjuje samo površinsko vibriranje, debljina sloja nakon vibriranja obično ne treba prelaziti 100 mm, osim ako nije prethodno eksperimentalno dokazano drugačije. Korisno je dodatno vibriranje površina uz podupore.

Brzina ugradnje i zbijanja betona treba biti dovoljno velika da se izbjegnu hladne spojnice i dovoljno niska da se izbjegnu pretjerana slijeganja ili preopterećenje oplate i skela. Hladna spojница se može stvarati tijekom betoniranja, ako beton ugrađenog sloja veže prije ugradnje i zbijanja narednog. Dodatni zahtjevi na postupak i brzinu ugradnje betona mogu biti potrebni kod posebnih zahtjeva za površinsku obradu.

Segregaciju betona treba pri ugradnji i zbijanju svesti na najmanju mjeru.

Beton treba tijekom ugradnje i zbijanja zaštititi od insolacije, jakog vjetra, smrzavanja, vode, kiše i snijega.

Naknadno dodavanje vode, cementa, površinskih otvrđivača ili sličnih materijala nije dopušteno.

Njegovanje i zaštita

Beton u ranom razdoblju treba zaštititi:

- da se skupljanje svede na najmanju mjeru
- da se postigne potrebna površinska čvrstoća
- da se osigura dovoljna trajnost površinskog sloja
- od smrzavanja
- od štetnih vibracija, udara ili drugih oštećivanja

Pogodni su sljedeći postupci njegovanja primjenjeni odvojeno ili uzastopno:

- držanje betona u oplati
- pokrivanje površine betona paronepropusnim folijama, posebno učvršćenim i osiguranim na spojevima i na krajevima
- pokrivanjem vlažnim materijalima i njihovom zaštitom od sušenja
- držanjem površine betona vidljivo vlažnom prikladnim vlaženjem
- primjenom zaštitnog premaza utvrđene uporabivosti (potvrđene certifikatom ili tehničkim dopuštenjem)

Postupci njegovanja trebaju osigurati nisku evaporaciju vlage iz površinskog sloja betona ili držati površinu stalno vlažnom. Prirodno njegovanje je dovoljno ako su uvjeti u cijelom razdoblju potrebnog njegovanja takvi daje brzina evaporacije vlage iz betona dovoljno niska, npr. u vlažnom, kišnom ili maglovitom vremenu. Njegovanje površine betona treba bez odgode započeti odmah po završetku zbivanja i površinske obrade. Ako slobodnu površinu betona treba zaštititi od pucanja zbog plastičnog skupljanja, privremeno njegovanje treba primjeniti i prije površinske obrade.

Trajanje primjenjenog njegovanja treba biti funkcija razvoja svojstava betona u površinskom sloju ovisno o omjeru:

- čvrstoće i zrelosti betona
- oslobođene topline i ukupne topline oslobođene u adijabatskim uvjetima.

Beton koji se koristi u razredima izloženosti različitim od X0 ili XC1 mora se njegovati sve dok površinska čvrstoća ne dosegne najmanje 50 % specificirane tlačne čvrstoće ili pak u skladu sa tablicom E.1 dodatka E norme HRN E 206-1 kako slijedi.

Tablica B.15. Minimalno trajanje njege betona za sve razrede izloženosti izuzev X0 i XC1

| Površinska temperatura betona t (°C) | Minimalno razdoblje njege u danima | | | |
|---|--|--------------------------|--------------------|-------------------------|
| | Razvoj čvrstoće betona (f_{cm2}/f_{cm28}) = r^{**} | | | |
| | Brz $r \geq 0,5$ | Srednje brz $r = 0,3$ | Spor $r = 0,15$ | Jako spor $r < 0,15$ |
| $t \geq 25$ | 1 | 1,5 | 2 | 3 |
| $25 > t \geq 15$ | 1 | 2 | 3 | 5 |
| $15 > t \geq 10$ | 2 | 4 | 7 | 10 |
| $10 > t \geq 5^*$ | 3 | 6 | 10 | 15 |

Prihvatljiva je linearna interpolacija između vrijednosti u redovima

*Za temperature ispod 5°C, trajanje treba produljiti za razdoblje jednako trajanju ispod 5°C.

**Omjer čvrstoće kao indikator razvoja čvrstoće je omjer srednje vrijednosti tlačne čvrstoće nakon 2 dana (f_{cm2}) i srednje vrijednosti tlačne čvrstoće nakon 28 dana ($f_{cm,28}$) određen početnim ispitivanjima ili zasnovan na poznatim svojstvima betona usporedivog sastava.

U tablici koja slijedi prikazani su način njegovanja betona kod različitih uvjeta kojih se treba pridržavati.

Tablica B.16. Utjecaj štetnog djelovanja na beton

| Vrsta štetnog djelovanja | Utjecaj na beton | Mjera zaštite |
|--|--|--|
| Nagli gubitak vlage | -pojava pukotina na površinskom sloju -pad homogenosti i gustoće betona | -prekrivanje površine betona vlažnim pokrivačima koji se održavaju u vlažnom stanju -vlaženje i vidljivo vlažno održavanje površine betona -prskanje zaštitnim sredstvima (curing) |
| Padaline | -smanjenje površinske čvrstoće i njezine trajnosti | -pokrivanje ceradama |
| Smrzavanje | -produžava se proces hidratacije -pad čvrstoće | -održavanje optimalne mikroklimе gradilišta |
| Visoke temperature | -pad čvrstoće -povećanje poroznosti | -održavanje optimalne mikroklimе gradilišta |
| Prevelike razlike vanjske i unutarnje temperature betona $Dt > 30^{\circ}\text{C}$ | -pad čvrstoće -pojava pukotina | -uporaba cementa koji razvijaju nisku temperaturu hidratacije -betoniranje manjih segmenata |
| Vibracije | -promjena unutarnje strukture -smanjenje prionjivosti betona i armature | -održavanje optimalnih uvjeta na gradilištu |

Primjena zaštitnih premaza nije dopuštena na konstrukcijskim spojnicama, na površinama koje će se naknadno obrađivati ili na površinama na kojima treba osigurati vezu s drugim materijalima, osim ako se prethodno potpuno ne uklone prije te sljedeće operacije ili ako dokazano ne djeluju štetno na tu sljedeću operaciju. Ako projektnim specifikacijama nije naglašeno dopušteno, zaštitni premazi se ne smiju koristiti ni na površinama s uvjetovanim posebnim izgledom površine.

Površinska temperatura betona ne smije pasti ispod 0°C dok površina betona ne dosegne čvrstoću dovoljnu za otpornost na smrzavanje (obično iznad 5 N/mm^2). Najviša temperatura betona ne smije prijeći 65°C .

Mogući negativni utjecaji visokih temperatura betona tijekom njegovanja uključuju: značajno smanjenje čvrstoće, značajno povećanje poroznosti, odloženo formiranje etringita, povećanje razlike temperature betoniranog i prethodnog elementa.

Geometrijske tolerancije


Izvedene dimenzije konstrukcija trebaju biti unutar najvećih dopuštenih odstupanja radi izbjegavanja štetnih utjecaja na:

- mehaničku otpornost i stabilnost u privremenom i kasnjem uporabnom stanju,
- ponašanje tijekom uporabe građevine,
- kompatibilnost postavljanja i izvedbe konstrukcije i njezinih nekonstrukcijskih dijelova.

Nenamjerna mala odstupanja od referentnih vrijednosti koje nemaju značajniji utjecaj na ponašanje izvedene konstrukcije mogu se zanemariti.

Date tolerancije, nominirane kao normalne tolerancije, odgovaraju projektnim pretpostavkama, EN 1992 i traženoj razini sigurnosti. Zahtjevi ovog poglavlja odnose se na ukupnu konstrukciju. Kod pojedinih dijelova svaka međukontrola tih dijelova mora poštivati uvjete konačne kontrole izvedene konstrukcije. Dimenzije poprečnog presjeka, zaštitni sloj betona i položaj armature ne smiju odstupati od zadanih vrijednosti više no što je prikazano u slijedećoj tablici.

Tablica B.17. Tolerancije

| | Tip odstupanja | Opis | Dopušteno odstupanje |
|---|---|---|--|
| a | Dimenzije poprečnog presjeka | | + 10 mm |
| b | Položaj armature u poprečnom presjeku  | Za sve h vrijednosti je: Δ_{minus} a pozitivno za $h < 150 \text{ mm}$ $h = 400 \text{ mm}$ $h > 2500 \text{ mm}$ uz linearnu interpolaciju međuvrijednosti | - 10 mm + 10 mm + 15 mm + 20 mm |

 c_{\min} = traženi najmanji zaštitni sloj betona c_n = nominalni zaštitni sloj = $c + |\Delta_{\text{minus}}|$ c = stvarni zaštitni sloj Δ = dopušteno odstupanje od c_n h = visina poprečnog presjekaUvjet: $c + \Delta_{\text{plus}} > c_n - |\Delta_{\text{minus}}|$

Dopušteno pozitivno odstupanje zaštitnog sloja temelja i elemenata u temeljima može se povećati za 15 mm. Dano negativno odstupanje ne može.

| | | | |
|---|---|--|---------------------------------------|
| c | Preklopni spoj | / preklopna duljina | -0,06·l |
| d | Okomitost poprečnog presjeka | a – duljina dimenzije poprečnog presjeka | ne više od $0,04 \cdot a$ ili 10 mm |
| e | Ravnost Oplaćena ili zaglađena površina Ne oplaćene površine : globalno lokalno | $L = 2,0 \text{ m}$ $L = 0,2 \text{ m}$ $L = 2,0 \text{ m}$ $L = 0,2 \text{ m}$ | 9 mm 4 mm 15 mm 6 mm |
| f | Zakošenost poprečnog presjeka | ne veće od $h/25$ ili $b/25$ ali ne više od 30 mm | |
| g | Ravnost bridova | za dužine $\geq 1 \text{ m}$ $> 1 \text{ m}$ | 8 mm 8 mm / m ali ne više od 20 mm |
| h | Otvori u ulošci | $\Delta_1; \Delta_2; \Delta_3;$ | $\pm 25 \text{ mm}$ |

10.9.10. Očvrsnuli beton

Iz uzorka svježeg betona u skladu s HRN EN 12350-1 izrađuju se uzorci u kalupima oblika kocke, brida $d = 150$ mm u skladu sa HRN EN 12390-1 i HRN EN 12390-2. Za pojedinačno ispitivanje tlačne čvrstoće izrađuje se po jedan uzorak ($1 \times$ kocka) prema HRN EN 12390-3.

Nakon izrade uzorci se drže u kalupu 24 sata na temperaturi $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$, zaštićeni od šokova, vibracija i gubitka vlage.

Nakon vađenja iz kalupa, uzorke je potrebno sve do ispitivanja njegovati:

- u vodi temperature $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ ili
- u vlažnoj komori pri $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ i relativnoj vlažnosti zraka 95%.

Kako bi se ispitivanja očvrsnulog betona mogla provesti pri normiranoj starosti betona (za ispitivanje tlačne čvrstoće normirana starost betona je $t = 28$ dana, dok je za svojstva trajnosti betona normirana starost $t \geq 28$ dana), potrebno je voditi brigu o pravovremenoj dostavi uzorka u laboratorij.

Ispitivanja očvrsnulog betona obuhvaćaju sljedeća ispitivanja:

- Tlačna čvrstoća očvrsnulog betona prema HRN EN 12390-3 u starosti 28 dana
- Vodonepropusnosti prema HRN EN 12390-8 u starosti ≥ 28 dana, maks. prodror vode pod tlakom 30 mm
- Tlačna čvrstoća očvrsnulog betona prema HRN EN 12390-3
- Tlačna čvrstoća ispituje se na kockama brida 150 mm, uzetim neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima projekta betonske konstrukcije.

Učestalost uzimanja uzorka:

- min. jedan (1) uzorak za istovrsne elemente betonske konstrukcije koji se bez prekida ugrađivanja izvedu unutar 24 sata sa istim sastavom i proizvođačem betona,
- jedan uzorak na svakih 100 m³ betona,
- jedan uzorak od svake isporučene količine betona za konstrukcijske elemente koji su značajni za sigurnost konstrukcije a u koje se ugrađuju i manje količine betona.

Vodonepropusnost betona prema HRN EN 12390-8

Vodonepropusnost očvrslog betona ispituje se na kockama brida 150 mm (1 uzorak = 3 kocke) prema HRN EN 12390-8., maksimalan prodror vode 30 mm. Uzorak se uzima neposredno prije ugradnje u betonsku konstrukciju u seriji sa jednim od uzorka za ispitivanje tlačne čvrstoće betona. Uzorci se ispituju u starosti ≥ 28 dana.

Kontrola i kriteriji sukladnosti projektiranog betona

(Tlačna čvrstoća i posebna svojstva)

U skladu s TPBK- Prilog J, temeljem ocjene rezultata provedenih ispitivanja očvrsnulog betona na uzetim uzorcima, potrebno je preko dokaza karakteristične tlačne čvrstoće betona dokazati sukladnost betona ugrađenog u konstrukciju s uvjetima projekta betonske konstrukcije.

Izvještaj o sukladnosti betona ugrađenog u građevinu daje se na temelju rezultata ispitivanja te odgovarajućom primjenom kriterija iz dodatka B norme HRN EN 206-1 „Ispitivanje identičnosti tlačne čvrstoće“.

Kriterij identičnosti tlačne čvrstoće

Sukladnost za beton certificirane kvalitete proizvodnje

Smatra se da je beton ugrađen u elemente konstrukcije sukladan sa uvjetima projekta ako „n“ rezultata dobivenih ispitivanjem tlačne čvrstoće uzorka betona uzetih iz definirane količine betona zadovoljava oba kriterija dolje navedene tablice.

Tablica B.18. Kriteriji identičnosti tlačne čvrstoće

| Broj „n“ rezultata ispitivanja tlačne čvrstoće definirane količine betona | Kriterij 1 | Kriterij 2 |
|---|--|--|
| | Srednja vrijednost od „n“ rezultata (f_{cm}) N/mm ² | Svaki pojedini rezultat (f_{ci}) N/mm ² |
| 1 | Nije primjenjiv | $\geq f_{ck} - 4$ |
| 2 – 4 | $\geq f_{ck} + 1$ | $\geq f_{ck} - 4$ |
| 5 – 6 | $\geq f_{ck} + 2$ | $\geq f_{ck} - 4$ |

Sukladnost za beton necertificirane kvalitete proizvodnje

Sukladnost treba ocjenjivati na osnovu rezultata ispitivanja iz definirane količine betona od najmanje tri uzorka. Smatra se da je beton ugrađen u elemente konstrukcije sukladan sa uvjetima projekta ako su zadovoljeni kriteriji sukladnosti iz točke 8.2.1.3 i iz pripadajuće tablice (tablica ispod) za početnu proizvodnju.

Tablica B.19. Kriteriji identičnosti tlačne čvrstoće

| Proizvodnja | Broj „n“ rezultata ispitivanja tlačne čvrstoće u grupi | Kriterij 1 | Kriterij 2 |
|-------------|--|--|--|
| | | Srednja vrijednost od „n“ rezultata (f_{cm}) N/mm ² | Svaki pojedini rezultat (f_{ci}) N/mm ² |
| Početna | 3 | $\geq f_{ck} + 4$ | $\geq f_{ck} - 4$ |

U slučaju nepotvrđivanja zahtijevanog razreda tlačne čvrstoće betona treba na dijelu konstrukcije u koji je ugrađen beton nedokazanog razreda tlačne čvrstoće provesti naknadno ispitivanje tlačne čvrstoće prema normi HRN EN 12504-1 i ocjenu sukladnosti prema HRN EN 13791.

10.9.11. Završna ocjena kvalitete betona u konstrukciji

Za ugrađeni beton potrebno je dati ocjenu u skladu sa člankom 28. Tehničkog propisa za betonske konstrukcije da betonska konstrukcija ima projektom predviđena tehnička svojstva i da je uporabljiva ako:

- su ugrađeni građevni proizvodi u betonsku konstrukciju na propisani način i imaju ispravu o sukladnosti, odnosno dokaze o uporabljivosti
- su uvjeti građenja i druge okolnosti, koje su od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije, bile sukladne zahtjevima iz projekta
- betonska konstrukcija ima dokaze nosivosti i uporabljivosti utvrđene ispitivanjem pokusnim opterećenjem kada je ono propisano kao obvezno ili zahtijevano projektom.

Pri dokazivanju uporabljivosti betonske konstrukcije treba uzeti u obzir:

- zapise u građevinskom dnevniku o svojstvima i drugim podacima o građevnim proizvodima ugrađenim u betonsku konstrukciju
- rezultate nadzornih radnji i kontrolnih postupaka koji se sukladno TPBK obavezno provode prije ugradnje građevnih proizvoda u betonsku konstrukciju
- dokaze uporabljivosti koje je proizvođač osigurao tijekom građenja betonske konstrukcije
- rezultate ispitivanja pokusnim opterećenjem betonske konstrukcije ako je to zahtijevano projektom
- uvjete građenja i druge okolnosti koji se vide iz građevinskog dnevnika.

Na osnovu ocjene rezultata ispitivanja ugrađenog betona u konstrukciji dokazuje se sigurnost i trajnost konstrukcije ili se traži naknadni dokaz kvalitete betona. Završnu ocjenu daje investitor ili po njemu ovlaštena institucija.

10.10. Program kontrole radova i materijala

Kontrola izvođenja svih sanacijskih radova i postignute kakvoće ugrađenog materijala provodi se prema Projektu sanacije i u skladu s prihvaćenim planom izvođenja.

Za vrijeme izvođenja sanacije potrebno je provesti kontrolna ispitivanja kakvoće korištenih sanacijskih materijala, prema Programu kontrolnih ispitivanja koji će služiti kao podloga za izradu Završnog izvještaja o provedenim ispitivanjima i postignutoj kakvoći izvedenih radova na sanaciji.

O izvršenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugrađuje u građevinu mora se cijelo vrijeme građenja voditi evidencija te napisati izvješće o pogodnosti ugrađenih materijala sukladno projektu, ovom programu ili citiranim pravilnicima, normama i standardima.

Izvješće o pogodnosti ugrađenih materijala mora sadržavati sljedeće dijelove:

- Naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, količinu uzoraka, namjenu materijala, mjesto i vrijeme (datum) uzimanja uzorka te izvršenih ispitivanja, podatke o proizvođaču i investitoru, podatke o građevini za koju se uzimaju uzorci odnosno vrši ispitivanje,
- Prikaz svih rezultata, laboratorijskih, terenskih ispitivanja za koja se izdaje uvjerenje odnosno ocjena kvalitete,
- Ocjenu kvalitete i mišljenje o pogodnosti (uporabljivosti) materijala za primjenu na navedenoj građevini,

Uzimanje uzoraka i rezultati laboratorijskih ispitivanja moraju se upisivati u laboratorijsku i gradilišnu dokumentaciju (građevinski dnevnik).

Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda ili poluproizvoda proizvođač je dužan priložiti rezultate tekućih ispitivanja koja se odnose na isporučene količine.

Za materijale koji podliježu obveznom atestiranju mora se izdati atestna dokumentacija sukladno propisima.

Sva ispitivanja koja će biti sastavni dio završnog izvještaja o kvaliteti ugrađenih materijala treba izdati laboratorij za ispitivanje svježeg i očvrslog betona akreditiran prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007 za svježi i očvrsli beton.

10.10.1. Prethodna ispitivanja

Svi materijali za sanaciju prihvaćaju se na temelju atestne dokumentacije ili uvjerenja o kvaliteti kojima su dokazana projektom propisana svojstva. Izvoditelj navedenu dokumentaciju predaje na prihvaćanje i ovjeru nadzornom inženjeru ili projektantu. U slučaju da materijal predviđen za ugradnju ne posjeduje važeća uvjerenja, potrebno je prije ugradnje provesti prethodna ispitivanja propisanih karakteristika u ustanovi specijaliziranoj za tu vrstu ispitivanja.

10.10.2. Tekuća ispitivanja

Za vrijeme izvođenja sanacijskih radova potrebno je vršiti stalni tehnološki nadzor. Ovim planom definira se učestalost uzorkovanja i ispitivanja za vrijeme izvođenja sanacije. Uzorkovanje je potrebno provoditi minimalno jedan put u svakom radnom danu. Za vrijeme sanacije treba uzorkovati i ispitivati materijale prema tablici. U tablici 1 je prikazan program tekućih ispitivanja koja obavlja izvođač radova.

Tablica 1 Program tekućih ispitivanja

| KONSTRUKTIVNI ELEMENT/ MATERIJAL | SVOJSTVO | NORMA | MINIMALNA UČESTALOST ISPITIVANJA | KRITERIJ |
|--|--|--------------------|---|---|
| Priprema podloge STUPOVA | Čvrstoča prionjivosti pull-off metodom (hidrorazazane i pripremljene podloge betona) | HRN EN 1542 | 3 ispitna mjesta/stupu (1 ispitno mjesto: 3 alata) | $\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$ |
| Sanacijski mort za popravak betonskih konstrukcija | Tlačna čvrstoča i čvrstoča na savijanje | HRN EN 12190 | 2 serije/dan izvođenja radova (1 serija: 3 prizme 4x4x16 cm) | $>45 \text{ N/mm}^2$ |
| | Čvrstoča prionjivosti pull-off metodom (izvedeni slojevi morta) | HRN EN 1542 | 3 ispitna mjesta/dan izvođenja radova (1 ispitno mjesto: 3 alata) | $\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$ |
| Injektiranje betonskih elemenata | Vlačna čvrstoča cijepanjem (valjak preko pukotine/ opterećenje naneseno u smjeru pukotine) | HRN EN 12390-6 | 1 valjak $\phi 100 \text{ mm}/50 \text{ m}'$ pukotine | Lom u betonu |
| | Kontrola zapunjenošću pukotina (bušenjem valjka $\phi 50 \text{ mm}$ po pukotini) | HRN EN 12504-1 | 1 valjak $\phi 50 \text{ mm}/50 \text{ m}'$ pukotine | Zapunjenošć > 95% |
| Betonski radovi | Tlačna čvrstoča | HRN EN 12390-3 | 7 uzoraka | Kriteriji za odgovarajući razred čvrstoće |
| | Otpornost na smrzavanje sa soli za odmrzavanje | HRS CEN/TS 12390-9 | 1 serija | Razred izloženosti XF4 (1 serija: 4 kocke 150x150x150 mm) |
| | Otpornost betona na vodonepropusnost | HRN EN 12390-8. | 1 serija | Propisani razred vodonepropusnosti (1 serija: 3 kocke 150x150x150 mm) |
| Sustav zaštitnog premaza | Čvrstoča prionjivosti pull-off metodom (zaštitni premaz "C") | HRN EN 1542 | 6 ispitnih mjesta (1 ispitno mjesto: 3 alata) | Zaštitni premaz "C" $\geq 0,8$ (min. 0,5) N/mm^2 |

10.10.3. Kontrolna ispitivanja

Kontrolna ispitivanja obavlja tehnološki nadzor prema tablici 1 sa učestalošću upola manjom u odnosu na tekuća ispitivanja.

10.10.4. Prihvatanje kvalitete od strane investitora

Tehnologija izvođenja, prethodna i tekuća ispitivanja moraju biti pod stalnim stručnim nadzorom specijaliziranim za tu vrstu radova. Kvalitetu radova prihvata investitor na bazi konačnog izvještaja kojim se ocjenjuju:

- uvjerenja o kvaliteti ili rezultati prethodnih ispitivanja
- kontrolna ispitivanja tijekom izvođenja
- radovi izvođenja prema tehničkim uvjetima projekta koju daje tehnološki nadzor.

11. Zbrinjavanje otpada

Izvođač je dužan odlagati sav otpad na privremenu deponiju, s koje se nakon završetka radova otpad mora prevesti na trajnu deponiju. Troškove deponiranja otpadnog materijala snosi izvođač i uključeni su u stavke troškovnika. Zbrinjavanje i rad s opasnim kemikalijama vrše radnici ospozobljeni za tu vrstu radova. Postupanje s otpadom mora biti u skladu sa Zakonom o kemikalijama i Pravilnikom o gospodarenju otpadom.

Zbrinjavanje građevinskog otpada:

- Prilikom organizacije građenja i kod izvođenja radova treba predvidjeti mjere zaštite, radi sprječavanja zagađenja okoliša i podzemlja tekućim i krutim tvarima, kao što su: otrovi, masnoće, kemijski agresivne tvari, soli, organska otapala i slično.
- Izvoditelj je dužan redovito održavati i čistiti gradilište.
- Sve otpadne materijale (šuta, mort, ambalaža i sl.) treba odmah odvesti ili privremeno odložiti na za to predviđeno mjesto, koje će se svakodnevno odvoziti na deponiju ili reciklažu, a sve prema odredbi Nadzornog inženjera.

Okoliš gradilišta, odnosno prostor koji je ono zauzelo za potrebe sanacije, mora se nakon izvedenih radova, a prije puštanja u promet, vratiti u prvobitno stanje. To znači da se moraju očistiti sve nečistoće, sva gradilišna oprema, sva neutrošena gradiva, otpad i slično.

Naručitelj: **GRAD ZADAR**
Upravni odjel za kulturu i šport
Narodni trg 1, HR-23000 Zadar

Građevina: **Skakaonica na otvorenom kupalištu Kolovare**

Razina projekta: Izvedbeni projekt

Broj T.D.: PS-07.05.21-03

C. PROCJENA TROŠKOVA

Procijenjeni troškovi sanacije **skakaonice na otvorenom kupalištu Kolovare u Zadru**, prema stavkama predmjera količine radova i materijala u sljedećoj točki iznose:

C ≈ 680.195 [kn]

(Slovima: šestoosamdesetisućastodevedesetpetkuna)

Projektant:

Slobodan Lavrnić, dipl. ing. grad.

Naručitelj: **GRAD ZADAR**
Upravni odjel za kulturu i šport
Narodni trg 1, HR-23000 Zadar

Građevina: **Skakaonica na otvorenom kupalištu Kolovare**

Razina projekta: Izvedbeni projekt

Broj T.D.: PS-07.05.21-03

D. TROŠKOVNIK

1. Preamble troškovniku (opći uvjeti)

(1) Ponuditelj je dužan detaljno pregledati projektnu dokumentaciju te izvršiti pregled lokacije izvedbe radova, kako bi ponuda uključivala sve troškove potrebne za dovršetak ugovora. Izvođač radova je dužan pridržavati se općih propisa za određenu vrstu radova, opisa troškovnika kao i uputa projektanta. Eventualne u projektu moraju se riješiti prije sklapanja ugovora. Ukoliko se prije predaje ponude utvrdi eventualna nepravilnost, nepotpunost ili nejasnoća u opisu određene stavke, Ponuditelj je dužan pismenim putem kontaktirati Naručitelja radi objašnjenja.

(2) Izvođač je dužan pridržavati se svih važećih zakona, propisa i normi te propisa o zaštiti na radu u cilju zaštite i sigurnosti pri radu i zaštite od požara.

(3) Radovi će se obračunati temeljem količina izvedenih radova, kako ih izmjeri izvođač i ovjeri nadzorni inženjer i temeljem ugovorenih jediničnih cijena. Količine radova i materijala potrebno je prije početka radova provjeriti na licu mjesta.

(4) Jedinične cijene obuhvaćaju sav rad, strojeve, opremu, materijal, prijevoze, režiju gradilišta i uprave poduzeća, sva davanja te zaradu poduzeća. Sav montažni i sitni materijal je uključen i ne obračunava se zasebnim stawkama. Uključene su sve vrste radova na montaži gradilišne opreme i provedbi svih zaštitnih mjera. Isto tako, otklanjanje eventualnih nedostataka u jamstvenom roku je uključeno u jedinične cijene stavaka troškovnika i neće se posebno obračunavati.

(5) Jediničnim cijenama obuhvaćeno je osiguranje kakvoće, odnosno svi troškovi prethodnih i tekućih ispitivanja osnovnih materijala, poluproizvoda i dovršenih radova u skladu s važećim tehničkim propisima, pravilnicima, normama i tehničkim uvjetima Naručitelja. Materijal i oprema, koju izvođač dobavlja i ugrađuje, mora imati isprave o sukladnosti i uvjerenja o kakvoći u skladu sa važećim zakonima i propisima (tvornička ispitivanja i atesti, certifikati sukladnosti i sl.).

(6) Radovi iskolčenja (sva geodetska mjerena kojima se podaci iz projekta prije početka radova prenose na teren, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za cijelokupno vrijeme građenja, odnosno do predaje građevine Naručitelju) i izrada projekta izведенog stanja moraju biti uključeni u jedinične cijene stavaka troškovnika i neće se posebno obračunavati.

(7) Sukladno članku 54. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19), Izvođač radova je u cijelosti odgovoran za:

- gospodarenje građevnim otpadom nastalim tijekom građenja na gradilištu sukladno propisima i zakonu koji uređuju gospodarenje otpadom;

- oporabu i/ili zbrinjavanje građevnog otpada nastalim tijekom građenja na gradilištu sukladno propisima i zakonu koji uređuju gospodarenje otpadom;

i sukladno tome mora uračunati u sve stavke troškovnika u kojima se javlja građevinski otpad sve troškove koji proizlaze iz gore navedene obaveze Izvođača.

(8) Izvođač je dužan gradilište održavati čistim, a na kraju radova treba izvesti detaljno čišćenje. Navedeni troškovi moraju biti uključeni u jedinične cijene stavaka troškovnika.

Projektant:

Slobodan Lavrić, dipl. ing. gradđ.

| Br. | Opis stavke | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena | Cijena [kn] |
|----------|--|----------|----------|-------------|-------------|
| 1 | PRIPREMNI RADOVI | | | | 0.00 |
| 1.1 | <p>Mobilizacija, demobilizacija i organizacija gradilišta. Stavka obuhvaća uređenje, organizaciju i raspremanje gradilišta i privremene deponije po završetku radova te dovođenje okoliša u prvobitno stanje. Radovi uključuju:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sve radnje na pomicanju i zaštiti predmeta i uređaja od oštećenja - zaštitu površine od oštećenja prilikom korištenja skela i platformi te od padanja materijala - demontažu rasvjetnih tijela i prekidača - prisustvo tehničkog osoblja i ostalih radnika - sve potrebne strojeve, alate, privremene ograde, glavne i pomoćne materijale, vodu, energiju, goriva, maziva - opremu gradilišta (kontejneri, radionice, rasvjetna tijela za rad noću) - unutarnji transport materijala do mjesta ugradnje - sve ostalo potrebno za izvođenje radova <p>Obračun za komplet uređenog, održavanog i raspremljenog gradilišta.</p> | | kpl | 1.00 | 0.00 |
| 1.2 | <p>Skela za radove na visini. Nabava, doprema, montaža, demontaža i sva premještanja skele za potrebe izvođenja radova. U cijenu uključiti sav rad, materijal, alate, strojeve, izradu projekta skele i opremu potrebnu za potpuno dovršenje stavke.</p> <p>Obračun po komadu skele.</p> | | kom | 1.00 | 0.00 |
| 1.3 | <p>Geodetsko praćenje odvijanja radova Radovi obuhvaćaju iskolčenje građevine i svih njenih sastavnih dijelova, sva geodetska mjerena kojima se podaci iz projekta prenose na teren odnosno građevinu i obrnuto, kontinuirano praćenje tijekom izvođenja radova, postavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu od početka radova do predaje svih radova investitoru, izradu snimka postojećeg stanja AB konstrukcije te snimka izvedenog stanja.</p> <p>Obračun za komplet opisanih mjerena, praćenje radova i izradu snimka izvedenog stanja.</p> | | kpl | 1.00 | 0.00 |
| 2 | DEMONTAŽE I UKLANJANJA | | | | 0.00 |
| 2.1 | <p>Demontaža i ponovna montaža cinčanih ograda i penjalica nakon završetka radova. Radovi obuhvaćaju sav potreban rad na demontaži cinčanih ograda s podesta, penjalica od dna do vrha skakaonice i penjalica s betonskog temelja za ulaz u more te popravak cinčanih površina odgovarajućim zaštitnim sredstvom (cinčanje) i ponovna montaža ograda i penjalica, uključujući sve prijevoze i prijenose.</p> <p>Obračun po m1 ograda i penjalica.</p> | | m' | 32.00 | 0.00 |
| 2.1.1 | Ograde | | m' | 12.50 | 0.00 |
| 2.1.2 | Penjalice | | | | |

| Br. | Opis stavke | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena | Cijena [kn] |
|-----|-------------|----------|----------|-------------|-------------|
|-----|-------------|----------|----------|-------------|-------------|

2.2 Uklanjanje armirano-betonske konstrukcije podesta.

Uklanjanje AB ploča i konzola u podgledu razbijanjem pneumatskim čekićima i djelomično ručno. Radovi obuhvaćaju oprezno razbijanje, razgradnju i uklanjanje kako se ne bi oštetili središnji stupovi. Stavka obuhvaća sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke uključujući i privremeno podupiranje ploča podesta. Odvoz materijala od rušenja obračunava se posebnom stavkom. Obračun po m³ uklonjenih armirano-betonskih elemenata.

| | | | | |
|-------|----------|----|------|------|
| 2.2.1 | Podest 1 | m3 | 6.20 | 0.00 |
| 2.2.2 | Podest 2 | m3 | 2.50 | 0.00 |
| 2.2.3 | Podest 3 | m3 | 2.80 | 0.00 |

3 SANACIJA OŠTEĆENOG BETONA STUPOVA I MOSTIĆA

0.00

3.1 Ispiranje betonskih površina vodom pod pritiskom od 800 bara.

Radovi obuhvaćaju ispiranje betonskih površina stupova i pristupnog mosta, prije i poslije hidrodemoliranja. Stavka obuhvaća sav rad, materijal i opremu potrebnu za potpuno dovršenje stavke.

Obračun je po m² isprane površine.

| | | | | |
|-------|----------------|----|-------|------|
| 3.1.1 | Stupovi | m2 | 86.00 | 0.00 |
| 3.1.2 | Pristupni most | m2 | 15.00 | 0.00 |

3.2 Uklanjanje oštećenog betona AB stupova.

Uklanjanje betona do ispod šipaka armature, vodom visokog pritiska-hidrorazaranjem (>2000 bara, Q≥60 l/min). Stavka obuhvaća sav rad i opremu potrebnu za potpuno dovršenje stavke, uključivo utovar i odvoz svog materijala na mjesto uporabe ili zbrinjavanja, te čišćenje terena oko gradilišta.

Obračun je po m³.

m3 4.00 0.00

3.3 Uklanjanje oštećenog betona AB pristupnog mosta.

Uklanjanje betona debljine prosječno 2 cm, vodom visokog pritiska-hidrorazaranjem (>2000 bara, Q≥60 l/min). Stavka obuhvaća sav rad i opremu potrebnu za potpuno dovršenje stavke, uključivo utovar i odvoz svog materijala na mjesto uporabe ili zbrinjavanja, te čišćenje terena oko gradilišta.

Obračun je po m³.

m3 0.40 0.00

3.4 Injektiranje pukotina u betonu.

Injektiranje pukotina u AB stupovima i pristupnom mostu, epoksidnom smolom s prethodnom ugradnjom packera za utiskivanje mase. Stavka obuhvaća sav rad, opremu i materijal potreban za injektiranje.

Obračun je po m' zapunjene pukotine.

m' 40.00 0.00

| Br. | Opis stavke | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena | Cijena [kn] |
|-----|-------------|----------|----------|-------------|-------------|
|-----|-------------|----------|----------|-------------|-------------|

3.5 Zamjena (dopuna) oštećene armature nakon hidrorazaranja betona stupova i pristupnog mosta.

Kriterij uklanjanja je kada je uslijed korozije promjer šipke lokalno smanjen za 10 % ili je kontinuirano stanjena šipka (poprečni presjek) za više od 20 % (prepostavljeno 15 % dodatne i zamjenske armature od sve otvorene armature). Zamjena i dopuna armature se izvodi navarivanjem ili umetanjem novih šipki s propisanim preklopom i armaturnim vezicama. Stavka uključuje nabavu, prijevoz i ugradnju čelika iste kakvoće kao i postojeća armatura, odnosno najmanje B500B.

Obračun je po kg ugrađene armature.

3.5.1 Stupovi

kg

150.00

0.00

3.5.2 Pristupni most

kg

50.00

0.00

3.6 Izrada, montaža i demontaža dvostrane oplate za betoniranje obloge stupova, prema nacrtima, detaljima i uvjetima iz projekta.

Stavka obuhvaća troškove nabave i prijevoza svog potrebnog materijala, izradu i postavljanje oplate sa svim razupiranjima, podupiranjima i ukrućenjima, skidanje i čišćenje oplate nakon uporabe, sve prijenose i prijevoze te sav ostali rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2.

m2

45.00

0.00

3.7 Ugradnja polimer-cementnog morta klase R4.

Sanacija betonskih površina pristupnog mosta ugradnjom polimer-cementnog morta klase R4 (HRN EN 1504-3) uz korištenje potrebnih veznih slojeva. Prionjivost nakon 50 ciklusa (HRN EN 13687-1) mora biti 2,0 MPa.

Ugradnja morta vrši se strojno, prema uputama proizvođača, na čistu površinu betona na kojoj nema prašine, masnoća, ostataka betona ili drugih nečistoća. Prionjivost betonske podloge metodom pull-off (HRN EN 1542) prije ugradnje sanacijskog morta mora biti veća od 1,50 MPa. Obračun je po m3 strojno ugrađenog sanacijskog morta.

m3

0.40

0.00

3.8 Betoniranje obloge stupova.

Izrada obloge stupova u debljini min 8,0 cm, betonom razreda tlačne čvrstoće C 30/37, razreda izloženosti XS3, XF4, XC4 prema nacrtima, detaljima i uvjetima iz projekta. U jediničnu cijenu su uključeni nabava betona, svi prijevozi i prijenosi, rad na ugradnji i njezi betona, te sav drugi potrebni rad i materijal. Armatura se obračunava posebno.

Obračun je po m3 ugrađenog betona.

m3

4.00

0.00

4 SANACIJA TEMELJA SKAKAONICE

0.00

4.1 Uklanjanje kamenih opločnika na gornjoj površini.

Rušenje i uklanjanje postojećih kamenih opločnika debeline 6 cm. Stavka obuhvaća sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno uklanjanje opločnika te odlaganje u stranu uključujući sve prijevoze i prijenose. Odvoz materijala od rušenja obračunava se posebnom stavkom. Obračun je po m2 porušenih i ukonjenih kamenih opločnika.

m2

20.00

0.00

| Br. | Opis stavke | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena | Cijena [kn] |
|-------|--|-------------|----------|-------------|----------------|
| 4.2 | Uklanjanje oštećenog betona na gornjoj površini temelja i svim bočnim stranicama u visini cca 200 cm. Uklanjanje betona debljine prosječno 10 cm, pneumatskim čekićima i djelomično ručno. Stavka obuhvaća sav rad i opremu potrebnu za potpuno dovršenje stavke, uključivo utovar i odvoz svog materijala na mjesto uporabe ili zbrinjavanja, te čišćenje terena oko gradilišta. Obračun je po m3. | | | | |
| 4.2.1 | Gornja površina | m3 | 2.00 | 0.00 | |
| 4.2.2 | Bočne stranice | m3 | 3.80 | 0.00 | |
| 4.3 | Ispiranje gornje površine temelja vodom pod pritiskom od 800 bara. Radovi obuhvaćaju ispiranje gornje površine temelja nakon uklanjanja opločnika i sloja oštećenog betona. Stavka obuhvaća sav rad, materijal i opremu potrebnu za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 isprane površine. | m2 | 20.00 | 0.00 | |
| 4.4 | Ugradnja ankera Ø 12 mm, u bušene rupe l=20 cm u postojećem betonu vertikalnih stranica temelja. Ankeri se sidre pomoću ljepila na bazi epoksida visoke nosivosti. Jedinična cijena obuhvaća bušenje i čišćenje rupa, nabavu, prijevoz i ugradnju ljepila za sidrenje i ugradnju ankera. Obračun je po komadu. | kom | 145.00 | 0.00 | |
| 4.5 | Jednostrana oplata za betoniranje obloge bočnih stranica i gornjeg betonskog sloja. Izrada, montaža i demontaža jednostrane oplate prema nacrtima, detaljima i uvjetima iz projekta. Stavka obuhvaća troškove nabave i prijevoza svog potrebnog materijala, izradu i postavljanje oplate sa svim razupiranjima, podupiranjima i ukrućenjima, skidanje i čišćenje oplate nakon uporabe, sve prijenose i prijevoze te sav ostali rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2. | m2 | 38.00 | 0.00 | |
| 4.6 | Betoniranje gornjeg betonskog sloja temelja. Izvedba betonskog sloja u debljini 10 cm, betonom C 16/20, prema nacrtima, detaljima i uvjetima iz projekta. U jediničnu cijenu su uključeni nabava betona, svi prijevozi i prijenosi, rad na ugradnji i njezi betona, te sav drugi potrebni rad i materijal. Obračun je po m3 ugrađenog betona. | m3 | 2.00 | 0.00 | |
| 4.7 | Betoniranje obloge bočnih stranica temelja. Izvedba betonske obloge u debljini 10 cm, betonom razreda tlačne čvrstoće C 30/37, razreda izloženosti XS3, XF4, XC4, prema nacrtima, detaljima i uvjetima iz projekta. U jediničnu cijenu su uključeni nabava betona, svi prijevozi i prijenosi, rad na ugradnji i njezi betona, te sav drugi potrebni rad i materijal. Obračun je po m3 ugrađenog betona. | m3 | 3.80 | 0.00 | |

| Br. | Opis stavke | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena | Cijena [kn] |
|----------|--|-------------|----------|-------------|----------------|
| 4.8 | Završna obloga gornje površine temelja kamenim opločnicima. Oblaganje kamenim predgotovljenim elementima na betonski sloj. Stavka obuhvaća nabavu materijala, prijevoze, prijenose, opremu i rad na izradi i uređenju obloge kamenim opločnicima debljine 6 cm i zapunjavanje sljubnica cementnim mortom 1:2 do 1:3. Obračun po m2 obložene površine kamenim opločnicima. | m2 | 20.00 | | 0.00 |
| 5 | IZVOĐENJE NOVIH ARMIRANO-BETONSKIH PODESTA | | | | |
| 5.1 | Izvedba bušotina za ugradnju ankera od rebrastog čelika. Radovi obuhvaćaju bušenje i čišćenje rupa u AB stupovima, nabavu, prijevoz i ugradnju ljeplja za sidrenje. Stavka obuhvaća sav rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. Armatura koja se ugrađuje u rupe obračunata je posebnom stavkom. Obračun je po komadu bušotine. | kom | 100.00 | | 0.00 |
| 5.2 | Nabava, prijevoz i ugradnja rebraste armature B500B. Radovi obuhvaćaju ugradnja armature za nove AB podeste, prema specifikacijama iz projekta. U cijenu su uključeni nabava i prijevoz čelika za armiranje, razvrstavanje i čišćenje, sječenje i savijanje, prijevozi i prijenosi, postavljanje, podlaganje i vezanje te eventualno zavarivanje, uključivo sav rad i materijal potreban za dovršenje i postavljanje u projektirani položaj. Obračun je po kg ugrađene armature. | kg | 300.00 | | 0.00 |
| 5.2.1 | Podest 1 | kg | 160.00 | | 0.00 |
| 5.2.2 | Podest 2 | kg | 200.00 | | 0.00 |
| 5.2.3 | Podest 3 | kg | 300.00 | | 0.00 |
| 5.3 | Izrada, montaža i demontaža glatke oplate za ploče podesta, prema nacrtima, detaljima i uvjetima iz projekta. Stavka obuhvaća troškove nabave i prijevoza svog potrebnog materijala, izradu i postavljanje oplate u pogledu ploča podesta, sa svim razupiranjima, podupiranjima i ukrućenjima, skidanje i čišćenje oplate nakon uporabe, sve prijenose i prijevoze te sav ostali rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 po projektiranim mjerama. | m2 | 25.00 | | 0.00 |
| 5.3.1 | Podest 1 | m2 | 13.00 | | 0.00 |
| 5.3.2 | Podest 2 | m2 | 14.00 | | 0.00 |
| 5.3.3 | Podest 3 | m2 | 25.00 | | 0.00 |
| 5.4 | Izrada, montaža i demontaža jednostrane oplate za ploče podesta, prema nacrtima, detaljima i uvjetima iz projekta. Stavka obuhvaća troškove nabave i prijevoza svog potrebnog materijala, izradu i postavljanje bočne oplate sa svim razupiranjima, podupiranjima i ukrućenjima, skidanje i čišćenje oplate nakon uporabe, sve prijenose i prijevoze te sav ostali rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2. | m2 | 7.50 | | 0.00 |
| 5.4.1 | Podest 1 | m2 | 4.00 | | 0.00 |
| 5.4.2 | Podest 2 | m2 | 4.50 | | 0.00 |
| 5.4.3 | Podest 3 | m2 | 4.00 | | 0.00 |

| Br. | Opis stavke | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena | Cijena [kn] |
|-------|--|----------|----------|-------------|-------------|
| 5.5 | Betoniranje armiranobetonskih podesta. Izrada armiranobetonskih ploča s konzolama u podgledu, betonom razreda tlačne čvrstoće C 30/37, razreda izloženosti XS3, XF4, XC4, prema nacrtima, detaljima i uvjetima iz projekta. U jediničnu cijenu su uključeni nabava betona, svi prijevozi i prijenosi, rad na ugradnji i njezi betona, te sav drugi potrebnii rad i materijal. Armatura se obračunava posebno. Obračun je po m3 ugrađenog betona. | | | | |
| 5.5.1 | Podest 1 | m3 | 6.50 | 0.00 | |
| 5.5.2 | Podest 2 | m3 | 2.90 | 0.00 | |
| 5.5.3 | Podest 3 | m3 | 3.10 | 0.00 | |

| | | |
|----------|----------------------|-------------|
| 6 | OSTALI RADOVI | 0.00 |
|----------|----------------------|-------------|

| | | | | |
|-------|---|----|-------|------|
| 6.1 | Odvoz građevinskoga otpada na deponij i čišćenje radnoga prostora po dovršenju radova. Utovar i odvoz materijala od rušenja, ostataka građevinskog materijala i smeća na gradski deponij udaljen do 20 km. Otpad se razvrstava prema pravilima o razvrstavanju otpada. Stavka uključuje višekratno čišćenje nakon dovršenja pojedinih radova te završno čišćenje radnoga prostora i okoliša po dovršenju svih radova. Obračun je po m3 deponiranoga otpada. | m3 | 12.00 | 0.00 |
| 6.2 | Zaštitni premaz novih AB podesta, stupova i prilaznog mosta. Izvedba zaštitnog trajnoelastičnog polimer cementnog premaza (HRN EN 1504-2 - tip C), u tonu po odabiru investitora, na svim vidljivim površinama betona, nanošenjem dvokomponentnog polimer cementnog hidroizolacijskog trajnoelastičnog premaza na navlaženoj podlozi, a sve prema uputi proizvođača. Podloga treba biti očišćena, bez tragova ulja, masti prašine, ostataka materijala i sl. Površina na koju se nanosi premaz treba biti glatka, bez većih pora i što ujednačenija kako bi se spriječilo formiranje sitnih šupljina u premazu. Stavka obuhvaća sav rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke, uključujući sve prijevoze i prijenose. Obračun po m2 zaštićene površine betona. | | | |
| 6.2.1 | Podest 1 | m2 | 53.50 | 0.00 |
| 6.2.2 | Podest 2 | m2 | 25.50 | 0.00 |
| 6.2.3 | Podest 3 | m2 | 30.50 | 0.00 |
| 6.2.4 | Stupovi | m2 | 43.00 | 0.00 |
| 6.2.5 | Prilazni most | m2 | 3.70 | 0.00 |

| |
|------------------------------------|
| R E K A P I T U L A C I J A |
|------------------------------------|

| | |
|---|----------------|
| 1. PRIPREMNI RADOVI | 0.00 kn |
| 2. DEMONTAŽE I UKLANJANJA | 0.00 kn |
| 3. SANACIJA OŠTEĆENOG BETONA STUPOVA I MOSTIĆA | 0.00 kn |
| 4. SANACIJA TEMELJA SKAKAONICE | 0.00 kn |
| 5. IZVOĐENJE NOVIH ARMIRANO-BETONSKIH PODESTA | 0.00 kn |
| 6. OSTALI RADOVI | 0.00 kn |

| | |
|----------------------------|----------------|
| UKUPNO (bez PDV-a): | 0.00 kn |
|----------------------------|----------------|

Naručitelj: **GRAD ZADAR**
Upravni odjel za kulturu i šport
Narodni trg 1, HR-23000 Zadar





Građevina: **Skakaonica na otvorenom kupalištu Kolovare**

Razina projekta: Izvedbeni projekt



Broj T.D.: PS-07.05.21-03

E. PRILOZI

- 1. Geodetski snimak postojećeg stanja skakaonice, M 1:100**
- 2. Postojeće stanje – pogledi na skakaonicu**
- 3. Postojeće stanje – vertikalni presjeci, M 1:75**
- 4. Postojeće stanje - tlocrt temelja, M 1:50**
- 5. Postojeće stanje – tlocrti podesta, M 1:50**
- 6. Faze sanacije – vertikalni presjek, M 1:75**
- 7. Sanirano stanje - presjeci, M 1:50; 1:75**
- 8. Plan armature – podest 1, gornja zona, M 1:25**
- 9. Plan armature – podest 1, presjeci, M 1:25**
- 10. Plan armature – podest 1, 3D prikaz**
- 11. Plan armature – podest 2, gornja zona, M 1:25**
- 12. Plan armature – podest 2, presjeci, M 1:25**
- 13. Plan armature – podest 2, 3D prikaz**
- 14. Plan armature – podest 3, gornja zona, M 1:25**
- 15. Plan armature – podest 3, presjeci, M 1:25**
- 16. Plan armature – podest 3, 3D prikaz**
- 17. Iskaz armature**
- 18. Detalj injektiranja i reprofilacije betonskog elementa, M 1:5, 1:20**



Sjeveroistočni pogled-postojeće
M 1 : 75



Geoexpert IGM



| | | | |
|-----------------|--|-------------|----------------|
| Naručitelj: | GRAD ZADAR Upravni odjel za kulturu i šport | Broj T.D.: | PS-07.05.21-03 |
| Građevina: | Skakaonica na bazenu Kolovare u Zadru | Prilog br.: | 2. |
| Vrsta projekta: | Izvedbeni građevinski projekt sanacije | Mjerilo: | 1:75 |

Sadržaj:

POSTOJEĆE STANJE
POGLEDI

Projektant:
Slobodan Lavrić, dipl.ing.građ.

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Slobodan Lavrić
dipl. ing. građ.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 3344

Geoexpert IGM

Naručitelj: GRAD ZADAR

Upravni odjel za kulturu i šport

Građevina: Skakaonica na bazenu Kolovare u Zadru

Vrsta projekta: Izvedbeni građevinski projekt sanacije

Sadržaj:


POSTOJEĆE STANJE
VERTIKALNI PRESJECI

Broj T.D.: PS-07.05.21-03


Prilog br.: 3.

Mjerilo: 1:75

Projektant:
Slobodan Lavrić, dipl.ing.građ.
Hrvatska komora inženjera građevinarstva
Slobodan Lavrić
dipl. ing. građ.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 3344



Ljuštenje i promjena
boje betona



Geoexpert IGM

Naručitelj: GRAD ZADAR
Upravni odjel za kulturu i šport
Građevina: Skakaonica na bazenu Kolovare u Zadru
Vrsta projekta: Izvedbeni građevinski projekt sanacije


Sadržaj:

**POSTOJEĆE STANJE
TLOCRT TEMELJA**


Broj T.D.: PS-07.05.21-03
Prilog br.: 4.
Mjerilo: 1:50

Projektant:
Slobodan Lavrić, dipl.ing.građ.
Hrvatska komora inženjera građevinarstva
Slobodan Lavrić
dipl. ing. građ.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 3344


Podest 1
M 1 : 50




Podest 3
M 1 : 50



Podest 2
M 1 : 50





Reprofiliranje stupova

- Uklanjanje hidrodemoliranjem oštećenog betona stupova do iza armature
- zamjena oštećene armature
- betoniranje obloge u debljini cca 8 cm, betonom C30/37, XS3, XF4


Uklanjanje AB ploča podesta i konzola

- razbijanje pneumatskim čekićima i djelomično ručno ostaviti djelomično postojeću armatuру sidrenu u stupove za povezivanje s novom armaturom


Uklanjanje cinčanih ograda i penjalica

- pažljiva demontaža i odlaganje
- ponovna montaža nakon završenih radova uz zamjenu uništenih dijelova i obnovu oštećene cinčane zaštite


P1
M 1 : 75




P1_Podest 3
M 1 : 50



P1_Podest 2
M 1 : 50



P1_Podest 1
M 1 : 50



Geoexpert IGM

| | | | |
|-----------------|--|-------------|----------------|
| Naručitelj: | GRAD ZADAR Upravni odjel za kulturu i šport | Broj T.D.: | PS-07.05.21-03 |
| Građevina: | Skakaonica na bazenu Kolovare u Zadru | Prilog br.: | 7. |
| Vrsta projekta: | Izvedbeni građevinski projekt sanacije | Mjerilo: | 1:50; 1:75 |


Sadržaj:

**SANIRANO STANJE
PRESJECI**

Projektant:
Slobodan Lavrić, dipl.ing.građ.

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Slobodan Lavrić
dipl. ing. građ.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 3344

Podest 1_armatura_gornja zona
M 1 : 25




Geoexpert IGM

Naručitelj: GRAD ZADAR
Upravni odjel za kulturu i šport
Građevina: Skakaonica na bazenu Kolovare u Zadru
Vrsta projekta: Izvedbeni građevinski projekt sanacije

Sadržaj:
PODEST 1 - PLAN ARMATURE, GORNJA ZONA
Broj T.D.: PS-07.05.21-03
Projektant: Slobodan Lavrić, dipl.ing.građ.
Hrvatska komora inženjera građevinarstva
Slobodan Lavrić
dipl. ing. građ.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
Mjerilo: 1:25
Prilog br.: 8.
G 3344


P1_a1

M 1 : 25




P3_a1

M 1 : 25



P2_a1

M 1 : 25



Geoexpert IGM

Naručitelj: GRAD ZADAR

Upravni odjel za kulturu i šport

Građevina: Skakaonica na bazenu Kolovare u Zadru

Vrsta projekta: Izvedbeni građevinski projekt sanacije

Sadržaj:

PODEST 1 - PLAN ARMATURE, PRESJECI

Broj T.D.: PS-07.05.21-03


Projektant: Slobodan Lavrić, dipl.ing.građ.

Prilog br.: 9.

Hrvatska komora inženjera građevinarstva
Slobodan Lavrić
dipl. ing. građ.
Ovlašteni inženjer građevinarstva

G 3344

Mjerilo: 1:25




Geoexpert IGM

| | | | |
|-----------------|--|-------------|----------------|
| Naručitelj: | GRAD ZADAR Upravni odjel za kulturu i šport | Broj T.D.: | PS-07.05.21-03 |
| Građevina: | Skakaonica na bazenu Kolovare u Zadru | Prilog br.: | 10. |
| Vrsta projekta: | Izvedbeni građevinski projekt sanacije | Mjerilo: | - |

Sadržaj:
PODEST 1 - PLAN ARMATURE, 3D PRIKAZ

Projektant:
Slobodan Lavrić, dipl.ing.građ.
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Slobodan Lavrić
dipl. ing. građ.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 3344


Podest 2_armatura_gornja zona
M 1 : 25






Geoexpert IGM

| | | | |
|-----------------|--|-------------|----------------|
| Naručitelj: | GRAD ZADAR Upravni odjel za kulturu i šport | Broj T.D.: | PS-07.05.21-03 |
| Građevina: | Skakaonica na bazenu Kolovare u Zadru | Prilog br.: | 11. |
| Vrsta projekta: | Izvedbeni građevinski projekt sanacije | Mjerilo: | 1:25 |

Sadržaj:
PODEST 2 - PLAN ARMATURE, GORNJA ZONA





Geoexpert IGM

Naručitelj: GRAD ZADAR
Upravni odjel za kulturu i šport
Građevina: Skakaonica na bazenu Kolovare u Zadru
Vrsta projekta: Izvedbeni građevinski projekt sanacije

Sadržaj:

PODEST 2 - PLAN ARMATURE, PRESJECI

Broj T.D.: PS-07.05.21-03


Projektant: Slobodan Lavrić, dipl.ing.građ.

Prilog br.: 12.

Mjerilo: 1:25

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Slobodan Lavrić
dipl. ing. građ.
Ovlašteni inženjer građevinarstva

G 3344



Geoexpert IGM

Naručitelj: GRAD ZADAR
Upravni odjel za kulturu i šport
Građevina: Skakaonica na bazenu Kolovare u Zadru
Vrsta projekta: Izvedbeni građevinski projekt sanacije

Sadržaj:

PODEST 2 - PLAN ARMATURE, 3D PRIKAZ


Broj T.D.: PS-07.05.21-03
Prilog br.: 13.
Mjerilo: -

Projektant:
Slobodan Lavrić, dipl.ing.građ.
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Slobodan Lavrić
dipl. ing. građ.
Ovlašteni inženjer građevinarstva

G 3344

Podest 3_armatura_gornja zona

M 1 : 25



Geoexpert IGM


| | | | |
|-----------------|--|-------------|----------------|
| Naručitelj: | GRAD ZADAR Upravni odjel za kulturu i šport | Broj T.D.: | PS-07.05.21-03 |
| Građevina: | Skakaonica na bazenu Kolovare u Zadru | Prilog br.: | 14. |
| Vrsta projekta: | Izvedbeni građevinski projekt sanacije | Mjerilo: | 1:25 |

Sadržaj:
PODEST 3 - PLAN ARMATURE, GORNJA ZONA


Projektant:
Slobodan Lavrić, dipl.ing.građ.




P1_a3
M 1 : 25



P2_a3
M 1 : 25



P3_a3
M 1 : 25



Geoexpert IGM

Naručitelj: GRAD ZADAR
Upravni odjel za kulturu i šport
Građevina: Skakaonica na bazenu Kolovare u Zadru
Vrsta projekta: Izvedbeni građevinski projekt sanacije

Sadržaj:

PODEST 3 - PLAN ARMATURE, PRESJECI


Broj T.D.: PS-07.05.21-03

Projektant: Slobodan Lavrić, dipl.ing.građ.

Prilog br.: 15.

Mjerilo: 1:25

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Slobodan Lavrić
dipl. ing. građ.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 3344



Geoexpert IGM

Naručitelj: GRAD ZADAR
Upravni odjel za kulturu i šport
Građevina: Skakaonica na bazenu Kolovare u Zadru
Vrsta projekta: Izvedbeni građevinski projekt sanacije

Sadržaj:

PODEST 3 - PLAN ARMATURE, 3D PRIKAZ

Broj T.D.: PS-07.05.21-03
Prilog br.: 16.
Mjerilo: -

Projektant:
Slobodan Lavrić, dipl.ing.građ.
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Slobodan Lavrić
dipl. ing. građ.
Ovlašteni inženjer građevinarstva

G 3344

| | |
|---|---------------|
| ① | φ14, L=115 |
| ② | φ12/20, L=79 |
| ③ | φ12/20, L=280 |
| ④ | φ12/20, L=530 |
| ⑤ | φ12/20, L=220 |
| ⑥ | φ12/20, L=454 |
| ⑦ | φ14, L=253 |
| ⑧ | φ12/20; L=163 |
| ⑨ | φ12/10; L=122 |
| ⑩ | φ12/20, L=185 |
| ⑪ | φ14/10, L=100 |
| ⑫ | φ12/20, L=564 |
| ⑬ | φ12, L=484 |
| ⑭ | φ12; L=212 |
| ⑮ | φ12; L=132 |
| ⑯ | φ12/20, L=100 |
| ⑰ | φ12/20, L=210 |
| ⑱ | φ12/20, L=25 |
| ⑲ | φ12, L=126 |

| | |
|---|--------------------------------------|
| ⑳ | φ12, L=175 |
| ㉑ | φ12, L=489 |
| ㉒ | φ12/20, L=135 |
| ㉓ | φ12/20, L=599 |
| ㉔ | φ14/20, L=80 |
| ㉕ | φ12, L=125 |
| ㉖ | φ14, L=585 |
| ㉗ | φ12, L=265 |
| ㉘ | φ14, L=475 |
| ㉙ | φ14, L=175 |
| ㉚ | φ14, L=251 |
| ㉛ | φ12, L=115 |
| ㉜ | φ12, L=176 |
| ㉝ | φ12, L=116 |
| ⑳ | φ12/15, L=120-147 h=24-38, Δ=2 |
| ㉞ | φ12/15, L=110-147 h=20-38, Δ=2.25 |
| ㉟ | φ12/15, L=111-148 h=20-38, Δ=1.65 |


| Iskaz rebraste armature po pozicijama | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------|--------|--------------------------|
| Pozicija | Promjer šipke (mm) | Duljina šipke (m) | Komada | Ukupna duljina šipki (m) |
| 1 | 14 | 1.15 | 4 | 4.60 |
| 2 | 12 | 0.79 | 4 | 3.16 |
| 3 | 12 | 2.80 | 4 | 11.20 |
| 4 | 12 | 5.30 | 14 | 74.20 |
| 5 | 12 | 2.20 | 10 | 22.00 |
| 6 | 12 | 4.54 | 22 | 99.88 |
| 7 | 14 | 2.53 | 2 | 5.06 |
| 8 | 12 | 1.63 | 5 | 8.15 |
| 9 | 12 | 1.22 | 6 | 7.32 |
| 10 | 12 | 1.85 | 8 | 14.80 |
| 11 | 14 | 1.00 | 7 | 7.00 |
| 12 | 12 | 5.64 | 7 | 39.48 |
| 13 | 12 | 4.84 | 3 | 14.52 |
| 14 | 12 | 2.12 | 1 | 2.12 |
| 15 | 12 | 1.32 | 1 | 1.32 |
| 16 | 12 | 1.00 | 10 | 10.00 |
| 17 | 12 | 2.10 | 45 | 94.50 |
| 18 | 12 | 0.25 | 6 | 1.50 |
| 19 | 12 | 1.26 | 4 | 5.04 |
| 20 | 12 | 1.75 | 4 | 7.00 |
| 21 | 12 | 4.89 | 3 | 14.67 |
| 22 | 12 | 1.35 | 10 | 13.50 |
| 23 | 12 | 5.99 | 7 | 41.93 |
| 24 | 14 | 0.80 | 6 | 4.80 |
| 25 | 12 | 1.25 | 6 | 7.50 |
| 26 | 14 | 5.85 | 2 | 11.70 |
| 27 | 12 | 2.65 | 4 | 10.60 |
| 28 | 14 | 4.75 | 2 | 9.50 |
| 29 | 14 | 1.75 | 2 | 3.50 |
| 30 | 14 | 2.51 | 2 | 5.02 |
| 31 | 12 | 1.15 | 4 | 4.60 |
| 32 | 12 | 1.76 | 4 | 7.04 |
| 33 | 12 | 1.16 | 4 | 4.64 |
| 34 | 12 | 1.20-1.47 | 8 | 10.69 |
| 35 | 12 | 1.20-1.47 | 8 | 10.69 |
| 36 | 12 | 1.10-1.47 | 9 | 11.58 |
| 37 | 12 | 1.10-1.47 | 9 | 11.58 |
| 38 | 12 | 1.11-1.48 | 12 | 15.53 |
| 39 | 12 | 1.11-1.48 | 12 | 15.58 |

| Iskaz rebraste armature po profilima | | | | |
|--------------------------------------|--------|----------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Promjer šipke (mm) | Komada | Ukupna duljina profila (m) | Jedinična masa profila (kg/m') | Masa po profilima (kg) |
| 12 | 254 | 596.31 | 0.912 | 544.08 |
| 14 | 27 | 51.18 | 1.242 | 63.56 |


607.64

| Geoexpert IGM | | Sadržaj: | ISKAZ ARMATURE | |
|-----------------|--|-------------|----------------|--|
| Naručitelj: | GRAD ZADAR Upravni odjel za kulturu i sport | Broj T.D.: | PS-07.05.21-03 | Projektant: |
| Građevina: | Skakaonica na bazenu Kolovare u Zadru | Prilog br.: | 17. | Slobodan Lavrić, dipl.ing.grad. |
| Vrsta projekta: | Izvedbeni građevinski projekt sanacije | Mjerilo: | 1:25 | Hrvatska komora inženjera građevinarstva Slobodan Lavrić dipl. ing. grad. Ovlašteni inženjer građevinarstva G 3344 |

**DETALJI INJEKTIRANJA POD PRITISKOM
BUŠENI PAKERI**
MJ. 1:20




**PRESJEK A-A
UGRADNJA PAKERI ZA INJEKTIRANJE**
MJ. 1:5



**DUBINA UKLANJANJA BETONA
NA KONSTRUKTIVNOM ELEMENTU**

MJ. 1:5



| Geoexpert IGM | | Sadržaj: | DETALJ INJEKTIRANJA I REPROFILACIJE BETONSKOG ELEMENTA |
|----------------------|--|----------------|---|
| Naručitelj: | GRAD ZADAR Upravni odjel za kulturu i sport | Broj T.D.: | Projektant: Slobodan Lavrić, dipl.ing.grad. |
| Građevina: | Skakaonica na bazenu Kolovare u Zadru | PS-07.05.21-03 | Hrvatska komora inženjera građevinarstva Slobodan Lavrić dipl. ing. grad. Ovlašteni inženjer građevinarstva  G 3344 |
| Vrsta projekta: | Izvedbeni građevinski projekt sanacije | Prilog br.: | 18. |
| | | Mjerilo: | 1:20, 1:5 |